

Komplet za čišćenje

FUGALITE®

**Profesionalna
sredstva za potpuno
čišćenje fugiranih
površina.**



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODSTRANJIVAC SPUŽVE I DODACI

Fuga-Wash Eco

Eko-kompatibilan deterdžent za dodavanje vodi kod čišćenja Fugalite®.

- Olakšava čišćenje obloga
- Održava spužvu čišćom



Fuga-Sap Eco

Eko-kompatibilni deterdžent za čišćenje kolobara proizvoda Fugalite®.

- Idealno za čišćenje nakon polaganja
- Prikladan za sve površine



Fuga-Shock Eco

Eko-kompatibilni odstranjivač ostataka i kolobara epoksidnih smola, spreman za uporabu.

- Visoka učinkovitost
- Podovi i zidovi



Gleter

Gumeni gleter za nanošenje proizvoda Fugalite®.

- Omogućuje savršeno ispunjavanje fuge



Celulozna spužva

Spužva od prirodne celuloze s nosačem za ručku.

- Vrlo učinkovito čišćenje
- Ostaje duže čista



Abrazivni filc

Bijeli abrazivni filc s nosačem za filc i ručku.

- Učinkovito mehaničko djelovanje



Spužva od pjenušave gume


Spužva od pjenušave gume finih pora s nosačem za ručku.

- Idealno za izuzetno finu završnu obradu



Komplet za čišćenje FUGALITE®

PRIPREMA



Prvo čišćenje gumenim gleterom

Nakon što je ispunjavanje fuga dovršeno, odmah ukloniti gumenim gleterom (intervenirajući dijagonalno) višak fugirne mase sa pločica.



Dodavanje u vodu za pranje proizvoda Fuga-Wash Eco

Preporučeno doziranje: 1 čep/dozator na 5 litara vode.

Spremnikom ① izvršiti prvi korak čišćenja sružnjom od celuloze ili abrazivnim filcom, tako da se ukloni višak fugirne mase s poda.

Spremnikom ② izvršiti drugi korak završnog čišćenja tako da se završno obradi i izglača fugirna masa. Treba često mijenjati vodu za pranje tako da je uvijek čista. Zamjenjivati sružnu ili filc ako su zasićeni proizvodom.

PRVI KORAK



Čišćenje sružnjom od celuloze

Izvršiti čišćenje dok je fugirna masa još svježa sružnjom od celuloze navlažene vodom iz spremnika ①. Djelovati kružnim pokretima kako bi omešali fugirnu masu na pločicama i završno obradili fuge. Sakupiti sružnu emulziju koja se stvorila na pločicama.



Čišćenje abrazivnim filcom kod strukturiranih površina

Kod strukturiranih površina, dok je fugirna masa još uvijek svježa, očistiti filcom navlaženim vodom iz spremnika ①.

Djelovati kružnim pokretima kako bi omešali fugirnu masu na pločicama i završno obradili fuge.

Sakupiti sružnu emulziju koja se stvorila na pločicama.

Profesionalna sredstva za savršeno čišćenje površina koje su fugirane proizvodom Fugalite®

DRUGI KORAK



Završna obrada spužvom od celuloze

Završiti čišćenje spužvom od celuloze navlaženom vodom iz spremnika ②, intervenirajući dijagonalno u odnosu na pločice kako bi izbjegli kopanje fuga.

Ne hodati po fugiranim površinama koje su još vlažne najmanje 12-24 sata kako bi izbjegli prljanje.

OPCIJA ZA GLAĐU ZAVRŠNU
OBRADU



Završna obrada spužvom od pjenušave gume za glađu fugu

Za glatku završnu obradu, završiti čišćenje spužvom od pjenušave gume navlaženom vodom iz spremnika ②, intervenirajući dijagonalno u odnosu na pločice kako bi izbjegli kopanje fuga.

SLJEDEĆI DAN



Postupak se ponavlja u slučaju teže prljavštine.

IZVANREDNO ČIŠĆENJE



Kada se fuga stvrdne, tragovi prljavštine i kolobari mogu se odstraniti proizvodom Fuga-Soap Eco razrijedjenim ovisno o količini ostataka koji se moraju ukloniti i o vremenu sazrijevanja proizvoda Fugalite®.

Preporučeno doziranje: 2-3 dijela vode 1 dio proizvoda Fuga-Soap Eco sljedeći dan; nerazrijedjen nakon 3 dana.

Abrazivnim filcom raspoređite proizvod po površini koju treba očistiti tako da ostane tanki i ravnomjerni sloj tekućine. **Ostavite da Fuga-Soap Eco djeluje približno 10-30 minuta.**

Sakupite otopinu sredstva za čišćenje spužvom, gumenim priborom za čišćenje ili strojem za usisavanje tekućina za velike površine.

Obilno isprati čistom vodom.

Nakon toga odmah osušiti suhom krpom ili strojem za usisavanje tekućina, bez čekanja da preostala voda ispari.

Kad se fuga stvrdne (nakon najmanje 7 dana), ostaci i kolobari mogu se odstraniti proizvodom Fuga-Shock Eco.

Abrazivnim filcom raspoređite nerazrijedjeni proizvod po površini koju treba očistiti. Ostavite da Fuga-Shock Eco djeluje približno 3-5 minuta, zatim izvršite iste postupke ispiranja i sušenja koji se preporučuju za čišćenje sljedećeg dana.

FUGALITE®

PATENTIRANA, VODONEPROSUPNA LINIJA FUGIRNIH MASA PROTIV MRLJA.

FUGALITE® BIO, inovativna hipoalergena smola na bazi vode sa svilenim efektom.

FUGALITE® BIO PARQUET, specifičan za fugiranje drvenog efekta za keramički parket.

FUGALITE®, tekuća keramika za neprekidno fugiranje svih keramičkih obloga.

FUGALITE® INVISIBILE, tekuće staklo za polaganje i fugiranje s fotokromatskim efektom staklenih mozaika.

HRBIH
MKF-TEC code 11/2016 - Ref. GBR Data Report - 02/2016

VAŠ SPECIJALIZIRANI TRGOVAC:



KERAKOLL Spa

via dell'Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581

info@kerakoll.com www.kerakoll.com