

Absolute

Díszítő, vizes diszperziós festék természetes extra matt felülettel, különleges színmélységgel. Rendkívül magas lélegzőképességű, ideális kiegészítője a nedvességmentesítő rendszereknek.

A pigmentek, olajok és hatóanyagok magas koncentrációjának köszönhetően az Absolute egy gazdag festék, amit a természetes mészfesték stílusát megidéző elegáns textúra jellemez. Elérhető a Color Collection 150 és a Warm Collection 10 színében.

1. Magas lélegzőképesség
2. Extra-matt
3. Optimális fedés
4. Fröcskölésmentes
5. Nem tartalmaz nehézfémeket az EN 71-3 szabványnak megfelelően, ideális a gyerekszobához
6. Alacsony VOC-tartalom, nem bocsát ki a környezetre és az emberek egészségére káros anyagokat



Rating 3

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent \leq 80 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

A színeképletek átlaga alapján számított besorolás

Felhasználási területek

- Díszítő és védő festék
- Használati cél:
 - Beltéren a következőkre:
 - hagyományos vakolat
 - előkevert vakolat
 - szárító vakolatok
 - előregyártott cement elemek
 - gipszalapú vakolat és gipszkarton
 - cementalapú vagy gipszalapú simítók
 - jó állapotban megőrzött és a hordozóréteghez kötött régi alapozófestékek és burkolatok.

Ne használjuk szennyezett, laza, poros hordozórétegekre.
Alulról felszívódó átnedvesedés / átnedvesedés esetén megfelelő nedvességmentesítő rendszerek alkalmazása nélkül.

Használati útmutató

- A hordozórétegek előkészítése
Megfelelő eszközökkel alaposan tisztítsuk meg a hordozórétegeket, és távolítsunk el minden szennyeződést, port vagy kivirágzást.
Erodálódott festékek vagy bevonatok esetén távolítsuk el a málló, a hordozórétegre nem tapadó részeket teljes mértékben. Az új foltszerű vakolatjavításokat hagyni kell megszáradni addig, amíg a kötőanyag teljesen meg nem köt, majd Universal Wall Primerrel alapozzuk, ezután várjunk 6 órát a következő festésciklus előtt. Omladozó, málló vakolatra vagy simításra hordjunk fel Universal Wall Primer terméket. Sima és tömör simításra hordjunk fel Universal Wall Primer terméket.
Penész vagy biológiai kártevők jelenléte esetén előzetesen Kerakover Activ termékkel végezzünk el egy kezelést.

- Előkészítés
Felhordás előtt keverjük össze a terméket.

- Felhordás
Az Absolute terméket hordjuk fel gondosan két rétegben ecsettel, hengerrel vagy szórással a teljes felületre tisztán vagy a szükség és a használt eszközök függvényében maximum 5-10 térfogatszázalékban vízzel hígítva; teljesen száraz vagy 6%-nál nem magasabb nedvességtartalmú hordozórétegre.
A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik.
Az első és a második réteg felhordása között +23 °C hőmérsékleten és 80%-nál nem magasabb relatív páratartalom mellett várjunk legalább 6 órát.
Amennyiben eltérő gyártási tételbe tartozó színezett terméket használunk, javasolt az eltérő gyártási tételek összekeverése, hogy elkerüljük az ebből adódó enyhe színárnyalati különbségeket.

- Tisztítás
A szerszámokról vízzel távolítsuk el a termék maradványait a termék kikeményedése előtt.

Egyéb útmutatások

- Értékeljük, hogy a felhordás milyen időjárási körülmények között történik: eltérő hőmérséklet és páratartalom esetén változik a festésre használt termék száradási és/vagy reakcióideje.
- A katalógusban és a weboldalon található fényképek, valamint a mintákon feltüntetett színek csupán tájékoztató jellegűek.

- Minden egyes projekthez azonos gyártási tételből származó anyagokat használjon.
- A különböző árutételekből származó anyagok eltérő színárnyalatokat vehetnek fel.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

Beltéri felületek védelme és díszítése a Kerakoll Spa által gyártott, ecsettel, hengerrel vagy szórva felhordható, GreenBuilding Rating 3 besorolású, 0,15 – 0,2 l/m² anyagszükségletű Absolute festék felhordásával két rétegben. Nedves súrolással szembeni ellenállás (ISO 11998) >2. osztály EN 13300 szerint, vízpára-áteresztés osztály: V1 (magas) az EN ISO 7783-2 szerint.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	fehér vagy színes festék
Térfogattömeg	≈ 1,3 kg/l
Vegyijelleg	műgyanták
Csomagolás	4 – 10 l-es vödrök
Tárolás:	≈ a gyártástól számított 12 hónapig ép, eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Várakozási idő az 1. és a 2. réteg között	≥ 6 óra
Két réteg kiadóssága finom szemcsésű vakolat alapon	≈ 0,15 – 0,20 l/m ²

A Kerakoll Color Collection színátlagra vonatkozó adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalom mellett és légmozgás nélkül történt. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak: hőmérséklet, szellőzés, az aljzat nedvszívása

Teljesítmény

HIGH-TECH

Nedves sűrűlással szembeni ellenállás (ISO 11998)	> 2. osztály	EN 13300
Vízpára-áteresztés (ISO7783)	Sd 0,01 m; V1 osztály (magas)	ISO1062-1
Fedőképesség (fehérhez viszonyítva) (ISO6504-3)	1. osztály 99,5% fedőképesség 6,2 m ² /l anyagfelhasználással	ISO 13007-4.1.4
Fényesség (nagyon matt) (ISO2813)	< 3 gloss 85°-on	EN 13300

A Kerakoll Color Collection színátlagra vonatkozó adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalom mellett és légmozgás nélkül történt. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- az instabil fafajok, különleges burkolatalapok és nem tervezett helyzetek esetében hívja a Kerakoll Worldwide Global Service-t a +39.0536.811.516 számon – globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2014-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 12.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.