

Aqua-Pur Basic

Grund pe bază de apă, certificat, pentru tratarea parchetului.

Aqua-Pur Basic prezintă o reologie specială și o lucrabilitate care asigură pregătirea înainte de finisarea cu lacuri pe bază de apă a lemnului uscat și în cazul aplicărilor la temperaturi ambientale ridicate.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 3

1. Uscare rapidă și șlefuire ușoară
2. Tonalizarea naturală a lemnului
3. Conform Directivei CE/42/2004

- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
- × Low Ecological Impact
- × Health Care

kerakoll

Domenii de aplicare

→ Destinație de utilizare

Pregătirea pardoselilor din lemn. A se utiliza direct pe:

- pardoseli din lemn tradiționale
- pardoseli din lemn preșlefuite
- pardoseli din lemn care urmează să fie refăcute
- pardoseli din bambus

Specific pentru aplicarea de straturi succesive din următoarele produse:

- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HPX

A nu se folosi în exterior, pe pardoseli din lemn supuse contactului prelungit sau permanent cu apa.

Indicații de utilizare

→ Pregătirea suporturilor

Șlefuiți parchetul pentru a obține o suprafață netedă, curată și fără uleiuri, grăsimi, ceară, silicon și straturi vechi de lac. Aplicați Aqua-Pur Flex (conform indicațiilor din fișa tehnică delete "respectivă") pentru a umple fisurile și neregularitățile și/sau pentru a uniformiza suprafața și a omogeniza absorbția acesteia. După ≈ 30 minute șlefuiți cu Durasoft System (Duragrip 120) sau cu un disc din plasă abrazivă Carboplus Sic 120. Aspirați cu atenție tot praful rezultat în urma șlefuirii și eliminați eventualele reziduuri cu o lavetă antistatică Pulex, apoi continuați cu aplicarea de Aqua-Pur Basic. Umiditatea lemnului trebuie să fie cuprinsă între 9% și 11%.

→ Preparare

Produs gata de utilizare. Agitați partea A înainte de utilizare, introduceți dopul filtrant și turnați în tăvița prevăzută în acest scop. Scoateți dopul filtrant înainte de închiderea canistrei. Adăugați încet materialul de întărire amestecând bine, în raport de Parte A : Parte B = 10 : 1 și amestecând bine, până la obținerea unui amestec omogen. Diluați cu apă curată în proporție de 5-10% și amestecați din nou. În cazul aplicării la temperaturi ridicate, suprafețe mari, lemn uscat și dificil, diluați până la 5 – 10% cu Aqua-Pur Retard. Așteptați 10 minute înainte de aplicare.

→ Aplicare

Aplicați Aqua-Pur Basic cu Roller Plus respectând randamentul de ≈ 80-100 ml/m².

Ciclu de finisare în două straturi – efect clasic: aplicați Aqua-Pur Basic; după ≈ 6-8 ore, șlefuiți cu Durasoft System (Duragrip 220) sau cu discul de plasă abrazivă Carboplus Sic 220, aspirați cu atenție tot praful rezultat în urma șlefuirii, eliminați eventualele reziduuri cu laveta antistatică Pulex și aplicați stratul de finisare cu unul dintre produsele ce pot fi aplicate ulterior.

Ciclu de finisare cu trei straturi – efect mătase: aplicați Aqua-Pur Basic, de îndată ce pardoseala devine disponibilă pentru circulație și, în orice caz, nu mai târziu de 3 ore, aplicați primul strat de finisare cu unul dintre produsele ce pot fi aplicate ulterior. După ≈ 10-12 ore, șlefuiți cu Durasoft System (Duragrip 220) sau cu discul de plasă abrazivă Carboplus Sic 220, aspirați cu atenție tot praful rezultat în urma șlefuirii, eliminați eventualele reziduuri cu laveta antistatică Pulex și aplicați al doilea strat de finisare.

→ Curățenia

Curățarea uneltelor și a reziduurilor de Aqua-Pur Basic se face cu apă, înainte de întărirea produsului.

Indicații suplimentare

- Înainte de folosire, lăsați produsul să se adapteze la temperatura din încăpere.
- Folosiți recipiente și unelte curate.
- După ce a fost deschis, fiecare canistră trebuie să fie terminată în cel mai scurt timp posibil.
- Pentru a obține un finisaj neted aplicați grosimi uniforme și respectați cantitățile recomandate.
- Aplicați întotdeauna Aqua-Pur Flex înainte de a aplica Aqua-Pur Basic.

Certificări și marcaje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Rubrică din caietul de sarcini

Pregătirea înainte de finisajul cu protecție ridicată și rezistență crescută la uzură și la abraziune a pardoselii din lemn se va realiza cu primer pe bază de apă, bicomponent, în conformitate cu Directiva 2004/42/CE, din clasa GreenBuilding Rating 3, de tip Aqua-Pur Basic de la Kerakoll Spa, aplicat cu trafaletul într-un singur strat de $\approx 80-100 \text{ ml/m}^2$.

Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect:

- Partea A lichid translucid alb

- Partea B lichid transparent

Ambalaj partea A Canistră 5 l / partea B Sticlă 0,5 l

Păstrare ≈ 12 luni de la data producerii în ambalajul original și intact

Avertismente a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură

Raport de catalizare parte A : parte B = 10 : 1

Temperaturi limită de aplicare de la +5 °C la +30 °C

Timp de folosire a amestecului ≈ 2 h de la amestecare

Uscare superficială ≈ 30 min.

Timp de așteptare pentru supra-aplicare $\approx 10 - 12$ h

Consum $\approx 80-100 \text{ ml/m}^2$ pe strat

Performanță

Calitatea aerului intern (IAQ) VOC - Emisie de substanțe organice volatile


Conformitate

EC 1 GEV-Emicode

Cert. GEV 3327/11.01.02

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- verificați compatibilitatea (culoarea, conținutul de ulei, rășini sau alte substanțe) cu tipuri de lemn necunoscute
- eliminați complet toate reziduurile tratamentelor anterioare pentru a obține un finisaj uniform
- verificați întotdeauna temperatura mediului și umiditatea lemnului
- protejați de soarele direct și de curenții de aer în primele 3 ore
- nu utilizați loturi diferite de produse în același spațiu sau în spații adiacente
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în iunie 2023 (ref. GBR Data Report - 06.23); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.