

Aqua-Pur Basic

Verniz aquoso de fundo certificado, para o tratamento de parquet.

O Aqua-Pur Basic desenvolve uma reologia especial e uma trabalhabilidade, que garantem a preparação antes do acabamento com vernizes aquosos de madeiras secas e nas aplicações com elevada temperatura ambiente.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 3

1. Secagem rápida e lixagem fácil
2. Coloração natural da madeira
3. Em conformidade com a Directiva 2004/42/CE

- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent \leq 80 g/kg
- × Low Ecological Impact
- × Health Care

Campos de aplicação

→ Destinos de utilização

Preparação de pavimentos em madeira. A aplicar directamente sobre:

- pavimentos em madeira tradicionais
- pavimentos em madeira pré-afagados
- pavimentos em madeira a recuperar
- pavimentos em bambu

Específico para a aplicação sucessiva dos seguintes produtos:

- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HPX

Não utilizar no exterior; sobre pavimentos em madeira sujeitos a contacto prolongado ou constante com água.

Indicações de uso

→ Preparação dos suportes

Afagar o parquet para se obter uma superfície lisa, limpa e isenta de óleos, gorduras, ceras, silicones e vernizes velhos. Aplicar o Aqua-Pur Flex (segundo as indicações da respectiva ficha técnica) para betumar as fissuras e irregularidades e/ou para uniformizar a superfície e homogeneizar a absorção.

Após \approx 30 minutos, lixar com o Durasoft System (Duragrip 120) ou com o disco em rede abrasiva Carboplus Sic 120. Aspirar devidamente todo o pó da lixagem e eliminar eventuais resíduos com o pano antiestático Pulex, proceder depois à aplicação do Aqua-Pur Basic. A humidade da madeira deve estar entre 9% e 11%.

→ Preparação

Produto pronto a usar. Agitar a parte A antes do uso, inserir a sub-tampa filtrante e verter no recipiente próprio previamente preparado. Remover a sub-tampa filtrante antes de voltar a fechar o bidão. Adicionar o endurecedor em fio sob agitação na relação Parte A : Parte B = 10 : 1 e misturar bem até à homogeneização total. Diluir a 5-10% com água limpa e misturar novamente. No caso de aplicações com temperatura elevada, superfícies grandes, madeiras secas e difíceis, diluir com 5 – 10% de Aqua-Pur Retard. Deixar repousar durante 10 minutos antes de proceder à aplicação.

→ Aplicação

Aplicar o Aqua-Pur Basic com o Roller Plus respeitando o rendimento de \approx 80-100 ml/m².

Ciclo de acabamento em duas demãos – efeito clássico: aplicar o Aqua-Pur Basic; após \approx 6 – 8 horas, lixar com o Durasoft System (Duragrip 220) ou com o disco em rede abrasiva Carboplus Sic 220; aspirar devidamente todo o pó da lixagem, eliminar eventuais resíduos com o pano antiestático Pulex e aplicar a segunda demão de acabamento com um dos produtos acima referidos.

Ciclo de acabamento em três demãos – efeito seda: aplicar o Aqua-Pur Basic; logo que o pavimento seja transitável (tráfego pedonal), e, de qualquer modo, após não mais de 3 horas, aplicar a segunda demão de acabamento com um dos produtos acima referidos. Após \approx 10-12 horas, lixar com o Durasoft System (Duragrip 220) ou com o disco em rede abrasiva Carboplus Sic 220, aspirar devidamente todo o pó da lixagem, eliminar eventuais resíduos com o pano antiestático Pulex e aplicar a segunda demão de acabamento.

→ Limpeza

A limpeza das ferramentas e dos resíduos de Aqua-Pur Basic efectua-se com água antes do endurecimento do produto.

Outras indicações

- Antes de usar, ambientar o produto à temperatura dos locais.
- Utilizar recipientes e ferramentas limpas.
- Cada bidão uma vez aberto deve ser utilizado no intervalo de tempo mais breve possível.
- Para um acabamento homogéneo, deve-se aplicar espessuras uniformes e respeitar as quantidades aconselhadas.
- Aplicar sempre o Aqua-Pur Flex antes da aplicação do Aqua-Pur Basic.

Certificações e marcações



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Especificação

A preparação, antes do acabamento de alta proteção e elevada resistência ao desgaste e à abrasão do pavimento em madeira, será realizada com verniz aquoso de fundo bicomponente, em conformidade com a Directiva 2004/42/CE, GreenBuilding Rating 3, tipo Aqua-Pur Basic da Kerakoll Spa, aplicado com rolo numa demão com rendimento de $\approx 80 - 100 \text{ ml/m}^2$.

Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto:

- Parte A	líquido translúcido branco
- Parte B	líquido transparente
Embalagem	parte A bidão 5 l / parte B garrafa 0,5 l
Conservação	≈ 12 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Relação de catálise	parte A : parte B = 10 : 1
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +30 °C
Tempo de utilização da mistura	≈ 2 h após misturado
Seco ao toque	≈ 30 min.
Tempo de espera para aplicação sucessiva	≈ 10 – 12 h
Rendimento	≈ 80 – 100 ml/m ² por demão

Levantamento de dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura, ventilação, absorção do suporte.

Performance**Qualidade do ar interior (IAQ) COV - Emissões substâncias orgânicas voláteis**

Conformidade	EC 1 GEV-Emicode	Cert. GEV 3327/11.01.02
--------------	------------------	-------------------------

Advertências

- Produto para uso profissional
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- verificar a compatibilidade (cor, teor de óleos, resinas e outras substâncias) com as madeiras não conhecidas
- eliminar completamente todos os resíduos dos tratamentos precedentes para se obter um acabamento uniforme
- verificar sempre a temperatura ambiente e a humidade da madeira
- proteger da exposição solar directa e das correntes de ar durante as primeiras 3 horas
- não utilizar lotes de produto diferentes no mesmo ambiente ou em ambientes adjacentes
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para outras informações, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt



Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Dezembro de 2022 (ref. GBR Data Report - 12.22); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.