

Aqua-Pur Basic Rapid

Eco-vriendelijke sneldrogende grondlak op waterbasis voor het beschermen van parket.

Aqua-Pur Basic Rapid ontwikkelt een speciale reologie en een verwerkbaarheid waardoor een sneldrogende voorbehandeling verkregen wordt en de volgende laag snel aangebracht kan worden, vóór de afwerking met lak op waterbasis.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 4

1. Zeer snel drogend en makkelijk te schuren
2. Natuurlijke nerfvorming van het hout
3. Conform de Richtlijn 2004/42/EG

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent \leq 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

kerakoll

Toepassingsgebieden

- Beoogd gebruik:
Vorbereiding van houten vloeren. Rechtstreeks gebruiken op:
- traditionele massieve houten vloeren
 - meerlaags parket
 - te herstellen parketvloeren

Specifiek voor het vervolgens aanbrengen van de volgende producten:

- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HPX

Niet gebruiken: buiten en op houten vloeren die blootgesteld worden aan lang en constant contact met water.

Gebruiksaanwijzing

- Voorbereiding van de ondergrond
Schoor het parket om een glad en schoon oppervlak te verkrijgen, zonder olie, vet, was, silicon en oude lak. Breng Aqua-Pur Flex aan (volgens de aanwijzingen op de relatieve technische specificaties) om de scheurtjes en onregelmatigheden te voegen en/of het oppervlak te uniformeren en de absorptie homogeen te maken.
Dopo \approx 30 minuti, carteggiare con il sistema Durasoft (Duragrip 120) o un disco abrasivo Carboplus Sic 120. Al het schuurstof goed opzuigen en eventuele resten met de antistatische doek Pulex verwijderen, daarna beginnen met het aanbrengen van Aqua-Pur Basic Rapid. De vochtigheid van het hout moet tussen 9% en 11% zijn.
- Voorbereiding
Kant en klaar product. Schud vóór gebruik, plaats de filterende dop, en giet het product in het daarvoor bestemde en voorziene bak. De filterende dop verwijderen alvorens de jerrycan weer te sluiten.

- Toepassing
Aqua-Pur Basic Rapid met Roller Plus aanbrengen en het verbruik van \approx 80-100 ml/m² aanhouden.

Drielaagse afwerking - zijdeachtig effect: Aqua-Pur Basic Rapid aanbrengen; na \approx 1 uur met Durasoft System (Duragrip 220) of met het schuurnet Carboplus Sic 220 schuren; het schuurstof zorgvuldig opzuigen en eventuele resten met de antistatische doek Pulex verwijderen, daarna de afwerkingslaag met een van de bovengenoemde producten aanbrengen.

- Reiniging
Het gereedschap moet gereinigd worden en de resten Aqua-Pur Basic Rapid moeten verwijderd worden met Roller Clean voordat het product hard wordt.

Overige aanwijzingen

- Voordat het product wordt gebruikt, moet het op kamertemperatuur gebracht worden.
- Schone emmers en schoon gereedschap gebruiken.
- Elke geopende jerrycan moet zo snel mogelijk opgebruikt worden.
- Om een gelijkmatige afwerking te verkrijgen moet het in gelijke dikte aangebracht worden en moeten de geadviseerde hoeveelheden aangehouden worden.
- Breng steeds Aqua-Pur Flex aan voordat Aqua-Pur Basic Rapid wordt aangebracht.

Bestektekst

De sneldrogende voorbereiding vóór de afwerking, met hoge bescherming en slijtagebestendigheid en slijtvastheid van de houten vloer, wordt gerealiseerd met eco-vriendelijke 1-Component grondlak op waterbasis, in overeenstemming met de Richtlijn 2004/42/EG, GreenBuilding Rating 4, type Aqua-Pur Basic Rapid van Kerakoll Spa, aangebracht met een roller in één laag van $\approx 80-100$ ml/m².


Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm

Uiterlijk	witte doorzichtige vloeistof
Verpakking	jerrycan 2,5 l
Houdbaarheid	≈ 12 maanden vanaf de productiedatum in de oorspronkelijke en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Max. aanbrengtemperatuur	van +5 °C tot +30 °C
Wachttijd voor overschilderen	≈ 1 uur
Verbruik	$\approx 80-100$ ml/m ² per laag

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, R.V. van 50% en zonder ventilatie. De volgende waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats: temperatuur, ventilatie en absorptiegraad van de ondergrond.

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- controleer de geschiktheid (kleur, gehalte aan olie, hars of andere stoffen) op onbekende houtsoorten
- verwijder alle resten van vorige afwerkingen volledig, om een gelijkmatige afwerking te verkrijgen
- controleer de omgevingstemperatuur en de vochtigheid van het hout
- de eerste 3 uur beschermen tegen direct zonlicht en tocht
- gebruik geen verschillende productnummers voor dezelfde ruimte of naastgelegen ruimtes
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot juni 2023 (ref. GBR Data Report - 06.23) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.