

Aqua-Pur Basic Rapid

Acqua-vernice di fondo eco-compatibile a rapida essiccazione per il trattamento di parquet.

Aqua-Pur Basic Rapid sviluppa una speciale reologia e una lavorabilità che garantiscono la preparazione a rapida essiccazione e sovrapplicazione prima della finitura con acqua-vernici.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 4

1. Rapidissima essiccazione e facile carteggiabilità
2. Tonalizzazione naturale del legno
3. Conforme alla Direttiva 2004/42/CE

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent \leq 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

kerakoll

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso

Preparazione di pavimenti in legno. Da impiegarsi direttamente su:

- pavimenti in legno tradizionali
- pavimenti in legno prelevigati
- pavimenti in legno da ripristinare

Specifico per la sovrapplicazione con i seguenti prodotti:

- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HPX

Non utilizzare in esterno, su pavimenti in legno sottoposti a prolungato o costante contatto con acqua.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti

Levigare il parquet per ottenere una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi, cere, siliconi e vecchie vernici. Applicare Aqua-Pur Flex (secondo le indicazioni fornite dalla relativa scheda tecnica) per stuccare le fessure e le irregolarità e/o per uniformare la superficie ed omogeneizzarne l'assorbimento.

Dopo ≈ 30 minuti carteggiare con Durasoft System (Duragrip 120) o con disco in rete abrasiva Carboplus Sic 120. Aspirare con cura tutta la polvere della carteggiatura ed eliminare eventuali residui con panno antistatico Pulex, quindi procedere con l'applicazione di Aqua-Pur Basic Rapid. L'umidità del legno deve essere compresa tra 9% e 11%.

→ Preparazione

Prodotto pronto all'uso. Agitare prima dell'uso, inserire il sottotappo filtrante e versare nell'apposita vaschetta opportunamente predisposta. Rimuovere il sottotappo filtrante prima di richiudere la tanica.

→ Applicazione

Applicare Aqua-Pur Basic Rapid con Roller Plus rispettando la resa di $\approx 80 - 100$ ml/m².

Ciclo di finitura in tre mani – effetto seta: applicare Aqua-Pur Basic Rapid; dopo ≈ 1 ora carteggiare con Durasoft System (Duragrip 220) o con disco di rete abrasiva Carboplus Sic 220; aspirare con cura tutta la polvere della carteggiatura, eliminare eventuali residui con panno antistatico Pulex ed applicare la mano di finitura con uno dei prodotti sovrapplicabili.

→ Pulizia

La pulizia degli attrezzi e dei residui di Aqua-Pur Basic Rapid si effettuano con Roller Clean prima dell'indurimento del prodotto.

Altre indicazioni

→ Prima dell'uso fare ambientare il prodotto alla temperatura dei locali.

→ Utilizzare contenitori e attrezzi puliti.

→ Ogni tanica una volta aperta deve essere terminata nel tempo più breve possibile.

→ Per ottenere una finitura omogenea applicare spessori uniformi e attenersi alle quantità consigliate.

→ Applicare sempre Aqua-Pur Flex prima dell'applicazione di Aqua-Pur Basic Rapid.

Voce di capitolato

La preparazione a rapida essiccazione prima della finitura ad alta protezione ed elevata resistenza all'usura e all'abrasione del pavimento in legno, sarà realizzata con acqua-vernice di fondo eco-compatibile monocomponente, conforme alla Direttiva 2004/42/CE, GreenBuilding Rating 4, tipo Aqua-Pur Basic Rapid di Kerakoll Spa, applicata a rullo in una mano da $\approx 80 - 100 \text{ ml/m}^2$.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	liquido traslucido bianco
Confezione	tanica 2,5 l
Conservazione	≈ 12 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Temperature limite di applicazione	da $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ a $+30 \text{ }^\circ\text{C}$
Tempo di attesa per la sovrapplicazione	$\approx 1 \text{ h}$
Resa	$\approx 80 - 100 \text{ ml/m}^2$ per mano

Rilevazione dati a $+23 \text{ }^\circ\text{C}$ di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbimento del supporto.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- verificare la compatibilità (colorazione, contenuto di olii, resine o altre sostanze) con legni non conosciuti
- eliminare completamente tutti i residui di precedenti trattamenti per ottenere una finitura uniforme
- verificare sempre la temperatura ambientale e l'umidità del legno
- proteggere dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 3 ore
- non utilizzare lotti di prodotto diversi nello stesso ambiente o in ambienti adiacenti
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2025 (ref. GBR Data Report - 01.25); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.