

Aqua-Pur HPX

Tanúsított vizes alapú lakk parketta kezeléséhez.

Az Aqua-Pur HPX kiemeli a fa természetes tulajdonságait és kiemelkedően magas szintű kopás- és dörzsállóságot biztosít extrém gyalogos igénybevételnek kitett fa padlók esetén is.



SLC[®]
TECHNOLOGY



Rating 3

1. HP technológia biztosítja a kimagasló védelmet, valamint a kopás- és dörzsállóságot
2. Alkalmas különösen nagy gyalogos igénybevételnek kitett, bármilyen fából készült padlóhoz
3. Kiemeli a fa természetes színét és erezetét
4. Megfelel a 2004/42/EK irányelvnek
5. Különösen alkalmas fedőréteg kialakításához összesen 2 réteggel

- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
- × Low Ecological Impact
- × Health Care

kerakoll

Felhasználási területek

→ Használati cél

Kimagasló védelem, kimagaslóan kopás- és dörzsálló:

- hagyományos fapadlók
- előcsiszolt fapadlók
- fapadló-helyreállítás

Beltéri, polgári és kereskedelmi felhasználású fapadlók.

Ne használjuk kültéren; huzamosan vagy állandóan vízzel való érintkezésnek kitett fapadlókra.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése

Csiszolja le a parkettát, hogy sima, tiszta, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól és régi festékektől mentes felületet kapjon. A hézagok és egyenetlenségek kifugázására, illetve a felület egységesítésére, nedvszívásának homogenizálására vigyen fel Aqua-Pur Flexet (a műszaki táblázatban szereplő útmutató szerint). Mintegy ≈ 30 perc elteltével csiszolja le Durasoft Systemmel (Duragrip 220) vagy Carboplus SIC 220 csiszolóhálós koronggal. Az Aqua-Pur Hpx felvitele előtt alaposan porszívózzon fel, távolítsa el az összes csiszolási port és Pulex antisztatikus kendővel távolítsa el az esetleges maradékokat. A fa nedvességtartamának 9% és 11% közöttinek kell lennie. Tölgyfa padlók, padlófűtés, padlók felújításakor, száraz fa, magas környezeti hőmérséklet esetén Aqua-Pur Basic használata ajánlatos.

→ Előkészítés

Az A részt használat előtt rázza fel, helyezze be a zárfedél alatti szűrőt és öntse bele az erre szolgáló, megfelelően előkészített edénybe. A kanna visszazárása előtt távolítsa el a zárfedél alatti szűrőt. Rázás után lassan adja hozzá a keményítőszt a következő arányban: A rész: B rész = 10 : 1 és addig keverje, míg teljesen homogén nem lesz, majd keverje újra. Hígítsa 5-10%-ban tiszta vízzel, majd újra keverje meg, amennyiben magas hőmérsékleten, nagy felületekre, száraz és nehezen megmunkálható fára hordjuk fel, hígítsuk 5 – 10%-ban Aqua-Pur Retarddal. Mielőtt felvinné, hagyja pihenni 10 percig.

Felhordás

→ Az Aqua-Pur Hpx-et vigye fel Roller Plus-szal két vagy három rétegben, rétegenként ≈ 80 - 100 ml/m² mennyiségben a tapintási simaság függvényében.

- Felhordás két rétegben – klasszikus hatású tapintási simaság: vigyen fel Aqua-Pur HPX-et vagy Aqua-Pur Basic-et vagy Aqua-Pur Basic Rapid, amikor elő van írva; majd mintegy 8 óra elteltével csiszolja le Durasoft Systemmel (Duragrip 220) vagy Carboplus Sic 220 csiszolóhálós koronggal; alaposan porszívózza fel az összes csiszolási port és Pulex antisztatikus kendővel távolítsa el az esetleges maradékokat, majd vigye fel a második Aqua-Pur HPX réteget.

- Felhordás három rétegben – selyemhatású tapintási simaság: vigyen fel Aqua-Pur Hpx-et vagy Aqua-Pur Basic-et vagy Aqua-Pur Basic Rapid, amikor elő van írva; majd amint rá lehet lépni a padlóra, de legkésőbb 3 óra elteltével vigye fel a második réteg Aqua-Pur HPX-et. Mintegy 10-12 óra elteltével csiszolja le Durasoft Systemmel (Duragrip 220) vagy Carboplus SIC 220 csiszolóhálós koronggal, alaposan porszívózzon fel, távolítsa el az összes csiszolási port és Pulex antisztatikus kendővel távolítsa el az esetleges maradékokat, majd vigye fel a harmadik Aqua-Pur HPX réteget.

- Felhordás két rétegben – klasszikus hatású tapintási simaság: vigyen fel Aqua-Pur HPX Natural-et; majd mintegy 6 – 8 óra elteltével csiszolja le Durasoft Systemmel (Duragrip 220) vagy Carboplus SIC 220 csiszolóhálós koronggal; alaposan porszívózza fel az összes csiszolási port és Pulex antisztatikus kendővel távolítsa el az esetleges maradékokat, majd vigye fel a második Aqua-Pur Hpx Natural réteget. Amennyiben szükséges, majd amint rá lehet lépni a padlóra, de legkésőbb 3 óra elteltével vigye fel a második réteg Aqua-Pur HPX Natural-et.

→ Tisztítás

A szerszámok megtisztítása a Aqua-Pur HPX maradványoktól Roller Clean történik a termék megkeményedése előtt.

Egyéb útmutatások

- Használat előtt hagyja, hogy a termék felvegye a helyiségek környezeti hőmérsékletét.
- Használjon tiszta edényeket és szerszámokat.
- Minden felnyitott kannát a lehető legrövidebb időn belül el kell használni.
- A homogén eldolgozáshoz azonos rétegvastagságokat alkalmazzon és tartsa be az ajánlott mennyiségeket.
- Az Aqua-Pur HPX felvitele előtt mindig használjon Aqua-Pur Flex tömítőt.
- Különösen nedvszívó fák esetében az egyenletes simaság eléréséhez három réteg felvitelére lehet szükség a kívánt simaságtól függetlenül.
- A parketta karbantartása: a lakkozott fapadlókat rendszeresen ápolni kell. A tisztításhoz használja a semleges SuperSoap tisztítószert. A rendszeres és a rendkívüli karbantartáshoz az igénybevételi körülmények függvényében alkalmazzon Refresher vagy Care Pro.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

A fapadló tanúsított, kimagasló védelmet biztosító és fokozottan kopás- és dörzsálló kialakítása öko-kompatibilis kétkomponensű vizes alapú lakkal történik HP (High Protection) technológiával, amely megfelel a 2004/42/EK irányelvnek, GreenBuilding Rating 3, típusa Aqua-Pur HPX a Kerakoll Spa-tól, a felvitele hengerrel történik két vagy három rétegben, rétegenként $\approx 80-100 \text{ ml/m}^2$ mennyiségben.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- ellenőrizze, hogy összeegyeztethető-e a nem ismert fákkal (szín, olaj-, műgyanta- és egyéb anyagtartalom)
- teljesen távolítsa el az előző kezelések maradékát, hogy egységes simaságot érjen el
- mindig ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet és a fa nedvességtartamát
- védje a közvetlen napfénytől és a huzattól az első 3 órában
- ne használjon ugyanabban a környezetben vagy egymás melletti környezetekben különböző árutételeket
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2011-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 júniusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 06.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.