

Aqua-Pur Retard

Umweltfreundliches Verzögerungsadditiv für wasserbasierende Lacke der Produktlinie Aqua-Pur. Ideal für GreenBuilding. 1-K, schont die Umwelt und die Gesundheit der Anwender.

Aqua-Pur Retard verlängert die offene Zeit, verbessert die Verarbeitbarkeit und den Verlauf bei schwierigen Anwendungsbedingungen.



GREENBUILDING RATING®

MESSSYSTEM MIT ANERKENNUNG/BESCHEINIGUNG DURCH DIE ZERTIFIZIERUNGSSTELLE SGS

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Verbessert die Anwendung bei hohen Temperaturen und auf großen Flächen
- Speziell für neues und altes Parkett, untertrocknetes oder schwieriges Holz

ANWENDUNGSBEREICH

Einsatzbereiche
 Verdünnungsmittel speziell für:

- Aqua-Pur Flex
- Aqua-Pur Basic
- Aqua-Pur Basic Rapid
- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HP
- Aqua-Pur HPX

Nicht anwenden
 Zur Verdünnung anderer, nicht unter Einsatzbereiche erwähnter Produkte; in höherem als dem in den technischen Datenblättern der oben erwähnten Produkte angegebenen Prozentsatz.

ANWENDUNGSHINWEISE

Vorbereitung
 Gebrauchsfertiges Produkt.

Anwendung
 Zur Verdünnung von Aqua-Pur Flex bis zu 10 % Aqua-Pur Retard nach Bedarf und entsprechend den Anweisungen der jeweiligen technischen Datenblätter zufügen.
 Zur Verdünnung von wasserbasierenden Grund- und Oberflächenlacken 5 - 10 % Aqua-Pur Retard nach Bedarf und entsprechend den Anweisungen der jeweiligen technischen Datenblätter zufügen.

WEITERE HINWEISE

Die Zugabe der oben genannten Prozentanteile von Aqua-Pur Retard zu den Lacken der Produktlinie Aqua-Pur bewirkt keine Erhöhung des VOC-Werts über die in der Richtlinie 2004/42/EG angegebenen Grenzwerte.

TECHNISCHE DATEN GEMÄSS KERAKOLL-QUALITÄTSNORM

Erscheinungsbild	Transparente Flüssigkeit
Verpackung	Plastikflasche 0,5 l
Verarbeitungstemperatur	von +10 °C bis +30 °C
Lagerfähigkeit	ca. 12 Monate in der Originalverpackung
Hinweise	Frostfrei, kühl und trocken lagern

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Luftbedingung und Saugfähigkeit des Untergrunds.

HINWEISE

- **Produkt für professionellen Gebrauch**
- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- Die im vorliegenden und den oben erwähnten technischen Datenblättern angegebenen Verdünnungsverhältnisse einhalten
- Die angegebenen Verdünnungsverhältnisse und Auftragsmengen nicht überschreiten
- Höhere als die angegebenen Prozentanteile von Aqua-Pur Retard können die Deckfähigkeit der Lacke reduzieren und die Wartezeiten für Überarbeitung und Anschleifen verlängern
- Höhere als die angegebenen Prozentanteile von Aqua-Pur Retard sowie die Anwendung bei Kälte können den matten Effekt und das abschließende Erscheinungsbild der Lackierung beeinträchtigen
- Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
- Anwendungstechnik: Kerakoll GmbH +49 (0)6026 97712-0

Die Angaben in Bezug auf das Rating basieren auf dem GreenBuilding Rating® Manual 2014. Diese Informationen wurden im Juli 2019 aktualisiert (basierend auf den Daten des GreenBuilding Ratings - 07.19); im Laufe der Zeit können Ergänzungen oder Änderungen von Kerakoll SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.