

# Aqua-Pur Basic

**Gecertificeerde grondlak op waterbasis voor het beschermen van parket, ideaal voor GreenBuilding. 2-Component met gereduceerd oplosmiddelgehalte, zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen.**

Aqua-Pur Basic ontwikkelt een speciale reologie en een verwerkbaarheid die de voorbereiding vóór de afwerking met lak op waterbasis garandeert van droog hout en bij toepassingen met hoge omgevingstemperatuur.



## GREENBUILDING RATING®

### Aqua-Pur Basic

- Categorie: Vloeibaar organisch
- Leggen van parket en elastisch materiaal



HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

## PRODUCTVOORDELEN

- Snelle uitdroging en makkelijk te schuren
- Natuurlijke nerfvorming van het hout
- Conform de Richtlijn 2004/42/CE



## TOEPASSINGSGEBIEDEN

### Gebruiksdoeleinden

Vorbereiding van houten vloeren. Rechtstreeks gebruiken op:

- traditionele massieve houten vloeren
- meerlaags parket
- te herstellen parketvloeren
- bamboevloeren

Specifiek voor het vervolgens aanbrengen van de volgende producten:

- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HP
- Aqua-Pur HPX

### Niet gebruiken

Buiten en op houten vloeren die blootgesteld worden aan lang en constant contact met water.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Vorbereiding van de ondergrond

Schuur het parket om een glad en schoon oppervlak te verkrijgen, zonder olie, vet, was, silicon en oude lak. Breng Aqua-Pur Flex aan (volgens de aanwijzingen op de relatieve technische specificaties) om de scheurtjes en onregelmatigheden te voegen en/of het oppervlak te uniformeren en de absorptie homogeen te maken. Schuur na  $\approx$  1-2 uren met Durasoft System (Duragrip 120) of met schuurnet Carboplus Sic 120. Verwijder de stof van het schuren, elimineer eventuele resten met een antistatische doek Pulex, en begin daarna met het aanbrengen van Aqua-Pur Basic. De vochtigheid van het hout moet tussen 9% en 11% zijn.

### Vorbereiding

Product klaar voor gebruik. Schud deel A goed vóór gebruik, plaats de filterende dop en giet het product in de daarvoor bestemde bak. Verwijder de filterende dop voordat de jerrycan weer wordt gesloten. Voeg de harder al roerend toe terwijl, in de verhouding Deel A : Deel B = 10 : 1, en meng totdat het een homogeen mengsel is. Verdun tot 5-10% met schoon water, en meng opnieuw. In geval van hoge temperaturen, grote oppervlakken, of moeilijke houtsoorten, verdunnen 5-10% met Aqua-Pur Retard. Laat 10 minuten rusten voordat het product wordt aangebracht.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Toepassing

Breng Aqua-Pur Basic aan met Roller Plus en houd het verbruik van  $\approx 80-100$  ml/m<sup>2</sup> aan.

**2-Laag Afwerkingscyclus - klassiek effect:** breng Aqua-Pur Basic aan; tussenschuren na  $\approx 6-8$  uren met Durasoft System (Duragrip 220) of met schuurnet Carboplus Sic 220; zuig het stof van het schuren op en elimineer eventuele resten met een antistatische doek Pulex, breng daarna de lak-afwerking aan met een van de aangewezen producten.

**3-laag Afwerkingscyclus - zijde effect:** breng Aqua-Pur Basic aan. Wanneer de vloer beloopbaar is, maar binnen 3 uur, moet de eerste laklaag aangebracht worden met een van de aangewezen producten. Tussenschuren na  $\approx 10-12$  uren met Durasoft System (Duragrip 220) of met schuurnet Carboplus Sic 220, zuig het stof van het schuren op en elimineer eventuele resten met een antistatische doek Pulex, en breng de tweede laklaag aan.

### Reinigen

Spoel resten van Aqua-Pur Basic met water van het gebruikte gereedschap af voordat het product hard wordt.

## OVERIGE AANWIJZINGEN

Voordat het product wordt gebruikt, moet het op kamertemperatuur gebracht worden.

Gebruik schone emmers en gereedschappen.

Elke geopende jerrycan moet zo snel mogelijk opgemaakt worden.

Om een gelijkmatige afwerking te verkrijgen moet het in gelijke dikte aangebracht worden en moeten de geadviseerde hoeveelheden aangehouden worden.

Gebruik Aqua-Pur Flex voegenkit voordat Aqua-Pur Basic wordt aangebracht.

## BESTEKTEKST

*De voorbereiding vóór de lak-afwerking, met hoge bescherming en slijtvastheid van de houten vloer, zal gerealiseerd worden met 2-Component waterbasis grondlak, in overeenstemming met de Richtlijn 2004/42/EG, GreenBuilding Rating® 3, type Aqua-Pur Basic van Kerakoll Spa, aangebracht met roller in één laag van  $\approx 80-100$  ml/m<sup>2</sup>.*

## TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

### Aspekt:

- Component A	witte doorzichtige vloeistof
- Component B	doorzichtige vloeistof
Verpakking	deel A jerrycan 5 l / deel B fles 0,5 l
Houdbaarheid	$\approx 12$ maanden in de originele verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Katalyseverhouding	deel A : deel B = 10 : 1
Gebruiken bij temperaturen	van +5 °C tot +30 °C
Gebruiksduur van het mengsel	$\approx 2$ uren vanaf de menging
Stofdroog	$\approx 30$ min.
Wachttijd voor het aanbrengen van een volgend product	$\approx 10-12$ uur
Verbruik	$\approx 80-100$ ml/m <sup>2</sup> per laag

*Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie. De volgende waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats: temperatuur, ventilatie en absorptiegraad van de ondergrond.*

## PRESTATIES

### KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT (IAQ) VOC - EMISSIE VAN ORGANISCHE VLUCHTIGE STOFFEN

Voldoet aan EC 1 GEV-Emicode Cert. GEV 3327/11.01.02

## WAARSCHUWINGEN

### - Product voor professioneel gebruik

- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- controleer de geschiktheid (kleur, gehalte aan olie, hars of andere stoffen) op onbekende houtsoorten
- verwijder alle resten van vorige afwerkingen volledig, om een gelijkmatige afwerking te verkrijgen
- controleer de omgevingstemperatuur en de vochtigheid van het hout
- de eerste 3 uur beschermen tegen direct zonlicht en tocht
- gebruik geen verschillende productienummers voor dezelfde ruimte of naastgelegen ruimtes
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2012. Deze informatie is bijgewerkt tot November 2019 (ref. GBR Data Report - 12.19) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)