

Aqua-Pur Flex

Eko-kompatibilni vodeni gel za kitanje parketa, idealan za GreenBuilding. Jednokomponentna i bez otapala, štiti okoliš i zdravlje izvođača.

Aqua-Pur Flex uz dodatak drvenog praha čini tiksotropičnu brzovezujuću smjesu proizvedene obrade koja jamči jednostavno kitanje i optimalnu pripremu drva prije nanošenja premaza.



GREENBUILDING RATING®

Aqua-Pur Flex

- Kategorija: Organske Tekućine
- Polaganje parketa i otpornih obloga



SISTEM MJERENJA ATESTIRAN OD USTANOVE ZA CERTIFIKACIJU SGS

PREDNOSTI PROIZVODA

- Brzo sušenje
- Visoka svojstva punjenja za fugiranje bez spuštanja
- Regulira i smanjuje upojnost drva
- Vlakanast uz trajnu elastičnost



PODRUČJA PRIMJENE

Područja primjene

Fugiranje i priprema drvenog poda. Za izravno koristiti kod:

- drveni tradicionalni podovi
- drveni brušeni podovi
- drveni podovi za obnavljanje

Specifičan za naknadno polaganje sa slijedećim proizvodima:

- Aqua-Pur Basic
- Aqua-Pur Basic Rapid
- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HP
- Aqua-Pur HPX

Ne koristiti

Vanjski; drveni podovi podložni produljenom i konstantnom kontaktu sa vodom.

UPUTE ZA UPORABU

Priprema podloga

Brusiti parket sa abrazivnim sredstvima linije Duraflex Zir, grubosti po uzlaznom poredku (npr. 36-60-100), kako bi dobili glatku površinu, čistu i bez prisutnosti ulja, masti, voska, silikona i ostataka starog laka. Prije primjene Aqua-Pur Flex usisati sve ostatke prašine. Vlažnost drva mora biti između 9% i 11%.

Priprema

Proizvod spreman za upotrebu. Umijesiti Aqua-Pur Flex sa drvenim brašnom koje smo dobili brušenjem sa abrazivima linije Duraflex ili Duradisc grubosti 80-100 u omjeru ≈ od 1 : 1 do 2 : 1 dok ne dobijemo homogenu smjesu. Smjesa mora biti više tiksotropična za fugiranje većih nepravilnosti i pukotina, manje tiksotropična za pukotine manjih dimenzija ili za obradu prethodno brušenih podova ili podova koji se obnavljaju – u tom se slučaju može upotrijebiti drveni prah od brušenja diskom od abrazivne mrežice grubosti 120 u omjeru ≈ 2 : 1.

UPUTE ZA UPORABU

Primjena

Ujednačeno primijeniti Aqua-Pur Flex na cijelu površinu koristeći fleksibilne lopatice od inoxa ili plastike, ravajući do nule. Nakon što se osuši, nakon ≈ 30 minuta fugirani pod ujednačeno izbrusiti cijelom površinom proizvodom Durasoft System (Duragrip 120) ili diskom od abrazivne mrežice Carboplus Sic 120 kako bi se uklonio višak sredstva Aqua-Pur Flex. Usisati pažljivo svu prašinu od brušenja i odstraniti eventualne ostatke antistatičkom tkaninom Pulex.

Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka Aqua-Pur Flex vrši se vodom ili Roller Clean prije stvrdnjavanja proizvoda. Jednom stvrdnuti Aqua-Pur Flex može se odstraniti samo mehanički ili ostaviti ga da se moči u vodi.

OSTALE ODREDBE

Prije upotrebe ostaviti proizvod da se aklimatizira temperaturi prostora.

Koristiti čiste posude i alat.

U slučaju većih nepravilnosti i velikih pukotina može se primijeniti i drugi sloj Aqua-Pur Flex koji se primjenjuje nakon stvrdnjavanja prethodnog sloja.

STAVKA TROŠKOVNIKA

Fugiranje drvenog poda, izvodi se jednokomponentnim vlaknastim eko-kompatibilnim brzovezujućim vodenim gelom, GreenBuilding Rating® 4, poput Aqua-Pur Flex tvrtke Kerakoll Spa, zamiješanim s prikladnim drvenim prahom i nanesenim lopaticom u jednom ili dva sloja od $\approx 30-40$ ml/m² po sloju.

TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	poluprozirna bijela tekućina
Pakiranje	kanistar 2 l
Čuvanje	≈ 12 mjeseci u originalnom pakiranju
Opaske	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Granične temperature uporabe	od +5 °C do +30 °C
Vrijeme čekanja za brušenje	≈ 30 minuta
Potrošnja	$\approx 30-40$ ml/m ² po sloju

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upijanje podloge.

OPASKE

- Proizvod za profesionalnu upotrebu

- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- provjeriti kompatibilnost (boju, sadržaj ulja, smole i ostalih tvari) s nepoznatim drvom
- uvijek provjeriti temperaturu prostora i vlažnost drva
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2012. Ove informacije su ažurirane u lipanj 2020 (ref. GBR Data Report - 07.20); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa rjezne službene internet stranice. Tehničke liste sacinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenju radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com