

Aqua-Pur HP

Vodeni premaz, eko-kompatibilni za obradu parketa, idealan za GreenBuilding. Jednokomponentno, sa smanjenim sadržajem otapala, štiti okoliš i zdravlje izvođača.

Aqua-Pur HP razvija izuzetno visoku, nikad ranije dostignutu razinu zaštite drvenih podova od habanja i abrazije uz jednostavnost primjene jednokomponentne tehnologije.



GREENBUILDING RATING*



Formuliran na bazi vode

Smanjen sadržaj otapala 80 g/kg

Nikakva oznaka opasnosti za okoliš

Nije otrovan niti opasan

SISTEM MJERENJA ATESTIRAN OD USTANOVE ZA CERTIFIKACIJU SGS

PREDNOSTI PROIZVODA

- HP tehnologija – visoka zaštita i velika otpornost na trošnost i abraziju
- Sukladno Normi 2004/42/CE

PODRUČJA PRIMJENE

Područja primjene

Završna obrada visoke zaštite i visoke otpornosti na habanje i na abraziju:

- drveni tradicionalni podovi
- drveni brušeni podovi
- drveni podovi za obnavljanje
- podovi od bambusa

Drveni unutarnji podovi za civilnu upotrebu. Drveni unutarnji podovi za komercijalnu upotrebu podložne srednje jakom pješačkom prometu

Ne koristiti

Vanjski; drveni podovi podložni produljenom i konstantnom kontaktu sa vodom. Ne preporučuje se za završnu obradu drvenih podova podložnih jakom pješačkom prometu (javni uredi, prostorije namijenjene javnoj zabavi, trgovački centri itd.).

UPUTE ZA UPORABU

Priprema podloga

Brušenje parketa kako bi se dobila glatka površina, čista i bez prisutnosti ulja, masti, voska, silikona i starih lakova. Primijeniti Aqua-Pur Flex (prema uputama naznačenih na povezanoj tehničkoj listi) za fugiranje pukotina i nepravilnosti i/ili ujednačavanje površine i homogenizaciju upijanja. Nakon ≈ 1-2 sati izbrusiti sa Durasoft System (Duragrip 120) ili sa diskom abrazivne mreže Carboplus SIC 220. Usisati pažljivo svu prašinu od brušenja i odstraniti eventualne ostatke antistatičkom tkaninom Pulex. Vlažnost drva mora biti između 9% i 11%. U slučaju drvenih podova od hrastovine, grijanih podova, podova za obnavljanje, suhih drva, visoke temperature ambijenta, primijeniti uvijek Aqua-Pur Basic.

Priprema

Proizvod spreman za upotrebu. Potresti prije upotrebe, umetnuti filtrirajući podčep i izliti u za to predviđenu odgovarajuću kadicu. Odstraniti filtrirajući podčep prije nego ponovo zatvorimo kanistar. Razrijediti na 5-10 % čistom vodom ili proizvodom Aqua-Pur Retard po potrebi i ponovno promiješati. Ostaviti da stoji 5 minuta prije nego što nastavimo sa primijenom.

Primjena

Nanijeti Aqua-Pur HP sa Roller Plus u dva ili tri sloja od ≈ 80-100 ml/m² po sloju, u zavisnosti o željenoj završnoj obradi na dodir.

Nanošenje u dva sloja – završna obrada na dodir s klasičnim efektom: nanijeti Aqua-Pur HP ili Aqua-Pur Basic kada je propisano; nakon ≈ 10-12 sati izbrusiti proizvodom Durasoft System (Duragrip 220) ili diskom abrazivne mreže Carboplus SIC 220; pažljivo usisati svu prašinu od brušenja, odstraniti eventualne ostatke antistatičkom tkaninom Pulex i nanijeti Aqua-Pur HP.

Nanošenje u tri sloja - završna obrada na dodir Svileni Efekt: nanijeti Aqua-Pur HP ili Aqua-Pur Basic kako je naznačeno; čim se ustanovi da je pod prohodan i svakako ne više od 3 sata nanijeti drugi sloj Aqua-Pur HP. Nakon ≈ 12 sati izbrusiti sa Durasoft System (Duragrip 220) ili sa diskom abrazivne mreže Carboplus SIC 220; pažljivo usisati svu prašinu od brušenja i odstraniti eventualne ostatke sa antistatičkom tkaninom Pulex i nanijeti drugi sloj Aqua-Pur HP.

Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka Aqua-Pur HP vrši se vodom prije stvrdnjavanja proizvoda.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

OSTALE ODREDBE

Prije upotrebe ostaviti proizvod da se aklimatizira temperaturi prostora.

Koristiti čiste posude i alat.

Svaki otvoreni kanistar mora biti iskorišten u što skorijem roku.

Za homogenu završnu obradu nanositi ujednačene slojeve i poštivati savjetovane količine.

Uvijek nanijeti Aqua-Pur Flex prije nanošenja proizvoda Aqua-Pur HP

U slučajevima vrlo upijajućih drva može se dogoditi da je potrebno nanijeti tri sloja kako bi se dobila ujednačena željena završna obrada na dodir.

Održavanje Parketa: lakirani drveni podovi moraju se povremeno održavati. Za čišćenje koristiti neutralni deterđent SuperSoap. Za povremeno i izvanredno održavanje koristiti Refresher ili Care Pro zavisno o uvjetima i potrebi.

STAVKA TROŠKOVNIKA

Završna obrada, visoke zaštite i visoke otpornosti na habanje i abraziju drvenih podova, izvršiti će se sa vodenim lakom, jednokomponentim eko-kompatibilnim Tehnologije HP – High Protection, sukladno Odredbi 2004/42/CE, GreenBuilding Rating® 4, poput Aqua-Pur HP tvrtke Kerakoll Spa, primijenjen valjkom u dva ili tri sloja od ≈ 80-100 ml/m² po sloju.

TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	polusajna tekućina žute boje-boje slonovače
Pakiranje	kante od 5 ℓ
Čuvanje	≈ 12 mjeseci u originalnom pakiranju
Opaske	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Granične temperature uporabe	od +5° C do +30 °C
Stupanj blistavosti	satirirana ≈ 55 glossa mat ≈ 30 glossa
Bez prašine	≈ 30 min
Vrijeme čekanja:	
- za naknadno nanošenje	≈ 10 – 12 h
- za lagani promet	≈ 36 h
- za normalan/intenzivan promet	≈ 7-10 dana
Potrošnja	≈ 80-100 ml/m ² po sloju

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upijanje podloge.

OPASKE

- **Proizvod za profesionalnu upotrebu**
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- provjeriti kompatibilnost (boju, sadržaj ulja, smole i ostalih tvari) s nepoznatim drvom
- u potpunosti odstraniti sve ostatke prethodnih tretiranja kako bi dobili ujednačenu završnu obradu
- uvijek provjeriti temperaturu prostora i vlažnost drva
- zaštititi od direktnog sunca i strujanja zraka u prva 3 sata
- na koristiti proizvode iz različitih proizvodnih procesa u istom prostoru ili u obližnjim prostorima
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating™ Manual 2012. Ove informacije su ažurirane u prosincu 2019 (ref. GBR Data Report - 01.20); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SPA, za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SPA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenju radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com