

Biocalce Fondo

Fondo uniformante minerale certificato a base di grassello selezionato di pura calce CL 90-S conforme alla norma EN 459-1 e inerti selezionati.

Biocalce Fondo garantisce l'adesione dei cicli decorativi alla calce su superfici in gesso o tinteggiate con pitture sintetiche. Il grassello di calce garantisce interventi conservativi nel rispetto delle strutture esistenti e dei materiali originali.



Rating 3

1. Garantisce l'adesione delle decorazioni a calce su gesso, cartongesso e vecchie pitture negli interni
2. Uniforma gli assorbimenti del supporto, garantendo tonalità costante alla successiva decorazione pittorica
3. Poroso e traspirante lascia il muro libero di respirare
4. Ad elevato effetto riempitivo, regolarizza le imperfezioni del fondo
5. Effetto grana fine
6. Batteriostatico e fungistatico (metodo CSTB)*

- ✓ Pollution Reduced
- × VOC Low Emission
- × Water Based
- ✓ Health Care
- ✓ Low Ecological Impact

kerakoll

* Test eseguiti secondo metodo CSTB, Contaminazione batterica e fungina

Elementi naturali



Puro Grassello di Calce CL 90



Olio di Pino



Sabbietta Silicea Lavata
di Cava Fluviale



Fino di Puro Marmo Bianco
di Carrara



Caseina Naturale Micronizzata

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso:

In interno per migliorare l'adesione dei cicli decorativi alla calce:

- superfici in gesso
- cartongesso
- tinteggiature con pitture sintetiche
- superfici con presenza di rappezzi o parziali
- ripristini eseguiti con materiali con porosità e assorbimenti disomogenei.

In esterno per migliorare l'adesione dei cicli decorativi alla calce:

- superfici con presenza di rappezzi o parziali
- ripristini eseguiti con materiali con porosità e assorbimenti disomogenei.

L'origine rigorosamente naturale dei suoi ingredienti assicura il rispetto dei parametri fondamentali di traspirabilità e permeabilità al vapore acqueo.

Non utilizzare in esterno prima di rasanti a calce o cemento. In esterno su pitture sintetiche o cicli ai silicati. Su murature soggette ad umidità di risalita capillare senza aver applicato precedentemente intonaci deumidificanti.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti

Il fondo deve essere pulito con mezzi appropriati per renderlo privo di parti friabili, di polvere e muffe.

Rappezzi nuovi d'intonaco devono essere lasciati stagionare.

Su superfici esterne rimuovere accuratamente le pitture sintetiche esistenti.

Il supporto deve essere asciutto al momento dell'applicazione.

Per il trattamento di supporti differenti da quelli menzionati e per chiarimenti sulle tipologie di intervento da effettuare si consiglia di consultare la Guida alla decorazione e preparazione dei supporti di Kerakoll.

→ Applicazione

Biocalce Fondo si può utilizzare puro o diluito con acqua fino al 10% in volume, in funzione del grado di porosità e assorbimento del supporto. Applicare una o più mani con rullo o pennello in funzioni delle caratteristiche del supporto da uniformare.

Biocalce Fondo va applicato con temperature comprese tra +8 °C ed i +30 °C e con umidità relativa inferiore all'80%. Teme il gelo.

→ Pulizia

Biocalce Fondo è un prodotto naturale, la pulizia degli attrezzi si effettua con sola acqua prima dell'indurimento del prodotto.


→ Preparazione

Miscelare accuratamente prima dell'uso.

Altre indicazioni

- Le successive decorazioni vanno eseguite ad indurimento totale di Biocalce Fondo e comunque non prima delle 24 ore dall'ultimazione dell'applicazione.
- Dopo l'applicazione verificare la totale copertura sul supporto murario. In presenza di residue trasparenze ripetere l'applicazione con una seconda mano.

Certificazioni e marcature



Voce di capitolato

Biocalce Fondo è un particolare sottofondo a base di grassello di calce selezionato CL 90-S, caseina naturale micronizzata, olio di pino, cariche silicatiche, miche e caolini specifico per l'adesione dei cicli decorativi a calce su superfici a base gesso o tinteggiate con pitture sintetiche (solo in interno). A ventilazione naturale attiva nella diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatico e fungistatico, GreenBuilding Rating 3**.

Biocalce Fondo si può utilizzare puro o diluito con acqua fino al 10% in volume, in funzione del grado di porosità e di assorbimento del supporto.

Specifico anche per fondi disomogenei da decorare a calce nell'Edilizia del Benessere e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

Resa Biocalce Fondo: $\approx 0,15 - 0,3 \text{ l/m}^2$ per singola mano.

** Test eseguiti secondo metodo CSTB, Contaminazione batterica e fungina

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll	
Aspetto	pasta bianca
Conservazione	≈ 12 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Confezione	secchi 14 l
Temperature limite di applicazione	da $+8 \text{ }^\circ\text{C}$ a $+30 \text{ }^\circ\text{C}$
pH al confezionamento	$11,5 \pm 0,5$
Viscosità Brookfield RVT3 RPM10	$10000 - 15000 \text{ cp} \pm 1000 \text{ cp}$
Massa volumica (peso specifico)	$\approx 1,35 \text{ kg/l}$
Secco 105	$\approx 60\%$
Essiccazione completa a $+23 \text{ }^\circ\text{C}$ e 80% U.R.	$\approx 24 \text{ h}$
Resa	$\approx 0,15 - 0,3 \text{ l/m}^2$

Rilevazione dati a $+20 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ di temperatura, $65 \pm 5\%$ U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

Performance

Qualità dell’aria interna (IAQ) ACTIVE - Diluizione inquinanti indoor *

	Flusso	Diluizione	
Toluene	297 µg m²/h	+36%	metodo JRC
Pinene	348 µg m²/h	+34%	metodo JRC
Formaldeide	6390 µg m²/h	+42%	metodo JRC
Biossido di Carbonio (CO ₂)	380 mg m²/h	+5%	metodo JRC
Umidità (Aria Umida)	70 mg m²/h	+1%	metodo JRC

*Test eseguiti secondo metodo JRC – Joint Research Centre – Commissione Europea, Ispra (VA) – per la misura dell’abbattimento delle sostanze inquinanti negli ambienti indoor (Progetto Indoortron). Flusso e velocità rapportati alla pittura da interno (0,2 mm) standard.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale

→ attenersi alle norme e disposizioni nazionali

→ operare a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C

→ verificare che il supporto non sia gelato

→ non applicare con forte vento, sole battente, pioggia o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
- non applicare su superfici sporche e incoerenti

→ in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza

→ per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2025 (ref. GBR Data Report – 01.25); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.