

Biocalce Intonachino Tipo "00"

Zertifizierte natürliche Spachtelmasse aus reinem Naturkalk NHL 3,5, umweltfreundlich, entsprechend der Norm EN 459-1 für hoch diffusionsoffene glatte Oberflächen mit "extra feiner Körnung" auf Putzen.

Biocalce Intonachino Tipo "00" ist eine diffusionsoffene Spachtelmasse für glänzende, glatte Oberflächen auf Fein- und Sanierungsputzen im Biocalce-System.



Rating 4

1. Natürlich, offenporig und hoch diffusionsoffen, das Produkt lässt die Wand frei atmen
2. Auf natürliche Weise bakterio- und fungistatisch, Klasse B+ und F+ (Einstufung nach CSTB-Methode)**
3. Innen- und Außenbereich
4. Weiche und leichte Masse für schnelles Aufbringen
5. Lange Verarbeitbarkeit und ausgezeichnete Oberflächenbeschaffenheit

- ✓ Pollution Reduced
- ✓ Bacteriostatic
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- × Recycled Regional Mineral ≥ 30%

kerakoll

**Testdurchführung nach CSTB-Methode, Bakterien- und Pilzkontamination

Die natürlichen Bestandteile



Reiner hydraulischer Naturkalk NHL
3.5, zertifiziert



Kalzium-Branntkalk CL 90



Marmormehl aus reinem weißem
Carrara-Marmor (0 - 0,2 mm)



Mineralisches geologante
(Geobindemittel)

Anwendungsbereich

→ Einsatzbereich:

Diffusionsoffene Glattschicht (Korngröße 0 - 0,2 mm) für feinkörnige und Sanierungsputze der Produktlinie Biocalce, im Innen- und Außenbereich.

Biocalce Intonachino Tipo "00" eignet sich besonders beim Gesunden Bauen (Edilizia del Benessere), wenn eine „glänzend glatte“ Oberflächenbeschaffenheit von verputzten Mauerwerksflächen erwünscht ist. Mauerwerksflächen erwünscht ist. Der rein natürliche Ursprung seiner Bestandteile gewährleistet die Einhaltung der wichtigsten geforderten Parameter wie Porosität, Hygroskopie und Diffusionsoffenheit.

Biocalce Intonachino Tipo "00" eignet sich als

natürliche und diffusionsoffene Spachtelmasse bei historischen Restaurierungen. Die Wahl der fachmännisch dosierten traditionellen Inhaltsstoffe wie Naturkalk und Marmormehl aus reinem weißem Carrara-Marmor ermöglichen erhaltende Maßnahmen sowie Rücksicht auf vorhandene Strukturen und Originalmaterialien.

Nicht auf verschmutzten, nicht ausreichend festen, abkreibenden Untergründen anwenden. Auf alten Anstrichen oder Feinputzen. Auf Untergründen mit interstitiellem Salzgehalt. Nicht direkt auf andere Gipsputze auftragen: auf diesen ist die Anwendung der umweltfreundlichen Oberflächen-Grundierung Rasobuild Eco Consolidante erforderlich.

Anwendungshinweise

→ Vorbereitung der Untergründe

Der Untergrund muss sauber, fest und frei von losen Teilen, Staub und Schimmel sein. Alte Putze müssen in gutem Zustand, trocken und kompakt sein. Rückstände vorheriger Bearbeitungen (Putzschichten, alte Glattschichten etc.) sind sorgfältig zu entfernen. Die Oberflächen neuer Putze werden mit einem Metallkratzer rabottiert, um oberflächliche Verkrustungen zu entfernen und so das nachfolgende Auftragen von Spachtelmassen ohne Bildung von Luftblasen zu erleichtern. Vor dem Spachteln die Untergründe stets befeuchten.

→ Vorbereitung

Zur Zubereitung von Biocalce Intonachino Tipo "00" wird ein 20 kg Sack mit ca. 10 Liter sauberem Wasser vermischt.

Die Masse wird hergestellt, indem das Wasser in einen Behälter gegeben und das Pulver nach und nach dazugemischt wird. Das Mischen kann in der Mörtelmischmaschine, im Mörtelkübel (manuell oder mit einem Rührwerk bei niedriger Drehzahl) oder mit dem Zwangsmischer erfolgen, bis eine klumpenfreie, homogene Masse entsteht. Das zubereitete Produkt vollständig aufbrauchen; Reste dürfen bei darauffolgenden Mischvorgängen nicht wieder verwendet werden. Das Produkt

an einem Ort lagern, der vor Hitze und Kälte geschützt ist. Das Anmachwasser darf weder zu kalt noch zu heiß sein.

Die durch seinen rein natürlichen Ursprung gewährleistete Qualität des Mörtels wird schon durch die Zugabe geringster Dosen Zement beeinträchtigt.

→ Anwendung

Biocalce Intonachino Tipo "00" wird einfach, wie eine herkömmliche Gipsputzmasse, mit der Glättkelle aufgetragen.

Die erste Schicht des Produkts mit einer Glättkelle auf die entsprechend vorbereitete und befeuchtete Putzoberfläche auftragen, dabei festen Druck ausüben, um die Haftung zu ermöglichen und die in der Offenporigkeit enthaltene Luft hinauszudrücken. Die nachfolgenden Schichten auftragen, bis die gewünschte Schichtstärke erreicht ist. Das Produkt in den ersten 24 Stunden des Abbindens durch Befeuchten vor Austrocknung schützen.

→ Reinigung


Biocalce Intonachino Tipo "00" ist ein natürliches Produkt. Das Reinigen der Werkzeuge erfolgt vor dem Erhärten des Produkts nur mit Wasser.

Weitere Hinweise

→ Biocalce Intonachino Tipo "00" ist ein Produkt aus hydraulischem Naturkalk ohne Farbpigmentierung, daher kann der Farbton zwischen den verschiedenen Produktchargen variieren.

→ Da es sich um ein mineralisches Produkt handelt, kann weiterhin die Farbe der erhärteten und getrockneten Spachtelmasse je nach Saugfähigkeit der Untergründe und den Klimabedingungen während der Anwendung variieren.

Zertifizierungen und Kennzeichnungen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Ausschreibungstext

Beim Gesunden Bauen (Edilizia del Benessere) und der historischen Restaurierung werden Putze mit besonders glatter Oberfläche in aufeinander folgenden Schichten mit einer Gesamtschichtstärke von max. 2 mm hergestellt, die aus Mörtel mit hoher Offenporigkeit, Hygroskopizität und Durchlässigkeit bestehen. Diese setzen sich aus reinem hydraulischem Naturkalk des Typs NHL 3.5 und einem Zuschlag aus reinem weißen Carrara-Marmormehl zusammen, ermöglichen den natürlichen Luftaustausch zur aktiven Verdünnung der Schadstoffe in der Innenraumluft und haben eine natürliche bakterio-statische und fungistatische Wirkung, GreenBuilding Rating 4 (wie Biocalce Intonachino Tipo "00")**. Die geforderten Eigenschaften, werden ausschließlich durch den Einsatz von Rohstoffen rein natürlichen Ursprungs erzielt und ermöglichen gute Haftung am Untergrund ($\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$). Verbrauch Biocalce Intonachino Tipo "00": ca. 1 kg/m^2 pro mm Schichtstärke.

** Testdurchführung nach CSTB-Methode, Bakterien- und Pilzkontamination

Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm		
Mörtelart	Mörtel zum Spachteln im Innen- und Außenbereich	
Chemische Natur des Bindemittels	Reiner hydraulischer Naturkalk NHL 3.5 / CL 90-S	EN 459-1
Sieblinie	0 - 200 µm	EN 1015-1
Rohdichte des Pulvers	ca. 0,871 kg/dm³	UEAtc
Lagerfähigkeit	ca. 12 Monate nach Herstellungsdatum in der unbeschädigten Originalverpackung; feuchtigkeitsempfindlich	
Verpackung	Säcke 20 kg	
Anmachwasser	c.a 10 l / 1 Sack 20 kg	
Konsistenz des Frischmörtels	ca. 196 mm	EN 1015-3
Rohdichte des Frischmörtels	ca. 1,60 kg/dm³	EN 1015-6
Rohdichte des erhärteten getrockneten Mörtels	ca. 1,42 kg/dm³	EN 1015-10
pH-Wert der Masse	≥ 12	
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +30 °C	
Maximalschichtstärke	ca. 2 mm	
Verbrauch	ca. 1 kg/m² pro mm Schichtstärke	

Datenmessung bei +20 ± 2 °C, 65 ± 5 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren.

Leistungen**Raumluftqualität (IAQ) VOC - Emissionen an flüchtigen organischen Substanzen**

Konformität	EC 1 plus GEV-Emicode	Zert. GEV 2755/11.01.02
-------------	-----------------------	-------------------------

Aktive Innenraumluftqualität (IAQ) Active - Verdünnung der Schadstoffe in der Raumluft *

	Diffusionsfluss	Verdünnung	
Toluol	318 µg m ² /h	+4 %	JRC-Methode
Pinene (Pinen)	413 µg m ² /h	+4 %	JRC-Methode
Formaldehyd	7369 µg m ² /h	Test nicht bestanden	JRC-Methode
Kohlendioxid (CO ₂)	585 mg m ² /h	+4 %	JRC-Methode
Feuchtigkeit (feuchte Luft)	84 mg m ² /h	+18 %	JRC-Methode

Raumluftqualität (IAQ) BIOACTIVE - Bakteriostatische Wirkung **

<i>Enterococcus faecalis</i>	Klasse B+ Keine Verbreitung	CSTB-Methode
------------------------------	-----------------------------	--------------

Raumluftqualität (IAQ) BIOACTIVE - Fungistatische Wirkung **

<i>Penicillium brevicompactum</i>	Klasse F+ Keine Verbreitung	CSTB-Methode
<i>Cladosporium sphaerospermum</i>	Klasse F+ Keine Verbreitung	CSTB-Methode
<i>Aspergillus niger</i>	Klasse F+ Keine Verbreitung	CSTB-Methode

HIGH-TECH

Brandklasse	Klasse A1	EN 13501-1
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	≥ 1,29 N/mm ²	EN 1015-11
Haftung am Untergrund	≥ 0,3 N/mm ²	EN 1542


Datenmessung bei +20 ± 2 °C, 65 ± 5 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren.

*Testdurchführung nach JRC-Methode – Joint Research Centre – Europäische Kommission, Ispra (VA) – zur Messung der Schadstoffreduktion in Innenräumen (Projekt Indoortron). Diffusionsfluss und Geschwindigkeit im Vergleich zu zementärer Standard-Spachtelmasse (3 mm).

**Testdurchführung nach CSTB-Methode, Bakterien- und Pilzkontamination

Hinweise

- Produkt für professionellen Gebrauch
- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C verarbeiten
- Sicherstellen, dass der Untergrund nicht gefroren ist
- Die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung und Wind schützen
- Nicht auf verschmutzten oder nicht ausreichend kompakten Untergründen anwenden
- Die Wände vor der Anwendung befeuchten
- Das erhärtete Produkt in den ersten 24 Stunden befeuchten
- Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
- Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Die Angaben in Bezug auf das Rating basieren auf dem GreenBuilding Rating Manual 2012. Diese Informationen sind auf dem Stand von Juli 2023 (GBR Data Report – 07.23). Im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.