

Biocalce Intonachino Tipo "00"

Certificirana prirodna masa za gladenje, eko-kompatibilna od prirodnog čistog vapna NHL 3.5 sukladnog normi EN 459-1 za glatku obradu vrlo prozračnih žbuka .

Biocalce Intonachino Tipo „00“ je prozračna masa za gladenje za površinsku glatku završnu obradu običnih žbuka kao i onih za sanaciju u ciklusima Biocalce.



Rating 4

1. Prirodan, porozan i vrlo prozračan, omogućuje zidu da slobodno "diše"
2. Unutra, vani
3. Mekana i lagana smjesa za brzo nanošenje
4. Duga obradivost i odlična završna obrada

- ✓ Pollution Reduced
- ✓ Bacteriostatic
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- × Recycled Regional Mineral ≥ 30%

Prirodni elementi



Prirodno Čisto Vapno NHL 3.5,
Certificirano



Kalcijevo vapno CL 90



Fini od Čistog Bijelog Mramora iz
Carrare (0-0,2 mm)



Mineralno geovezivo

Područja primjene

→ Upute za uporabu:

Prozračno glađenje (finoća 0-0,2 mm) običnih žbuka kao i onih za sanaciju Biocalce, vanjska i unutarnja uporaba.

Biocalce Intonachino Tipo "00" je naročito prikladan u Zdravom graditeljstvu (Edilizia del Benessere) za glatku završnu obradu ožbukanih zidnih površina. Isključivo prirodno podrijetlo njegovih sastojaka osigurava potrebne temeljne parametre poroznosti, higroskopičnosti i prozračnosti.

Biocalce Intonachino Tipo "00" je prikladno za prirodno i prozračno zaglađivanje u Obnovi

povijesnih znamenitosti, gdje odabir pažljivo odmjerenih klasičnih sastojaka poput prirodnog vapna i finog čistog bijelog mramora iz Carrare jamči intervencije zaštite u skladu s postojećim strukturama i izvornim materijalima.

Ne koristiti na prljavim, nepovezanim, prašnjavim podlogama. Na stare boje ili fine žbuke. Na podloge s prisutnosti međuprostorne solnosti. Ne primjenjivati neposredno na žbuke na bazi gipsa: potrebno je nanijeti površinski eko-kompatibilni izolator Rasobuild Eco Consolidante.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Podloga mora biti čista i čvrsta, bez komadića koji se odvajaju, bez prašine i gljivica. Stare žbuke moraju biti zdrave i suhe, kompaktne i pažljivo očišćene od ostataka prethodnih radova (sivila, starih izravnavanja itd.). Obradite površine novih žbuka metalnom grebalicom za uklanjanje površinskog cementnog mlijeka, olakšavajući tako naknadno polaganje mase za glađenje bez stvaranja zračnih mjehurića. Prije početka glađenja uvijek namočiti podloge.

→ Priprema

Biocalce Intonachino Tipo "00" se priprema miješajući 1 vreću od 20 kg s približno 10 litara čiste vode.

Smjesa se dobiva ulijevajući vodu u posudu i postepeno dodavajući prah. Može se miješati u betonari, u kanti (ručno ili miješalicom niskih okretaja) ili u kontinuiranoj mješalici dok ne dobijemo homogenu masu bez grudica. Iskoristiti sav pripremljeni proizvod bez korištenja kod slijedećeg miješanja. držati materijal skladišten u prostorima zaštićen od ljetne vrućine i zimske hladnoće. Koristiti tekuću vodu koja nije podložna vanjskoj temperaturi. Kvaliteta morta, zajamčena njegovim rigorozno prirodnim porjeklom, biti će ugrožena dodavajući bilo koju količinu cementa.

→ Primjena

Biocalce Intonachino Tipo "00" se lako nanosi američkom lopaticom, poput tradicionalne mase za glađenje na bazi gipsa.

Nanijeti prvi sloj na površinu žbuke, prikladno pripremljenu i navlaženu, američkom lopaticom, uz energično pritiskanje kako bi se omogućilo prianjanje i izbacivanje zraka sadržanog u poroznim površinama. Nanositi sljedeće slojeve dok se ne postigne željena završna obrada. Voditi računa o sazrijevanju stvrdnutog proizvoda vlažeći ga u prvih 24 sata.

→ Čišćenje

Biocalce Intonachino Tipo "00" je prirodni proizvod, čišćenje alata vrši se samo vodom prije stvrdnjavanja proizvoda.

Ostale odredbe

- Biocalce Intonachino Tipo "00" je nepigmentiran proizvod od prirodnog hidrauličnog vlakna, zato mogu postojati varijacije u tonalitetu boje od različitih proizvodnih procesa.
- Osim toga, budući da je riječ o mineralnom proizvodu, boja stvrdnute mase za zaglađivanje ovisi o upijanju podloga i atmosferskim utjecajima tijekom nanošenja.

Certifikati i oznake



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Stavka troškovnika

U Zdravom graditeljstvu (Edilizia del Benessere) i Obnovi Povijesnih Znamenitosti, izradit će se površinska glatka završna obrada u slojevima ukupne debljine ne više od 2 mm koja se sastoji od morta izuzetno visoke poroznosti, higroskopičnosti i prozračnosti čistog hidrauličkog vapna NHL 3.5 i inertnih masa finog čistog bijelog Mramora iz Carrare, s prirodnom ventilacijom koja je aktivna u razrjeđivanju unutarnjih zagađivača prostora, prirodno bakteriostatska i otporna na gljivice, GreenBuilding Rating 4 (poput Biocalce Intonachino Tipo "00")**.

Tražene značajke, dobivene isključivo korištenjem sirovina prirodnog podrijetla, jamčit će dobro prianjanje na podlogu ($\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$).

Potrošnja Biocalce Intonachino Tipo "00": $\approx 1 \text{ kg/m}^2$ po mm debljine.

** Ispitivanja izvršena metodom CSTB, zagađenje bakterijama i gljivicama

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Vrsta morta	mort za vanjsko/unutarnje zaglađivanje	
Kemijska priroda veziva	čisto Prirodno Hidraulično Vapno NHL 3.5 / CL 90-S	EN 459-1
Granulometrijski interval	0 – 200 μm	EN 1015-1
Prividna gustoća praha	$\approx 0,871 \text{ kg/dm}^3$	UEAtc
Čuvanje	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju; zaštititi od vlage	
Pakiranje	vreća 20 kg	
Voda za smjesu	$\approx 10 \text{ l} / 1$ vreća 20 kg	
Konzistencija svježeg morta	$\approx 196 \text{ mm}$	EN 1015-3
Gustoća svježeg morta	$\approx 1,60 \text{ kg/dm}^3$	EN 1015-6
Gustoća osušenog i stvrdnutog morta	$\approx 1,42 \text{ kg/dm}^3$	EN 1015-10
pH smjese	≥ 12	
Granične temperature uporabe	od $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ do $+30 \text{ }^\circ\text{C}$	
Maksimalna debljina	$\approx 2 \text{ mm}$	
Potrošnja	$\approx 1 \text{ kg/m}^2$ po mm debljine	

Snimanje podataka pri temperaturi $+20 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$, $65 \pm 5\%$ relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

Performanse**Kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima (IAQ) VOC - Ispuštanja organskih hlapljivih tvari**

Sukladnost	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 2755/11.01.02
------------	-----------------------	-------------------------

Kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru (IAQ) ACTIVE - Razrjeđivanje unutarnjih zagađivača *

	Protok	Razrjeđivanje	
Toluen	318 µg m ² /h	+4%	metoda JRC-a
Pinen	413 µg m ² /h	+4%	metoda JRC-a
Formaldehid	7369 µg m ² /h	test nije uspio	metoda JRC-a
Ugljični dioksid (CO ₂)	585 mg m ² /h	+4%	metoda JRC-a
Vlažnost (vlažni zrak)	84 mg m ² /h	+18%	metoda JRC-a

Kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru (IAQ) BIOACTIVE - Bakteriostatsko djelovanje **

<i>Enterococcus faecalis</i>	Razred B+ nema širenja	metoda CSTB
------------------------------	------------------------	-------------

Kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru (IAQ) BIOACTIVE - Fungistatsko djelovanje **

<i>Penicillium brevicompactum</i>	Razred F+ nema širenja	metoda CSTB
-----------------------------------	------------------------	-------------

<i>Cladosporium sphaerospermum</i>	Razred F+ nema širenja	metoda CSTB
------------------------------------	------------------------	-------------

<i>Aspergillus niger</i>	Razred F+ nema širenja	metoda CSTB
--------------------------	------------------------	-------------

HIGH-TECH

Reakcija na vatru	razred A1	EN 13501-1
-------------------	-----------	------------

Otpornost na kompresiju nakon 28 dana	≥ 1,29 N/mm ²	EN 1015-11
---------------------------------------	--------------------------	------------

Adhezija na podlogu	≥ 0,3 N/mm ²	EN 1542
---------------------	-------------------------	---------

Snimanje podataka pri temperaturi +20 ± 2 °C, 65 ± 5% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

*Testiranja izvršena metodom JRC – Joint Research Centre – Europe Commission, Ispra (VA) – za mjerenje onečišćujućih tvari u unutarnjim prostorima (Projekt Indoortron). Protok i brzina u odnosu na standardnu masu za glađenje (3 mm).

**Ispitivanja izvršena metodom CSTB, zagađenje bakterijama i gljivicama

Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- raditi pri temperaturama između +5 °C i +35 °C
- Provjeriti da podloga nije smrznuta
- zaštititi površinu od direktnog sunca i vjetra
- ne primjenjivati na prljave ili nekonzistentne podloge
- navlažiti zidove prije nanošenja

- voditi brigu o sazrijevanju vlažeći stvrdnuti proizvod u prvih 24 sata
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service
- +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u srpanj 2023 (ref. GBR Data Report - 07.23); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obavezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.