

Biocalce Rinzaffo

Ekološko neoporečna naravna certificirana malta iz čistega naravnega apna NHL 3.5 po standardu EN 459-1, za visoko paroprepustne grobe omete.

Biocalce Rinzaffo je malta, posebno primerna za grobo izravnalno in sprijemno ometavanje pred nanosom ometa. Visoko paroprepustna in odporna proti solem, idealna tudi za pripravo zidov, kjer prihaja do dviga vlage iz podlage.



1. Naravna, porozna in zelo paroprepustna, pusti, da zid diha
2. Visoka sposobnost oprijema na vse vrste zidov
3. Izravna in poenoti vpojnost zidu

Rating 4

- ✓ Pollution Reduced
- ✓ Bacteriostatic
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✗ Recycled Regional Mineral ≥ 30%



Naravni elementi



Čisto certificirano naravno apno NHL 3.5



Mikroniziran naravni certificirani pucolan



Pran rečni silicijev pesek (0,1-0,5 mm)



Pran rečni silicijev pesek (0,1-1 mm)



Dolomitni apnenec grobe zrnatosti (0,5-3 mm)



Mineralno geovezivo

Področja uporabe

→ Predvidena uporaba

Paroprepustno grobo ometavanje notranjih in zunanjih nosilnih in polnilnih zidov iz opeke, zidakov, kamna in mešanih pozidav pred nanosom ometov Biocalce.

Biocalce Rinzaffo je posebno primeren za grobo izravnalno in sprjemno ometavanje pri gradnji za dobro počutje, kjer strogo naravni izvor sestavin upošteva poglavite zahtevane parametre poroznosti, higroskopnosti in paroprepustnosti.

Biocalce Rinzaffo je primeren za povečevanje

oprijema paroprepustnih ometov BIOCALCE s podlagami iz kamna, rečenega proda in s poškodovanimi podlagami pri obnovi kulturno-zgodovinskih objektov, kjer pametno doziran izbor tradicionalnih sestavin, kot so čisti kalijev silikat, naravni pucolan, kamen, marmor in granit zagotavlja konservatorske posege, ki ščitijo obstoječe konstrukcije in izvirne materiale.

Ne uporabljajte na umazanih, netrdnih, prašnih podlagah in starih premazih ter izravnava. S površin odstranite ostanke nakopičenih soli.

Navodila za uporabo

→ Priprava podlag

Podlaga mora biti čista in trdna, brez krušljivih delcev, prahu in plesni. Z vodnim peskanjem pod visokim pritiskom ali peskanjem in vodnim pranjem očistite površine in v celoti odstranite vse predhodne obdelave in nanose (belež, stare izravnalne sloje, skupke soli, itd.), ki bi lahko ogrozili oprijem s podlago. Z zidu odstranite nekonsistentno obstoječo vezno malto. Grobi omet Biocalce Rinzaffo se lahko uporabi tudi kot malta za zidanje za zapolnjevanje reg med zidaki, krpanje manjkajočih pozidav in izravnovanje. Pred nanosom grobega ometa podlago vedno navlažite.

→ Priprava

Ročni nanos: Biocalce Rinzaffo se pripravi z mešanjem 25-kilogramske vreče in približno 4,8 litrov čiste vode.

Zmes dobite tako, da v posodo najprej zlijete vodo, nato vanjo postopoma stresate prah.

Mešate lahko v betonskem mešalniku, pretočnem mešalniku ali ročno v vedru (z ročnim mešalnikom pri nizkih obratih), dokler ne dobite homogene zmesi brez grudic. Uporabite vso pripravljeno mešanico in je ne mešajte ponovno z drugo vrečo izdelka. Material skladiščite v prostorih,

ki so zaščiteni pred poletno vročino ali zimskim mrazom. Uporabljaljte tekočo vodo, ne stoječe, ki je odvisna od zunanjih temperatur.

Kakovost malte, ki jo zagotavlja njen strogo naravni izvor, bo ogrožena, če boste mešanici dodajali kakršno koli količino cementa.

Strojni nanos: Biocalce Rinzaffo je zaradi posebne fine strukture in plastičnosti, ki je tipična za najboljša naravna hidravlična apna, idealen za nanos s stroji za ometavanje. Izjemna vezljivost in kompaktnost sveže mase sta razlog, da je malta dobila certifikat WTA in dovoljenje za strojni nanos. Preizkus strojnega nanosa ometa Biocalce Zocolatura za smernice WTA se je izvajal s strojem za ometavanje z naslednjim opremo: mešalno vreteno, polžnica 30, polž 30+, polžnica Turbo, polž Turbo, dodatno mešalo rotoquirl, transportna cev 25 x 37 mm, dolžina 10/20 metrov, brizgalna šoba.

→ Nanos

Biocalce Rinzaffo se preprosto nanaša kot tradicionalni grobi omet z zidarsko žlico ali brizganjem. Grobi omet nanesite na opečnate površine tako, da zidu ne prekrijete v celoti, pri zidovih iz tufa in mešanih ter nevpojnih zidavah

Navodila za uporabo

pa naj grobi omet povsem prekrije podlago. Biocalce Rinzaffo je treba nanašati strokovno, v enem sloju na čisto in navlaženo podlago. Pred nanosom zaključnega ometa vedno počakajte, da se grobi omet dobro oprime podlage. Tak tradicionalni sistem nanašanja preprečuje nastanek mikro razpok v nadalnjih slojih ometov. Nadaljnje sloje se nanaša šele, ko je spodnji sloj strjen. Poskrbite za ustrezno zorenje strjenega izdelka in ga v prvih 24 urah večkrat navlažite.

→ Čiščenje

Biocalce Rinzaffo je naraven proizvod, zato se orodje čisti le z vodo, preden se izdelek strdi.

Druga pojasnila

- Zunaj morebitno odstopanje ometa zaradi kapilarnega zadrževanja vode preprečite z ustreznimi zaključki tlakov, poti ali vodoravnih površin.
- Uporablajte mehko konsistenco ometa Biocalce Rinzaffo, a upoštevajte predpisane količine vode in ne pretiravajte s prevelikimi količinami, ki bi lahko ogrozile sprijemnost.

- Pred nanosom drugih ometov vedno počakajte, da se grobi omet Biocalce Rinzaffo strdi.

Certificiranje in označevanje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Tehnična specifikacija za popis del

Pri gradnji za dobro počutje je notranja in zunanj izvedba zidov iz grobega ometa, ki je sestavljen izključno iz naravnih surovin, kot je čisto naravno hidravlično apno NHL 3.5 in Mineralno geovezivo, mikroniziran naravni pucolan, agregat iz silicijevega peska in dolomitnega apnenca izbrane zrnatosti 0–2,5 mm, GreenBuilding Rating 4 kot na primer Biocalce Rinzaffo.

Zahevane lastnosti, ki se dosežejo izključno z uporabo surovin strogo naravnega izvora, bodo zagotovljale popolno odpornost proti solem (preglednica 1-ASTM C 1012-95a < 0,034 %).

Grobi omet bo moral izpolnjevati tudi zahteve standarda EN 998/1 – GP / CS III / W1, sprijemnost 0,7 N/mm², razred A1 odziva na ogenj.

Omet naj bo tako debel, da bo lahko podlago izravnal in uravnal njeno vpojnost, zaključna obdelava enoslojnega nanosa naj bo groba, nanos pa je lahko ročni ali strojni.

Izdatnost Biocalce Rinzaffo: ≈ 15 kg/m² za cm debeline.

Tehnični podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti

| | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| Vrsta malte | malta za splošno uporabo za notranje in zunanje omete (GP) | EN 998-1 |
| Kemična sestava veziva | čisto naravno hidravlično apno NHL 3.5 | EN 459-1 |
| Velikost zrn | 0–2,5 mm | EN 1015-1 |
| Prostorninska masa prahu | ≈ 1,34 kg/dm ³ | UEAtc |
| Shranjevanje | ≈ 12 mesecev od datuma proizvodnje, v izvirni in neodprtih embalaži; ni odporen proti vlagi | |
| Pakiranje | vreče 25 kg | |
| Voda zmesi | ≈ 4,8 l / 1 vreči 25 kg | |
| Konsistencija z razlezom | ≈ 197 mm | EN 1015-3 |
| Prostorninska masa sveže malte | ≈ 1,85 kg/dm ³ | EN 1015-6 |
| Suha prostorninska masa strjene malte | ≈ 1,66 kg/dm ³ | EN 1015-10 |
| pH zmesi | ≥ 12 | |
| Mejna temperatura nanosa | od +5 °C do +35 °C | |
| Najmanjša izvedljiva debelina | ≈ 5 mm | |
| Izdatnost | ≈ 15 kg/m ² za vsak cm debeline | |

Podane vrednosti so mišljne pri temperaturi $+20 \pm 2$ °C, 65 ± 5 % rel. zračni vlagi in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču se lahko spreminja.

Zmogljivost**Kakovost zraka v prostoru (IAQ) VOC - Izpust hlapnih organskih spojin**

| | | |
|-----------|-----------------------|--------------------------|
| Skladnost | EC 1 plus GEV-Emicode | Cert. GEV 2747/11. 1. 02 |
|-----------|-----------------------|--------------------------|

Kakovost zraka v notranjih prostorih (IAQ) ACTIVE - Zmanjševanje onesnaževalcev v notranjih prostorih *

| | Prepustnost | Redčenje | |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Toluen | 137 µg m ² /h | ni opravil testa | metoda JRC |
| Pinen | 150 µg m ² /h | +5 % | metoda JRC |
| Formaldehid | 3281 µg m ² /h | +5 % | metoda JRC |
| Ogljikov dioksid (CO ₂) | 77 mg m ² /h | +10 % | metoda JRC |
| Vлага (vlažnost zraka) | 23 mg m ² /h | +6 % | metoda JRC |

Kakovost zraka v notranjih prostorih (IAQ) BIOACTIVE - Bakteriološko delovanje **

| | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|
| Enterococcus faecalis | Razred B+ – brez širjenja | metoda CSTB |
|-----------------------|---------------------------|-------------|

Kakovost zraka v notranjih prostorih (IAQ) BIOACTIVE - Fungistatično delovanje **

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| Penicillium brevicompactum | Razred F+ – brez širjenja | metoda CSTB |
| Cladosporium sphaerospermum | Razred F+ – brez širjenja | metoda CSTB |
| Aspergillus niger | Razred F+ – brez širjenja | metoda CSTB |

Visoka tehnologija

| | | |
|---|---|-----------------|
| Koeficient odpornosti proti prepustnosti vodne pare (µ) | ≤ 20 | EN 1015-19 |
| Kapilarna vpojnost vode | kategorija W1 | EN 998-1 |
| Globina prodora vode po 24 h | 1 h ≥ 5 mm | EN 1015-18 |
| Globina prodora vode po 24 h | 24 h ≥ 20 mm | EN 1015-18 |
| Odziv na ogenj | razred A1 | EN 13501-1 |
| Tlačna trdnost po 28 dneh | kategorija CS III | EN 998-1 |
| Oprijem s podlago (opeka) | ≥ 0,7 N/mm ² - FP: B | EN 1015-12 |
| Odpornost proti sulfatom (preglednico 1 ≤ 0,034 %) | presega | ASTM C 1012-95a |
| Toplotna prevodnost (λ10, dry) | 0,83 W/(m K) (tabelarična vrednost) | EN 1745 |
| Specifična toplota (Cp) | 1,62 (106 J/m ³ K) merjena s pomočjo izmenjave toplote | |
| Obstojnost (na zmrzovanje/tajanje) | ocena temelji na veljavnih predpisih za namen uporabe, predviden za malto | EN 998-1 |
| Indeks radioaktivnosti | I = 0,145 | UNI 10797/1999 |

Podane vrednosti so mišljene pri temperaturi +20 ± 2 °C, 65 ± 5 % rel. zračni vlagi in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču se lahko spreminja.

*Testiranje po metodi JRC – Joint Research Centre – evropska skupnost, Ispra (VA) – za merjenje zmanjševanja onesnaževalcev v notranjih prostorih (projekt Indoortron). Prepustnost in hitrost za standardni cementni omet (1,5 cm).

**Testiranje po metodi CSTB, bakteriološka in fungistatična kontaminacija

Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
- Površino zaščitite pred neposrednim soncem in vetrom.
- Poskrbite za ustrezno zorenje strjenega izdelka in ga v prvih 24 urah večkrat navlažite.

- Po potrebi zahtevajte varnostni list.
- Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service
+39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com.



Podatki o Ratingu se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating 2014. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene julija 2023 (ref. GBR Data Report – 07.23); poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnil in/ali spremenjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletnne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.