

Biocalce Intonaco Fino

Prirodna certificirana eko-kompatibilna žbuka, od čistog prirodnog vapna NHL 3.5 prema normi EN 459-1, za vrlo prozračne termo žbuke.

Biocalce Intonaco Fino je prikladan za prozračno i zaštitno žbukanje nosivih i pregradnih, unutarnjih i vanjskih zidova od opeke, cigle, sedre, kamena i kombinacije materijala.



Rating 5

1. Prirodan, porozan i vrlo prozračan, omogućuje zidu da slobodno "diše"
2. Kroz vrijeme štiti i održava zdravim zidane površine
3. Idealno za pročelja nove izgradnje, za popravke i obnove povijesnih znamenitosti

- ✓ Pollution Reduced
- ✓ Bacteriostatic
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ Recycled Regional Mineral ≥ 30%

Prirodni elementi

	Prirodno Čisto Vapno NHL 3.5, Certificirano
	Certificirani Prirodni Ekstrafini Pucolan
	Oprani Silikatni Fini Pjesak iz Riječnog Korita (0,1-0,5 mm)

	Oprani Silikatni Pjesak Riječnog korita (0,1 – 1 mm)
	Odabrani Dolomitski Vapnenac (0 – 1,4 mm)

Područja primjene

→ Područja primjene

Prozračno i zaštitno žbukanje nosivih i tamponskih zidova od opeke, cigle, sedre, kamena i kombinacije materijala na vanjskim i unutarnjim površinama. Biocalce Intonaco Fino je naročito prikladan za žbuke u Zdravom graditeljstvu gdje rigorozno prirodno podrijetlo njegovih sastojaka osigurava potrebne temeljne parametre poroznosti, higroskopičnosti i prozračnosti.

Biocalce Intonaco Fino je prikladan za žbukanje prozračnih zidova, gdje odabir tradicionalnih sastojaka poput pažljivo odmjerenoog prirodnog vapna, prirodnog pucolana, kamena, mramora i granita jamči intervencije zaštite u skladu s postojećim strukturama i izvornim materijalima.

Ne koristiti na prljave podloge, nepovezane, prašnjave, stare boje ili izravnavanja. Ukloniti sa površine taloge soli u međuprostorima.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Podloga mora biti čista i čvrsta, bez komadića koji se odvajaju, bez prašine i gljivica. Izvršiti čišćenje površina sa hidropjeskarenjem ili pjeskarenjem i nakon toga hidro pranjem pod tlakom kako bi odstranili u potpunosti ostatke od prethodnih radova (sivila, starih izravnavanja, nakupine soli, itd.) koje mogu presuditi adheziji. Ukloniti slabo postojanu posteljicu morta između klesanih kamena zidova. Koristiti Biocalce Muratura tehnikom zapunjavanja i/ili prošivom kako bi izradili nedostajuće dijelove zida radi postizanja ravnog izgleda. Podloge uvijek namočiti prije nanošenja žbuke.

materijal skladišten u prostorima zaštićen od ljetne vrućine i zimske hladnoće. Koristiti tekuću vodu koja nije podložna vanjskoj temperaturi. Kvaliteta morta, zajamčena njegovim rigorozno prirodnim poruklom, biti će ugrožena dodavajući bilo koju količinu cementa.

→ Priprema

Ručno nanošenje: Biocalce Intonaco Fino priprema se miješajući jednu vreću od 25 kg sa otprilike 5,5 litara čiste vode u miješalici. Smjesa se dobiva izlijevajući u miješalicu najprije vodu i nakon toga dodaje sav prah odjednom. Sačekati da proizvod dostigne pravu gustoću tijekom miješanja. U početku (1-2 minute) proizvod je naizgled suh; u ovoj fazi ne dodavati vodu. Miješati neprekidno oko 4-5 minuta dok ne dobijemo homogenu smjesu, mekanu i bez grudica. Iskoristiti sav pripremljeni proizvod bez korištenja kod slijedećeg miješanja. držati

→ Primjena

Strojna primjena: Biocalce Intonaco Fino, zahvaljujući svojoj posebnoj finoci i plastičnosti tipičnoj za najbolje prirodno hidraulično vapno te izvrsnoj koheziji paste u svježem stanju omogućuje optimalnu strojnu primjenu. Testiranja kvalitete Biocalce Intonaco Fino izvršena su strojem za žbukanje sa slijedećim dodacima: miješalicom, statorom 30, rotorom 30+, turbostatorom, turborotorom, cijevi za držanje materijala 25x37 mm, dužine metara 10/20 i pištolja za prskanje.

Biocalce Intonaco Fino se jednostavno nanosi lopaticom ili prskanjem kao klasična žbuka. Prirpemiti podlogu izrađujući, ukoliko je potrebno, fragmentirano punjenje kako bi ujednačili podlogu. Nanijeti prvi grubi sloj, izraditi trake u razinama, žbukati, izravnati u fazi stvrdnjavanja.

Biocalce Intonaco Fino primjenjuje se poštivajući pravila struke u slojevima maksimalne debljine

Upute za uporabu

od 1 cm iako proizvod može podržati i veće debljine. Ovaj kalsični sistem primjene izbjegava stvaranje mikropukotina. Nanošenje žbuke na prvi sloj ili na prethodno izrađene slojeve mora se izraditi kada se prethodni sloj stvrdne. Moguće je dobiti željenu zvaršnu obradu ovisno o izabranoj obradi. Voditi računa o sazrijevanju stvrdnutog proizvoda vlažeći ga u prvih 24 sata.

→ Čišćenje

Biocalce Intonaco Fino je prirodni proizvod, čišćenje alata vrši se samo vodom prije stvrdnjavanja proizvoda.

Ostale odredbe

- Kod žbukanja zidova mješovite starosti, ili kod zidova obnavljanih različitim materijalima savjetuje se umetanje poinčane ili sintetičke antialkalne mreže kao nosač žbuke Biocalce Intonaco Fino kako bi se sprječilo eventualno pucanje.
- Ako se Biocalce Intonaco Fino nanosi na kompaktne ili neupijajuće podloge, prethodno uvijek nanijeti Biocalce Rinzaffo i provjeriti prianjanje.
- Naročito prikladno za strojno nanošenje u vrlo tankom sloju (1 – 1,5 cm) na nove zidove.
- Predvidjeti u vanjskim prostorima odvajanje od podova, šetališta ili općenito vodoravnih površina, kako bi se sprječilo kapilarno upijanje.

→ Zidovi izrađeni od sataničnih betonskih blokova moraju biti pripremljeni u skladu sa zahtjevima samih proizvođača: ne močiti niti špricati te površine; pripremiti ih prije žbukanja nanošenjem kistom ili valjkom sredstva za konsolidaciju i ravnomjerno upijanje Biocalce Fondo.

Dodatno, na zidove od staničnog betona uvijek predvidjeti umetanje armaturne mreže Rinforzo V 50 između dva sloja sredstva za ravanjanje sa jednim od proizvoda po odabiru Biocalce Intonachino Fino ili Granello.

Certifikati i označke



* Emission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Stavka troškovnika

U Zdravom graditeljstvu (Edilizia del Benessere) izradit će se žbuka visoke poroznosti, higroskopičnosti i prozračnosti za vanjske i unutarnje zidove, mortom od čistog prirodnog hidrauličnog vapna NHL 3.5, prirodnog ekstrafinog pučolana i inertnog materijala od silikatnog pijeska i dolomitnog vapnenca granulometrijske krivulje 0 – 1,4 mm, GreenBuilding Rating 5 (poput Biocalce Intonaco Fino). Tražene značajke, dobivene isključivo korištenjem sirovina prirodnog podrijetla, osigurat će visoku prozračnost žbuke (koeficijenta otpornosti na vodenu paru ≤ 6), visoku poroznost stvrdnutog morta ($\geq 40\%$), prirodnu termičku provodljivost (jednaku $0,45 \text{ W/mK}$) i znatan sadržaj zraka u fazi pripreme smjese ($\geq 20\%$). Prirodna žbuka mora zadovoljiti zahtjeve norme EN 998/1 – GP / CS II / W0, adhezije $0,2 \text{ N/mm}^2$, reakcije na vartu razreda A1. Žbuka mora biti debljine ne veće od 20 mm, a sastojati se od dva sloja srednje debljine od 10 mm, s trakama u razinama, rustikalne završne obrade, s kvadriranjem unutarnjih i izbočenih kutova, isključujući nosače za fiksnu skelu. Nanošenje će biti izvedeno ručno ili strojno.

Potrošnja Biocalce Intonaco Fino: $\approx 12 \text{ kg/m}^2$ za cm debljine sloja.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Vrsta morta	mort za opće namjene za vanjske/unutarnje žbuke (GP)	EN 998-1
Kemijska priroda veziva	čisto Prirodno Hidraulično Vapno NHL 3.5	EN 459-1
Granulometrijski interval	0 – 1,4 mm	EN 1015-1
Prividna gustoća praha	≈ 1,20 kg/dm ³	UEAtc
Čuvanje	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju; zaštititi od vlage	
Pakiranje	Vreće od 25 kg	
Voda za smjesu	≈ 5,5 l / 1 vreća 25 kg	
Konzistencija svježeg morta 0'	≈ 174 mm	EN 1015-3
Gustoća svježeg morta	≈ 1,50 kg/dm ³	EN 1015-6
Gustoća osušenog i stvrdnutog morta	≈ 1,35 kg/dm ³	EN 1015-10
pH smjese	≥ 12	
Okludirani zrak / Okludirani zrak pri žbukanju	≥ 20%	EN 413-2
Granične temperature uporabe	od +5 °C do +35 °C	
Maksimalna debljina po sloju	≈ 2 cm	
Potrošnja	≈ 12 kg/m ² po cm debljine sloja	

Snimanje podataka pri temperaturi $+20 \pm 2$ °C, $65 \pm 5\%$ relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

Performanse**Kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima (IAQ) VOC - Ispuštanja organskih hlapljivih tvari**

Sukladnost	EC 1 Plus GEV-Emicode	Cert. GEV 2751/11.01.02
------------	-----------------------	-------------------------

KVALITETA ZRAKA U ZATVORENOM PROSTORU (IAQ) ACTIVE - Razrjeđivanje unutarnjih zagađivača *

	Protok	Razrjeđivanje	
toluen	251 µg m ² /h	+68%	metoda JRC-a
Pinen	350 µg m ² /h	+146%	metoda JRC-a
Formaldehid	6371 µg m ² /h	+104%	metoda JRC-a
Ugljični dioksid (CO ₂)	390 mg m ² /h	+456%	metoda JRC-a
Vlažnost (vlažni zrak)	41 mg m ² /h	+90%	metoda JRC-a

HIGH-TECH

Koeficijent otpornosti na prodiranje vodene pare (μ)	≤ 6	EN 1015-19
Kapilarno upijanje vode	kategorija W0	EN 998-1
Poroznost	$\geq 40\%$	WTA 2-2-91/D
Reakcija na vatru	razred A1	EN 13501-1
Otpornost na kompresiju nakon 28 dana	kategorija CS II	EN 998-1
Adhezija na podlogu (opeku)	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - : B	EN 1015-12
Toplinska provodljivost (λ_{10} , dry)	0,45 W/(m K) (tabularna vrijednost)	EN 1745
Specifična toplina (CP)	1,5 (106 J/m ³ K) izmjereni analizatorom za izmjenu topline	
Trajinost (na zamrzavanje - odmrzavanje)	procjena temeljena na odredbama važećih na mjestu gdje je predviđena namjena morta	EN 998-1
Indeks radioaktivnosti	I = 0,145	UNI 10797/1999

Snimanje podataka pri temperaturi $+20 \pm 2^\circ\text{C}$, $65 \pm 5\%$ relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

*Testiranja izvršena metodom JRC – Joint Research Centre – Europe Commision, Ispra (VA) – za mjerjenje onečišćujućih tvari u unutarnjim prostorima (Projekt Indoortron). Protok i brzina u odnosu na standardni cementni mort (1,5 cm).

**Ispitivanja izvršena metodom CSTB, zagadenje bakterijama i gljivicama

Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- zaštiti površinu od direktnog sunca i vjetra
- voditi brigu o sazrijevanju vlažeći stvrdnuti proizvod u prvih 24 sata

- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2013. Ove informacije su ažurirane u srpanj 2023 (ref. GBR Data Report – 06.23); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda previdenoj primjeni.