

Biogel No Limits

Gel-adeziv structural, flexibil, multiuz, pe bază de geo-liant exclusiv Kerakoll, pentru lipirea chiar și în condiții extreme a tuturor tipurilor de materiale, pe toate suporturile și pentru orice utilizare.



Rating 4 White
Rating 3 Grey

W G

- ✗ ✗ Regional Mineral ≥ 60%
- ✓ ✗ Recycled Regional Mineral ≥ 30%
- ✓ ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ ✓ VOC Low Emission
- ✓ ✓ Recyclable

1. Tixotropic și fluid
2. Capacitate totală de umectare
3. Deformabilitate ridicată
4. Specific pentru aplicarea de plăci mari

kerakoll

Domenii de aplicare

→ Destinația utilizării

Straturi suport:

- placaje existente
- impermeabilizanți
- pardoseli încălzite
- șape și autonivelanți pe bază de ciment
- tencuieli pe bază de var și ciment
- beton
- beton celular
- gips-carton
- gips și anhidrit ⁽¹⁾
- prin suprapunere pe pardoselile existente
- plăci din fibrociment
- sisteme de termoizolație
- panouri izolante
- lemn ⁽¹⁾
- metal ⁽¹⁾
- PVC ⁽¹⁾

⁽¹⁾ După aplicarea Active Prime Fix sau Active Prime Grip

Materiale:

- gresie porțelanată
- gresie laminată
- plăci cu grosime redusă

- plăci ceramice
- plăci ceramice mari
- marmură - pietre naturale
- materiale compozite
- mozaicuri de sticlă
- plăci de sticlă
- izolanți termoacustici
- cotto - klinker

Utilizări:

- adeziv și masă de spaclu
- pardoseli și perete
- interioare - exterioare
- suprapunere
- terase și balcoane
- fațade
- piscine și fântâni
- saune și centre de sănătate
- civile
- comerciale
- industriale
- amenajări urbane

A nu se folosi pe impermeabilizanți reactivi, de natură organică (tip RM conform cu EN 14891).

Indicații de utilizare

→ Pregătirea straturilor suport

Toate suporturile trebuie să fie plane, maturate, integre, compacte, rigide, rezistente, uscate, lipsite de substanțe neaderente și de infiltrații de umiditate. Este bine să umeziți suporturile pe bază de ciment foarte absorbante sau să aplicați un strat de Active Prime Fix sau Active Prime Grip.

→ Preparare

Suportul trebuie să fie conform cu normele tehnice în vigoare și cu normele naționale în vigoare.

Apă de amestec (EN 12004-2):

Gri:

consistență normală (EN 12004-2 § 6) = 30%

-32% în greutate (= 7,5 - 8 l / 1 sac)

Consistență fluidă = 36% – 38% în greutate
 (= 9,0 – 9,5 l / 1 sac)

Alb Shock: consistență normală (EN 12004-2 § 6)

≈ 25% – 27% în greutate (≈ 6,25 – 6,75 l / 1 sac)

Consistență fluidă ≈ 31% – 33% în greutate

(≈ 7,75 – 8,25 l / 1 sac)

Amestecați Biogel No Limits cu apă curată, până când obțineți un amestec omogen și fără aglomerări; lăsați să se odihnească câteva minute și amestecați din nou.

Respectați cantitățile de apă indicate în funcție de aplicația de efectuat

→ Aplicare

Pentru a garanta aderența structurală, trebuie să se realizeze un adeziv cu o grosime care să poată acoperii tot intradosul acoperirii.

Dimensiunile mari, rectangulare, cu latura

> 60 cm și plăcile cu grosime redusă pot necesita aplicarea unui strat de adeziv direct pe intradosul materialului.

Verificați pe eșantion că s-a realizat transferul adezivului pe dosul materialului.

Respectați rosturile structurale, de fracționare și perimetrale existente în straturile de suport.

Respectați reglementările locale în vigoare pentru realizarea rosturilor de dilatare elastice.

→ Curățenia

Curățarea uneltelor și a eventualelor reziduuri de produs de pe suprafețe se realizează cu apă, înainte de uscarea adezivului. După întărire, adezivul poate fi îndepărtat numai cu mijloace mecanice.

Indicații suplimentare

→ Materiale și straturi suport speciale

- Marmură, piatră naturală și materiale compozite: materialele supuse deformării sau pătării din cauza absorbției apei necesită un adeziv cu priză rapidă sau reactiv. Marmura și pietrele naturale, în general, prezintă caracteristici ce pot varia chiar dacă este vorba de materiale de aceeași natură chimico-fizică, prin urmare, este indispensabil să consultați Kerakoll Global Service pentru a solicita indicații mai clare sau executarea unei probe pe un eșantion de material. Plăcile din piatră naturală care prezintă straturi de ranforsare, sub formă de rășină, plase din material polimeric, rogojini etc. sau tratamente (de exemplu, anti-infiltratii etc.) aplicate pe fața de placare, în lipsa indicațiilor producătorului, necesită o testare prealabilă de compatibilitate cu adezivul. Verificați prezența eventualelor urme, cu consistență variabilă, de praf de rocă formată din reziduuri de debitare și îndepărtați-le, dacă este cazul.
- Impermeabilizanți: fâșii polimerice aderente și flotante, folii sau membrane lichide pe bază de bitum și catran, ce necesită o șapă de suport deasupra.

→ Aplicații speciale

- Fațade: stratul suport trebuie să garanteze o rezistență coezivă la tracțiune $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$.
- Pentru acoperiri cu latura $> 30 \text{ cm}$, proiectantul trebuie să evalueze necesitatea unor elemente mecanice adecvate de fixare de siguranță.
- Pentru acoperiri cu latura $> 60 \text{ cm}$, adăugați la apa de amestec un procent de Top Latex Eco, ce trebuie evaluat în funcție de cerințele termo-dinamice prevăzute de structură.
- Efectuați întotdeauna întinderea adezivului direct pe dosul materialului.

Certificări și marcaje



* émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect	Amestec sub formă de pulbere alb sau gri	
Ambalaj	25 kg	
Păstrare	≈ 12 luni în ambalajul original, la loc uscat. A se feri de umiditate	
Grosime	de la 2 la 15 mm	
Temperatura de aplicare	de la +5 °C la +35 °C	
Durata amestecului (pot life) la +23 °C:		
- Gri	= 4 h	
- Alb Shock	= 4 h	
Timp deschis la +23 °C:		
- Gri	= 30 min.	EN 12004-2
- Alb Shock	= 30 min.	EN 12004-2
Timp de asigurare împotriva riscului de îngheț:		
- de la +5 °C la -5 °C	≈ 8 h	
Disponibil pentru circulație/chituire rosturi la +23 °C:		
- Gri	≈ 24 h	
- Alb Shock	≈ 24 h	
Chituire rosturi pe perete la +23 °C:		
- Gri	≈ 12 h	
- Alb Shock	≈ 12 h	
Dare în folosință la +23 °C / +5 °C:		
- trafic ușor	≈ 2 – 3 zile	
- trafic greu	≈ 3 – 7 zile	
- piscine (+23 °C)	≈ 14 zile	
Randament pe mm grosime:		
- Gri (raport de amestec 32%)	≈ 1,25 kg/m ²	
- Alb Shock (raport de amestec 33%)	≈ 1,25 kg/m ²	

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de sănătate: temperatură, ventilație, absorția stratului de suport și a materialului aplicat.

Performanță**Calitatea aerului intern (IAQ) VOC - Emisie de substanțe organice volatile**

Conformitate	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 7582/11.01.02
--------------	-----------------------	-------------------------

HIGH-TECH

Aderență la forfecare (gresie/gresie) la 28 de zile	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	ANSI A-118.4
---	---------------------------	--------------

Aderență la tracțiune (beton/gresie) la 28 de zile	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
--	---------------------------	------------

Test de durabilitate:

- aderență după acțiunea căldurii	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
-----------------------------------	-------------------------	------------

- aderență la forfecare după imersiune în apă	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
---	-------------------------	------------

- aderență după cicluri de îngheț-dezgheț	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2
---	-------------------------	------------

- aderență după cicluri de oboseală	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	SAS Technology
-------------------------------------	-------------------------	----------------

Alunecare verticală	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004-2
---------------------	-----------------------	------------

Deformare transversală	$\geq 2,5 \text{ mm}$	EN 12004-2
------------------------	-----------------------	------------

Temperatura de exploatare	de la -40°C la $+90^\circ\text{C}$	
---------------------------	--	--

Conformitate	C2 TE S1	EN 12004
--------------	----------	----------

	C2 E S1 / C2 EG S1	CSTB 3123-213 MC 259
--	--------------------	----------------------

Date culese la o temperatură de $+23^\circ\text{C}$, 50% de umiditate relativă și fără ventilație.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- nu utilizați adezivul pentru a nivela asperități ale stratului de priză mai mari de 15 mm
- protejați de ploaie torențială cel puțin 24 h
- temperatura, ventilația, absorbția stratului de priză și materialul de aplicat pot determina modificarea timpilor de prelucrare și de priză ai adezivului

- utilizați o spatulă dințată adecvată formatului plăcii ceramice sau al dalei
- garantați un strat plin de adeziv la toate placările la exterior
- în caz de necesitate solicitați fișă de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service
+39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2013. Aceste informații sunt actualizate în septembrie 2022 (ref. GBR Data Report - 09.22); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în cursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cu noștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din santier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.