

Biogesso Rasa&Decora mangiaVOC

Rasante e tonachino decorativo mangiaVOC naturale eco-compatibile a base dell'esclusivo Biogesso Kerakoll attivo nell'assorbimento e abbattimento degli inquinanti indoor.

Biogesso Rasa&Decora mangiaVOC, a norma EN 13279-1, è specifico per rasature e camicie di stucco di vecchi e nuovi intonaci e idoneo per finiture decorative di colore Bianco Nobile da lasciare a vista. Idoneo per ambienti quali bagno e cucina.




Rating 2

1. È rasante. Biogesso a prolungata lavorabilità garantisce rasature perfette senza sormonti e planarità. Ideale nelle "camicie di stucco". Facilmente carteggiabile.
2. È decorativo. Biogesso decora il muro con un naturale colore bianco nobile. Plastico nella stesura realizza effetti estetici di gran pregio a specchio o a marmorino.
3. È antipolvere. Biogesso abbatte il 90% della polvere normalmente rilasciata durante la fase di miscelazione dei prodotti a vantaggio della salute degli applicatori.

- ✓ Pollution Reduced
- × Bacteriostatic
- × VOC Low Emission
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- × Recycled Regional Mineral ≥ 30%

Migliore qualità dell'aria indoor, più salute



→ Sistema muro mangiavoc

- Biogesso Rasa&Decora mangiaVOC
Rasante e tonachino decorativo mangiaVOC naturale eco-compatibile a base dell'esclusivo Biogesso Kerakoll attivo nell'assorbimento e abbattimento degli inquinanti indoor. Per interni.

- Biogesso Stucco mangiaVOC

Stucco mangiaVOC naturale eco-compatibile a base dell'esclusivo Biogesso Kerakoll per stuccature e rasature di lastre in cartongesso. Attivo nell'assorbimento e abbattimento degli inquinanti indoor. Per interni.

→ Problema

L'esposizione a lungo termine ai composti organici volatili voc presenti all'interno delle abitazioni, può contribuire alla sindrome dell'edificio malato -cefalee, nausea, irritazioni. Secondo stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità oms il 20% della popolazione occidentale soffre di questa patologia.

→ Soluzione

Biogesso grazie al suo principio attivo trasforma i muri in superfici attive che captano e trasformano la formaldeide, principale VOC contenuto nell'aria indoor, in un composto inerte. Biogesso garantisce la migliore qualità dell'aria indoor a vantaggio della salute degli abitanti. (Report Eurofins No. 392-2014-00107501RevA).

Indicazioni d'uso

→ Preparazione fondi

Il supporto deve essere assorbente, compatto, asciutto e pulito, privo di polvere. Eventuali parti non perfettamente ancorate, vecchie vernici o residui di colla vanno rimossi. I sottofondi in intonaco cementizio, a calce o gesso da rasare devono aver compiuto i ritiri di maturazione. Rabottare sempre gli intonaci nuovi prima di rasare. Supporti friabili: consolidare i supporti friabili o inconsistenti con Rasobuild Eco Consolidante. I pannelli da rasare devono essere stabili e ben ancorati al supporto.

→ Modalità d'uso

Biogesso Rasa&Decora mangiaVOC si impasta facilmente con miscelatore a basso numero di giri ($\approx 400/\text{min.}$). Versare prima l'acqua, introdurre gradualmente la polvere nel contenitore amalgamando fino ad ottenere un impasto della consistenza desiderata, omogeneo e privo di grumi di consistenza viscosa.

Non aggiungere acqua al prodotto in fase di presa.

Prima dell'applicazione degli strati successivi attendere che lo strato precedente sia fuori impronta.

Utilizzare tra $+ 5\text{ }^\circ\text{C}$ e $+ 30\text{ }^\circ\text{C}$.

→ Avvertenze

- Le decorazioni traspiranti Kerakoll garantiscono il mantenimento dell'essenziale caratteristica mangiaVOC di Biogesso Rasa&Decora.
- Non utilizzare decorazioni diverse che potrebbero annullare l'effetto mangiaVOC.
- Non utilizzare pitture o rivestimenti a base di silicati di potassio.

→ Applicazione

- **Rasante:** impiegato come rasante permette di uniformare i supporti rappezzati o costituiti da materiali con assorbimenti differenti, consentendo la realizzazione della "camicia di stucco" con l'applicazione di due mani incrociate di rasante per ottenere superfici perfettamente planari e lisce per finiture di pregio. Supera la prova della lampada radente. Idoneo per intonaci vecchi e nuovi, pareti in gesso o scagliola, pannelli in cartongesso, laterogesso o fibrocemento, pannelli prefabbricati in calcestruzzo.
- **Speculare:** applicato come decorazione a vista evita la successiva pitturazione, mantiene tutte le caratteristiche di sanificante dell'aria interna, dona una calda colorazione Bianco Nobile, può essere finito in due semplici passate ad effetto lucido speculare.
- **Marmorino:** applicato come stucco Marmorino con spatola corta in acciaio inox crea una stonalizzazione con effetto concentrato.

Può essere miscelato con olio di lino e con terre colorate naturali per personalizzare le applicazioni nel rievocare antiche e pregiate artigianalità.

Certificazioni e marcature



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Voce di capitolato

Nell'Edilizia del Benessere si realizzeranno in interno interventi di finiture come rasante e tonachino decorativo, a base dell'esclusivo Biogesso Kerakoll attivo nell'assorbimento e abbattimento degli inquinanti indoor (tipo Biogesso Rasa&Decora mangiaVOC) GreenBuilding Rating 3 di Kerakoll Spa. Il rasante naturale dovrà soddisfare i requisiti della norma EN 13279-1-B3, reazione al fuoco classe A1 secondo EN 13501-1.

Resa Biogesso Rasa&Decora mangiaVOC $\approx 1\text{ kg/m}^2$ per mm di spessore.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	premiscelato Bianco Nobile	
Massa volumica apparente	≈ 0,7 kg/dm ³	UEAtc/CSTB 2435
Natura mineralogica inerte	carbonatica cristallina	
Intervallo granulometrico	≈ 0 – 100 µm	
Conservazione	≈ 6 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra; teme l'umidità	
Confezione	sacchi 25 kg	
Acqua d'impasto	≈ 15 l / 1 sacco 25 kg	
Peso specifico impasto	≈ 1,55 kg/dm ³	UNI 7121
Durata dell'impasto (pot life)	≥ 60 min.	
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +30 °C	
Spessore max per strato	3 mm	
Tempo di attesa	tinteggiatura ≈ 24 h / posa di carta da parati ≈ 24 h	
Resa	≈ 1 kg/m ² per mm di spessore	

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato.

Performance**HIGH-TECH**

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (µ)	> 6	EN 12572
Reazione al fuoco	classe A1	EN 13501-1
Resistenza a flessione	≥ 1 N/mm ²	EN 13279
Resistenza a compressione a 7 gg	≥ 2 N/mm ²	EN 13279
Adesione al supporto a 28 gg	≥ 1,9 N/mm ²	EN 13279
Conformità	B3	EN 13279-1

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
 - attenersi alle norme e disposizioni nazionali
 - proteggere da sole diretto, gelo e pioggia
 - proteggere le superfici dalle correnti d'aria
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
 - per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti

Kerakoll Quality System ISO 9001 02811FED 1710/0327	Kerakoll Quality System ISO 14001 02811FED 18586-E	Kerakoll Quality System ISO 45001 02811FED 18586-I
---	--	--

I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Dicembre 2022 (ref. GBR Data Report – 12.22); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.