

Bioscud

Višenamjenska, elastomerna zaštita od kiše u boji za hidroizolaciju ravnih i kosih krovova, bitumenskih ljepenki i vanjskih površina, otporna na UV zrake, vremenske uslove i lokvice vode.

Bioscud se lako nanosi na velike površine za izradu hidroizolacije i zaštitne dekoracije visokog stepena reflektivnosti (Cool Roof) također na stare predformirane bitumenske ljepenke, prilagođavajući se svakom obliku radi sprječavanja zagrijavanja donjih prostorija.

1. Specifičan za dekorativnu hidroizolaciju ravnih krovova otpornu na kišu
2. Certifikat za zaštitnu dekoraciju visoke refleksije – Cool Roof (bijela boja) također od starih unaprijed oblikovanih bitumenskih obloga
3. Certifikat Broof (t2) (t3) prema EN 13501-5
4. Odlično elastična vodena emulzija spremna za upotrebu za visoko deformabilne nosače
5. Otporan na stajaću vodu, UV zrake i atmosferske uticaje, ne zahtjeva zaštitu



Rating 3

- ✗ Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✗ VOC Low Emission
- ✓ Solvent $\leq 5 \text{ g/kg}$
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Polja primjene

→ Predviđena upotreba:

- Hidroizolacija betonskih i armirano-betonskih konstrukcija u pozitivnom pomaku: krovovi zgrada uopšteno, ravni i kosi krovovi, potkrovila, ploče.
- Hidroizolacija u pozitivnom pomaku zidova, potpornih zidova, temelja, stubnih ploča.
- Izložena dekorativna hidroizolacija dimnjaka, nadstrešnica, oluka, opšivača, krovnih detalja, vijenaca, oboda i potpornih zidova, fasada, otvorima za liftove i stepeništa, krovova izolovanih poliuretanskim pjenama za zaštitu od UV zraka (nenatopljeno).
- Zaštita za kontrolu vlažnosti betonskih i armirano-betonskih radova (horizontalne, vertikalne, nagnute površine) sa visokom zaštitom od karbonizacije (niska propusnost za CO₂).
- Popravka i zaštitna dekoracija Cool Roof (bijela boja) starih gotovih bitumenskih ljepeñki.
- Hidroizolacija konstrukcija i elemenata ispod pločica prije fiksiranja poliuretanskom pjenom.
- Površine po kojima se povremeno može hodati radi održavanja.

Podloge:

- beton i armirani beton nasut na licu mesta ili prefabrikovani
- mineralni estrisi iz Keracem linija i cementni estrisi
- cementni malter i krečni (bastard) malter
- stare bitumenske površine, glatke i škriljaste
- aluminijum, čelik, gvožđe, bakar, drveni podovi
- Bioscud BT star najmanje 20 dana

- podovi i obloge od keramičkih pločica, cementnih pločica, klinkera, kamenih materijala
- stakloplastike nakon brušenja, fiber cementne ploče, vanjski sistemi suve gradnje
- stare tečne akrilne obloge i stare boje na bazi aluminijuma nakon provjere prianjanja testom ljuštenja
- PVC obloge nakon brušenja i preventivnog testiranja (ojačati sa proizvodom Bioscud TNT)

Nemojte koristiti

- u uslovima životne sredine nepovoljnim za isušivanje ili sa predstojećim kišama
- u uslovima jakog zračenja ili na vrućim površinama
- na plutajućim ili nesavršeno ankerisanim podlogama, vlažnim, mokrim, podložnim rastućoj vlazi
- na površinama namijenjenim stalnom prometu, gustom prometu ili u slučaju teških ljepljenih obloga
- na olakšanim cementnim podlogama neprikladnim za izdržavanje direktnih opterećenja, na izolacijskim pločama
- na starim gotovim ljepeñkama koji se nanose direktno na izolacione ploče
- na laganim drvenim podovima, brodskim podovima ili drvenim nadstrešnicama
- za zadržavanje vode, za hidroizolaciju u negativnom pomaku
- gdje je potrebna visoka otpornost na kiseline ili baze
- gdje je predviđeno povlačenje teških predmeta

Uputstvo za upotrebu

→ Zahtjevi za podloge

Zrele (dimenzionalno stabilno):
estrisi od proizvoda Keracem Eco i Keracem Eco Ready sa čekanjem od 24 sata;

- beton sa čekanjem od 6 mjeseci, osim u slučaju posebnih indikacija;
- cementni estrisi ili malteri sa čekanjem od 7 dana (toplo vreme) po cm debljine.

Neoštećeni (uklonite dijelove ili elemente koji ne prianjanju savršeno, provjerite prianjanje i kompatibilnost prethodnog premaza, ako postoji).

Kompaktni (puna debljina) i konzistentni.
Otporni i bez propuštanja vode na površini.
Suvi, bez površinske kondenzacije (nakon pranja vodom pod pritiskom, uvijek pričekajte da se

podloga potpuno osuši).

Čisti: površine bez cementnog mlijeka, ulja za odvajanje, ostataka od prethodnih obrada, prašine; uklonite sve što bi moglo ugroziti prianjanje (u sumnjivim slučajevima obavite preventivni test ljuštenja-pilinga).

Provjerite odsustvo rastuće vlage ili negativnih potiska vlage: pritisici pare mogu se stvoriti s prednje strane podloge i hidroizolacije, što može uzrokovati odvajanje i mjehuriće. Za provjeru preostale vlažnosti podloge preporučuje se nanošenje PE ploče (minimalne debljine 0,2 mm) zalijepljene ljepljivom trakom na mjestu izloženom direktnoj sunčevoj svjetlosti i nakon 24 - 48 sati provjerite ima li kondenzacije.

Uputstvo za upotrebu

→ Priprema podloge

Obnovite degradirane ili nedostajuće dijelove ili segregacije betona i ispunite sve razlike u ravnosti odgovarajućim proizvodima; ne koristite proizvod Bioscud za popunjavanje ravnosti i ne nanosite u debelim slojevima.

Provjerite postoje li odgovarajući nagibi i sistemi za sakupljanje i odlaganje kišnice.

→ Priprema

Proizvod je spreman za upotrebu; ako je potrebno, ujednačite konzistenciju smjesu mikserom sa spiralnom metlicom miješajući odozdo prema gore i malom brzinom ($\approx 400/\text{min}.$).

Proizvod nije otporan na mraz i mora se skladištiti, čak i na licu mjesta, izbjegavajući direktnu sunčevu svjetlost i štiteći ga od izvora topote.

→ Nanošenje

Učinite vodootpornim cijeli perimetar površine lijepljjenjem traka proizvoda Bioscud TNT visine 20 cm sa proizvodom Bioscud: vodite računa o kontaktima s drugim površinama kako god orientirani (stubovi, zidovi, rampe), pragovi, prolazna tijela, artefakti ili sistemi usidreni za površine, odvodi i elementi za zaptivanje; u slučaju ograničenih prostora i nemogućnosti lijepljjenja proizvoda Bioscud TNT, izradite spojne uvale, u nekoliko prolaza, sa proizvodom Bioscud BT FIX ili napravite posebne komade sa proizvodom Aquastop BT.

Hidroizolirajte strukturalne spojeve odgovarajućim sistemima.

Proizvod Bioscud nanesite valjkom (srednje dlačice 10-15 mm), četkom, strugačem od tvrde gume (preporučuje se samo na grube ili porozne podlove) ili bez zraka (razrijedite vodom prema opremi koja se koristi, najmanje 10%) vodeći računa da u potpunosti prekriju sve zalijepljene površine od proizvoda TNT; pričekajte najmanje 12 sata nakon nanošenja prvog sloja i nanesite drugi sloj unakrsno radi optimalne raspodjele proizvoda. Drugi sloj se mora nanijeti nakon što se prvi sloj potpuno osuši (uslovi okoline mogu značajno varirati od vremena izmјerenih u standardnim uslovima); duga čekanja između slojeva ili obrnuto, uzrokuju smanjenje vrijednosti prijanjanja sljedećeg sloja.

Nanelite ukupno najmanje 2 kg/m² proizvoda, u dva ili više slojeva, neto materijala korištenog za lijepljjenje proizvoda Bioscud TNT. Strogo poštujte minimalnu težinu potrebnu za primjenu; za provjeru primjenjene težine, preporučuje se distribucija kanti s proizvodom koji se nanosi na površine u pravilnim intervalima od 5 ili 20 m² po sloju ovisno o pakovanju.

Stvrđnjavanje proizvoda se odvija isparavanjem vode sadržane u emulziji; vrijeme sušenja je

vezano za temperaturu i vlažnost u satima nakon nanošenja. Ako proizvod nije savršeno suv, postoji opasnost da se ispere i nepopravljivo ošteći uticajem vremenskih prilika ili stvaranjem kondenza. Otpornost na stajaću vodu zavisi od savršenog sušenja. Kada se proizvod stvrdne, prisustvo mjehurića svjedoči o prekomjernoj relativnoj vlažnosti podlove; uklonite mjehuriće, pričekajte da se podloga osuši i ponovo nanesite proizvod.

Ljepljivost površina u trenucima nakon nanošenja je karakteristika proizvoda i ne isključuje njegov konačni učinak; s vremenom se istroši i može se ukloniti nanošenjem praha industrijskog talka ili cementa.

Za sve navedene slučajeve nanesite proizvod Bioscud u dva ili više slojeva sa ukupnom potrošnjom $\geq 2 \text{ kg/m}^2$.

- Betonske i armirano-betonske površine, potporni zidovi i temelji: na vrlo kompaktne površine, kao što su montažne zgrade ili podovi od kvarc-betona, nanesite proizvod Bioscud Primer ($\approx 200 - 300 \text{ ml/m}^2$) izbjegavajući stvaranje stagnacija. Na blago prašnjave površine nanesite sloj proizvoda Bioscud razrijedjenog sa 50% vode (potrošnja jednaka otprilike 300 g/m² ne uzima se u obzir pri provjeravanju ukupne težine koja se nanosi).

- Potporni zidovi: izvršite preventivni tretman metalnih odstojnika mehaničkim lomljenjem, rezanjem odstojnika i pasiviranjem proizvoda Bioscud BT FIX; obnovite ravnost odgovarajućim proizvodima. Osigurajte adekvatne sisteme za odvajanje i sisteme mehaničke zaštite prije zasipanja (sačekajte $\geq 48 \text{ h}$).

- Cementni estrisi: nanesite jedan sloj proizvoda Bioscud razrijedjenog sa 50% vode (potrošnja jednaka $\approx 300 \text{ g/m}^2$ ne uzima se u obzir pri provjeravanju ukupne težine koja se nanosi). U prisustvu separacionih spojeva i/ili lomova, izvršite mehaničko lomljenje, uklonite prašinu i zaptivajte proizvodom Bioscud BT FIX; zalijepite trake Bioscud TNT širine 20 cm sa proizvodom Bioscud u blizini zaptivenih spojeva i lomova. Kako biste izbjegli nabiranje tkanine prilikom pomjeranja, zalijepite cijelu površinu tkanine na stražnjoj strani u kontaktu s površinom estriha; vodite računa o mekom lijepljjenju tkanine u blizini spojeva (tkanina mora pratiti poprečni profil i ne smije biti zategnuta).

Da biste ublažili prepoznavanje prethodno tretiranih spojeva i frakturna, u prvi svježi sloj proizvoda Bioscud umetnite tkaninu Bioscud TNT (100 cm) i prekrijte jednim ili više slojeva, čekajući da se osuši između slojeva; upotreba proizvoda Bioscud TNT na cijeloj površini izbjegava primjenu prethodno opisanih traka Bioscud TNT.

Uputstvo za upotrebu

Nanelite proizvod Bioscud u dva ili više slojeva dok se ne postigne ukupna potrebna kolicina.

- Stare prethodno oblikovane bitumenske membrane: kako bi se omogućila disperzija ulja i plastifikatora prije nanošenja, membrane moraju biti potpuno suve (najmanje 6 mjeseci). Mehanički uklonite sve nabore, ispuštenja, mjeđuriće, prekomjerna preklapanja i ivice koje nisu savršeno ankerisane; uklonite boju ili dekoracije koji nisu savršeno ankerisani. Obnovite prijanjanje uglova, ivica i preklop, odvojenih delova proizvodom Bioscud BT FIX. Pripredite podlogu prema vrsti i nanelite proizvod Bioscud na izložena područja u dvostrukom sloju ojačanom proizvodom Bioscud TNT.

- Glatki omotači: izvršite temeljno hemijsko čišćenje uklanjanjem prašine i ambijentalnih ostataka (preporučuje se upotreba peraća pod visokim pritiskom kada postoje ostaci ulja i plastifikatora; pričekajte da se potpuno osuši). Nanelite proizvod Bioscud Primer ($\approx 50 - 100$ ml/m 2) izbjegavajući stvaranje stagnacija, čak i u prisustvu dobro ankerisanih starih organskih boja ili boja na bazi aluminija. Nanelite proizvod Bioscud u dva ili više slojeva; u skladu sa zasećima, rupama, jako oštećenim područjima, ojačajte proizvodom Bioscud TNT.

- Škriljaste obloge: izvršite temeljno hemijsko čišćenje uklanjanjem slabo zalijepljenih ljudspica. Nanelite sloj proizvoda Bioscud razrijeđenog sa 50% vode da popravite površinske ljudspice. Nanelite proizvod Bioscud u dva ili više slojeva; u skladu sa zasećima, rupama, jako oštećenim područjima, ojačajte proizvodom Bioscud TNT.

- stari keramički ili kameni podovi: provjerite ankerisanje premaza, uklonite sve slabo zalijepljene elemente i sve površinske premaze (vosak, vodoobojne, itd.). Izvršite pažljivo specifično čišćenje prema namjeni površina; ako je nemoguće izvršiti hemijsko čišćenje, izvršite mehaničku abraziju kugličarenjem ili skarifikaciju površinskog sloja, uklonite prašinu i nastavite sa mogućim sanacijom površina. Ispunite sve nesavršenosti u planarnosti odgovarajućim Keralevel Eco sredstvom za niveliranje nakon nanošenja proizvoda Active Prime Fix.

U prisustvu podloga sa visokom zaostalom vlažnošću ($\geq 5\%$ mjereno karbidnim higrometrom koji se uzima od podloge estriha) predvidite umetanje otvora za isparavanje vodene pare opremljenih odgovarajućim sistemima za ankerisanje i vodoootpornim priključcima u mjeri od približno 1 na 15 m 2 ; otvore za ventilaciju postavite 5 - 10 dana prije hidroizolacije i provjerite stepen rel. vlažnosti prije nanošenja na najdaljoj tački između dva susjedna otvora za ventilaciju.

Nanelite proizvod Active Prime Fix ($\approx 200 - 300$ g/m 2) izbjegavajući stvaranje stagnacija. U prisustvu separacionih spojeva i/ili lomova, izvršite mehaničko lomljenje, uklonite prašinu i zaptivajte proizvodom Bioscud BT FIX; učinite vodoootpornim lijepljenjem trake Bioscud TNT širine 20 cm sa proizvodom Bioscud u blizini zaptivenih spojeva i lomova. Kako biste izbjegli nabiranje tkanine prilikom pomjeranja, zaliđite cijelu površinu tkanine na stražnjoj strani u kontaktu s površinom poda; vodite računa o mekom lijepljenju tkanine u blizini spojeva (tkanina mora pratiti poprečni profil i ne smije biti zategnuta). Da biste ublažili prepoznavanje prethodno tretiranih spojeva i frakturna, u prvi svježi sloj proizvoda Bioscud umetnite tkaninu Bioscud TNT (100 cm) i prekrijte jednim ili više slojeva, čekajući da se osuši između slojeva; upotreba proizvoda Bioscud TNT na cijeloj površini izbjegava primjenu prethodno opisanih traka Bioscud TNT.

Proizvod Bioscud nanijeti u dvostrukom sloju sa ukupnom potrošnjom ≥ 2 kg/m 2 .

Kada se proizvod stvrdne, prisustvo mjeđurića u odnosu na spojeve svjedoči o prekomjernoj relativnoj vlažnosti podloge; uklonite mjeđuriće, pričekajte da se podloga osuši i ponovo nanelite proizvod.

- Pocinčane ili prethodno obojene metalne podloge (dobro ankerisani završni sloj): zaptijte sva preklapanja, područja kretanja, nepravilnosti ili konstrukcijske nedostatke proizvodom Bioscud BT FIX. Pripredite ova područja lijepljenjem proizvoda Bioscud TNT sa proizvodom Bioscud. Nanelite proizvod Bioscud u dva ili više slojeva.

Na oksidiranim pocinčanim nosačima, uklonite oksidacijske naslage pomoću kiselog pranja i obilno isperite.

U svakom slučaju, u prisustvu oštećenih ili zahrđalih mesta, potrebno ih je potpuno ukloniti i nastaviti s nanošenjem antikorozivne boje.

- Drvene podloge: sve pukotine ili urezane ivice između dasaka (neprolazne pukotine) ispunite proizvodom Bioscud BT FIX. Obrusite impregnirane ili obojene površine i pažljivo ih očistite proizvodom Keragrip Eco Pulep. Nanelite proizvod Bioscud Primer (≈ 250 ml/m 2) izbjegavajući stvaranje stagnacija. Nanelite proizvod Bioscud u dva ili više slojeva, umetanjem vlažnog proizvoda Bioscud TNT u prvi sloj preko cijele površine.

→ Čišćenje

Uklanjanje svježeg proizvoda vrši se vodom. Za ponovnu upotrebu valjaka i četki, potopite ih u vodu kako bi se izbjeglo sušenje proizvoda na njima. Za uklanjanje stvrdnutih ostataka proizvoda koristite itro rastvarače.

Tabela boja

bijela (RAL 9010)	
siva (RAL 7038)	
pjesak (RAL 1013)	
crvena (RAL 3013)	
zelena (RAL 6017)	

Predstavljene boje su indikativne.

Ostale indikacije

- U klimatskim uslovima visoke vlažnosti i/ ili niske temperature, vrijeme sušenja se produžava, odlažući mogućnost hodanja i značajno povećavajući rizik od ispiranja usled mogućih padavina ili u prisustvu kondenza. Da biste smanjili vrijeme sušenja, nanesite nekoliko slojeva od maksimalno 0,5 kg/m².
- U slučaju kontinuiranog pješačkog prometa, premažite proizvod Bioscud Traffic.
- Za tretiranje upijajućih površina, kao što su estrisi i malteri, proizvod Active Prime Fix se može koristiti kao alternativa proizvodu Bioscud razrijeđenom za 50% kako je navedeno u tehničkom listu.

- Ojačanje sa proizvodom Bioscud TNT, naneseno na prvi svježi sloj proizvoda Bioscud i potpuno prekriveno drugim slojem, značajno povećava otpornost na smična naprezanja i performanse premoščavanja pukotina hidroizolacije, ublažavajući kritičnost podloge.. Dugotrajnost nanosa može se povećati bilo kojim ojačanjem ili povećanjem broja nanesenih slojeva proizvoda Bioscud poštujući naznake u tehničkom listu.
- Vanredno održavanje: da biste obnovili estetsko-funkcionalni kontinuitet nakon habanja, pažljivo očistite površine i nanesite proizvod prema naznačenim metodama.

Cool Roof

- Upotreba veoma reflektujućeg premaza smanjuje površinsku temperaturu pokrivača, posebno onih ravnih koji su više izloženi direktnoj sunčevoj svjetlosti zbog incidencije sunčevih zraka ljeti. U prostorijama ispod pokrivača, zahvaljujući smanjenju apsorpcije sunčeve energije, niže temperature se postižu smanjenjem potrošnje energije ljetne klimatizacije: dolazi do svojevrsnog pasivnog hlađenja zgrada uz direktno poboljšanje udobnosti stanovanja i rada..

- Reflektujuća svojstva premaza se vremenom smanjuju zbog nakupljanja prljavštine, pa je stoga preporučljivo povremeno čistiti površinu i ponovo nanositi premaz ako nije moguće vratiti početnu svjetlinu.
- Hidroizolacija Cool Roof proizvodom Bioscud smanjuje efekte lokalnog toplotnog ostrva (razlike toplinskog gradijenta između urbaniziranih područja i zelenih površina) s posledičnim postizanjem LEED rezultata.

Certifikati i oznake



Stavka specifikacije

Hidroizolacija spojeva zid-pod i seperacioni-dilatacioni spojevi - Nabavka i polaganje netkane tkanine od poliesterskog vlakna za armaturu tipa Bioscud TNT koja se lijepi obojenom, višenamjenskom, elastomernom zaštitom od kiše u boji za hidroizolaciju ravnih i kosih krovova, bitumenskih ljepenki i vanjskih površina, otporna na UV zrake, vremenske uslove i lokvice vode kao što je proizvod Bioscud kompanije Kerakoll Spa (preventivno zaptivljanje separaciono-dilatacionalnih fuga proizvodom Bioscud BT FIX kompanije Kerakoll Spa).


Hidroizolacija podloge - Isporuka i certificirano polaganje višenamjenske, obojenog elastomernog proizvoda za zaštitu od kišeza hidroizolaciju ravnih i iskošenih krovova, bitumenskih ljepenki i vanjskih površina, otporna na UV zrake, vremenske uslove i lokvice vode tipa Bioscud kompanije Kerakoll Spa.

Tehnički podaci prema standardu kvalitete kompanije Kerakoll

Izgled	obojena pasta	
Boje *	bijela (RAL 9010) - siva (RAL 7038) - pjesak (RAL 1013) - crvena (RAL 3013) - zelena (RAL 6017)	
Specifična težina	$\approx 1,44 \text{ kg/dm}^3$	
Hemiska priroda	vodena emulzija kopolimera	
Inertna mineraloška priroda	Kristalni karbonat	
Suvi ostatak	$\geq 70\%$	
Skladištenje	≈ 18 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i ne-ostećenom pakovanju	
Upozorenja	nije otporno na mraz, izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost i čuvajte dalje od izvora toplice	
Pakovanje	kante od 20 / 5 / 1 kg	
Dinamički viskozitet	$\approx 10.000 \text{ mPas}$	Brookfield metoda
Ograničenja primjene:		
- temperatura	od $+5^\circ\text{C}$ do $+35^\circ\text{C}$	
- vlažnost	$\leq 80\%$	
Sušenje bez prašine	≥ 6 sata	ISO 9117-3
Vrijeme čekanja između 1. i 2. sloja	≥ 12 sata	
Potrebna minimalna debljina	$\geq 1 \text{ mm}$ osušenog proizvoda što odgovara $\approx 2 \text{ kg/m}^2$ svježeg proizvoda	
Puštanje u promet	$\approx 24 \text{ h} / \approx 7 \text{ dana (stajaća voda)}$	
Prinos	$\approx 2 \text{ kg/m}^2$	

SUŠENJE - Vrijeme sušenja prema ASTM D 5859-03 (test vremena sušenja)

Relativna vlažnost 50%			Relativna vlažnost 85%		
Temperature (°C)	Suv na dodir	Dubinski suv	Temperature (°C)	Suv na dodir	Dubinski suv
+30 °C	30 min.	1 sata	+30 °C	80 min.	2,5 sata
+15 °C	45 min.	1,5 sata	+15 °C	2 sata	4 sata
+5 °C	1,5 sata	2,5 sata	+5 °C	3 sata	5 sata

**Performanse****HIGH-TECH****Vodootpornost:**

- Hidraulično zaptivanje	≥ 0,6 bar	EN 1928
- 1,5 bara 7 dana	nema prodora	EN 14891

Izduženje:

- na F maks.	≥ 106%	ISO 527-1
- na pucanju (+23 °C)	≥ 263%	ISO 527-1
- na pucanju (-5 °C)	≥ 15%	ISO 527-1

Prianjanje:

- na beton	≥ 2,00 MPa	EN 1542
- na limu	≥ 0,8 MPa	EN 1542

Otpornost na statičko opterećenje (probijanje)	15 kg na mekoj podlozi (EPS)	EN 12730
--	------------------------------	----------

Fleksibilnost na hladnoću	-10 °C	UNI 1109
---------------------------	--------	----------

Klasifikacija požara	Broof (t2) (t3)	EN 13501-5
----------------------	-----------------	------------

Radna temperatura	od -10 °C do +90 °C
-------------------	---------------------

Performanse**Otpornost na grad**

Na mekoj podlozi (EPS):

brzina oštećenja	$\geq 32 \text{ m/s}$	EN 13583
- klasa intenziteta TORRO (H1-H9)	H6 (loptice: loptica za golf, oštećenje: polomljene pločice, samo-udubljene)	

Na tvrdoj podlozi (čelik):

brzina oštećenja	$\geq 41 \text{ m/s}$	EN 13583
- klasa intenziteta TORRO (H1-H9)	H7 (loptice: teniska loptica, oštećenje: metalni krov i označene pune cigle)	

Premaz za zaštitu betonskih površina prema EN 1504-2

Propustljivost za CO ₂	SD > 50 m	EN 1062-6
Propustljivost vodene pare	klasa I – SD < 5 m	EN 7783-1 EN 7783-2
Kapilarna apsorpcija i vodopropusnost	w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5}	EN 1062-3
Beton direktnog prijanjanja	> 0,8 MPa	EN 1542

Termička kompatibilnost:

ciklusi zamrzavanja-odmrzavanja bez potapanja u soli za odleđivanje	$\geq 0,8 \text{ MPa}$	EN 13687-3
Izloženost atmosferskim agensima iz okoline	nema vidljivih nedostataka	EN 1062-11

Premošćavanje pukotina:

- na +23°C	klasa A5 (statički) klasa B 4.1 (dinamički)	EN 1062-7
- na 0 °C	klasa A5	EN 1062-7
- na -5 °C	klasa A5	EN 1062-7
- na -10 °C	klasa A2	EN 1062-7
Usklađenost	PI-MC-IR	EN 1504-2(C)

Performanse**Cool Roof**

Bioscud Bianco (bijela boja):

- solarna refleksija	0,734 (Cool Roof DM 26/06/15 SR > 0,65)	ASTM C 1549-09
- solarna apsorpcija	0,266	ASTM C 1549-09
- emisivnost	0,874	EN 15976/2011
- Indeks solarne refleksije (SRI)	89,1 – 90,1 – 90,7	ASTM E 1980-01
Certifikat solarne refleksije – Cool Roof	Pogodno	Cert. Unimore EELAB n. ETR-18-0247

Otkrivanje podataka na temperaturi od +23 °C, 50% rel. vlaž. i bez ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu.

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- poštujte nacionalne standarde i propise
- zaštitite od kiše i kondenzacije tokom 24 sata
- otpornost na stajaću vodu ovisi o savršenom sušenju nakon nanošenja
- nemojte dodavati veziva ili druge materijale u proizvod

- ne nanosite na prljave, labave, vruće površine, izložene jakoj sunčevoj svjetlosti, pri neposrednoj kiši
- ako je potrebno, zatražite sigurnosni list
- za sve što nije predviđeno, обратите se sluzbi Kerakoll Worldwide Global Service na tel. +39 0536.811.516 ili putem e-pošte globalservice@kerakoll.com



Podaci koji se odnose na Rating odnose se na GreenBuilding Rating priručnik iz 2013. godine. Ove informacije su ažurirane aprila 2023. (ref. GBR izvještaj o podacima - 05.23); treba napomenuti da oni mogu biti predmet dopuna i/ili promjena tokom vremena od strane kompanije KERAKOLL SpA; za sva takva ažuriranja možete pogledati web stranicu www.kerakoll.com. Stoga, KERAKOLL SpA odgovara za vjerodostojnost, aktualnost i ažurnost svojih informacija samo ako su direktno izvedene sa njegovih web stranica. Tehnički list sastavljen je na osnovu naših najboljih tehničkih saznanja, kao i onih vezanih za samu primjenu. Međutim, kako se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, oni predstavljaju opšte smernice koje ni na koji način ne obavezuju našu kompaniju. Stoga preporučujemo preventivni test kako bi se provjerila prikladnost proizvoda za namjeravanu upotrebu.