

Bioscud

Anti-ploaie impermeabilizant, colorat, multifuncțional, elastomeric, pentru acoperișuri plane și în ape, mantale bituminoase și suprafețe externe, rezistent la raze UV, agenți atmosferici și acumulări de apă.

Bioscud este ușor de aplicat pe suprafețe mari, pentru a realiza impermeabilizarea și decorarea protectoare cu capacitate ridicată de reflexie (Cool Roof) chiar și pe mantale bituminoase preformate vechi, adaptându-se la orice geometrie, pentru a evita încălzirea încăperilor de dedesubt.



Rating 3

1. Specific pentru impermeabilizarea anti-ploaie a acoperișurilor plane
2. Certificat pentru decorarea protectoare cu reflexie ridicată - Cool Roof (culoare albă) chiar și a mantalelor bituminoase vechi preformate
3. Certificat Broof (t2) (t3) conform EN 13501-5
4. Emulsie apoasă gata de folosire, cu elasticitate ridicată pentru suporturi foarte deformabile
5. Rezistent la stagnările de apă, la razele UV și la agenții atmosferici, nu necesită protecție

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- ✓ Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Domenii de aplicare

→ Destinație de utilizare:

- Impermeabilizarea cu presiune pozitivă a structurilor și lucrărilor din beton și beton armat: acoperișuri în general, acoperișuri plane și înclinate, planșee și plăci.
- Impermeabilizarea cu presiune pozitivă a ziduri, ziduri subterane, fundații, plinte.
- Impermeabilizarea decorativă la vedere pentru coșuri de fum, copertine, jgheaburi, burlane, detalii de acoperire, cornișe, ziduri perimetrice și de izolare, fațade, puțurile ascensoarelor și casa scârilor, acoperișuri izolate cu spume poliuretanică pentru protecția împotriva radiațiilor UV (neîmbibate).
- Protecție pentru controlul umidității la lucrările din beton și beton armat (suprafețe orizontale, verticale, înclinate) cu protecție ridicată împotriva carbonatării (permeabilitate redusă la CO₂).
- Repararea și decorarea protectoare Cool Roof (culoare albă) a mantalelor bituminoase vechi preformate.
- Impermeabilizarea structurilor și elementelor sub țiglă, înainte de fixare cu spumă poliuretanică.
- Suprafețe circulabile ocazional pentru intervenții de întreținere.

Stratul suport:

- beton și beton armat turnat in situ sau prefabricat
- șape minerale gama Keracem și șape pe bază de ciment
- tencuieli din ciment și mortar grosier
- mantale bituminoase vechi, netede și cu ardzie

- aluminiu, oțel, fier, cupru, planșee din lemn
- Bioscud BT maturat cel puțin 20 de zile
- pardoseli și acoperiri din plăci ceramice, pavele de ciment, clinker, materiale pietroase
- fibră de sticlă după șlefuire, plăci din fibrociment, sisteme uscate de construcții pentru exterior
- membrane lichide vechi de natură acrilică și vopsele vechi pe bază de aluminiu, după verificarea aderenței cu testul de decojire
- mantale din PVC după șlefuire și probă prealabilă (armați cu Bioscud TNT)

A nu se folosi

- în condiții de mediu nefavorabile uscării sau cu ploi iminente
- în condiții de expunere la raze puternice sau pe suprafețe calde
- pe substraturi flotante sau care nu sunt perfect ancorate, umede, ude, supuse infiltrațiilor de umiditate
- pe suprafețe destinate traficului constant, traficului greu sau acoperirii grele lipite
- pe suporturi de bază de ciment ușoare, care nu pot suporta încărcături directe, pe panouri izolante
- pe mantale preformate vechi aplicați direct pe panouri izolante
- pe podele ușoare, șipci sau copertine din lemn
- pentru stocarea apei, pentru impermeabilizarea cu presiune negativă
- în cazul în care sunt necesare rezistențe ridicate la acizi sau baze
- acolo unde este prevăzut transportul obiectelor grele

Indicații de utilizare

→ Cerințele straturilor de suport

Maturate (stabile dimensional):

șape din Keracem Eco și Keracem Eco Pronto
așteptare 24 h;

- beton așteptare 6 luni, cu excepția unor indicații specifice;
- șape sau tencuieli pe bază de ciment, așteptare 7 zile (sezon bun) pe cm de grosime.

Integrale (eliminați părțile sau elementele care nu sunt perfect aderente, verificați aderența și compatibilitatea eventualelor acoperiri preexistente).

Compacte (grosime întreagă) și coerente.

Rezistente și fără bleeding la suprafață.

Uscate, fără condens la suprafață (după hidrocurățarea sub presiune, așteptați întotdeauna până se usucă complet substratul).

Curățate: suprafețe fără lapte de ciment, uleiuri de decofrare, reziduuri de prelucrare anterioare,

praf; îndepărtați tot ceea ce ar putea compromite aderența (dacă aveți dubii, efectuați un test prealabil de decojire-peeling).

Verificați absența infiltrațiilor sau a presiunilor negative de umiditate: este posibil să se formeze presiuni de abur la interfața suport-impermeabilizare care să provoace desprinderi și bule de aer. Pentru a verifica umiditatea reziduală a suporturilor, este recomandat să aplicați o foaie de PE (cu o grosime minimă de 0,2 mm) sigilată cu bandă adezivă într-o zonă expusă la razele solare direct și să verificați prezența condensului după 24-48 de ore.

→ Pregătirea suporturilor

Restaurați părțile degradate, care lipsesc sau cuiburile de pietriș și umpleți eventualele denivelări de planeitate cu produse adecvate; nu folosiți Bioscud pentru a umple denivelările de

Indicații de utilizare

planeitate și nu aplicați în straturi groase. Verificați prezența pantelor adecvate și a sistemelor de colectarea-drenare a apelor pluviale.

→ Preparare

Produsul este gata pentru utilizare; dacă este necesar, uniformizați consistența amestecului cu un mixer echipat cu tel elicoidal cu amestecare de jos în sus, cu număr redus de rotații (≈ 400 /min.).

Produsul este sensibil la îngheț și trebuie să fie stocat, chiar și pe șantier, evitând expunerea directă la razele soarelui și ferindu-l de sursele de căldură.

→ Aplicare

Impermeabilizați întregul perimetru al suprafeței prin lipirea benzilor de Bioscud TNT cu înălțimea de 20 cm cu Bioscud: aveți grijă la contactele cu alte suprafețe orientate oricum (coloane, stâlpi, ziduri, rampe), praguri, corpuri de trecere, lucrări sau instalații ancorate pe suprafețe, scurgeri și elemente de etanșare; în cazul în care spațiul este limitat și în imposibilitatea de a lipi Bioscud TNT, realizați scafe de racord, în mai multe etape, cu Bioscud BT FIX sau realizați piese speciale cu Aquastop BT.

Impermeabilizați rosturile structurale cu sisteme adecvate.

Aplicați Bioscud cu trafaletul (păr mediu 10-15 mm), cu pensula, racleta din cauciuc tare (recomandată doar pe suporturi aspre sau poroase) sau airless (diluati cu apă, în funcție de echipamentul utilizat, minimum 10%), având grijă să acoperiți complet toate suprafețele de TNT lipite; așteptați cel puțin 12 ore după primul strat și aplicați al doilea strat încrucișând direcția de aplicare pentru distribuirea optimă a produsului. Al doilea strat trebuie aplicat după uscarea completă a celui dintâi (condițiile de mediu pot schimba semnificativ timpii înregistrați în condiții standard); așteptări îndelungate între un strat și altul provoacă reducerea valorilor de aderență a stratului ulterior.

Aplicați în total cel puțin 2 kg/m² de produs, în 2 sau mai multe straturi, în afara materialului utilizat pentru lipirea Bioscud TNT. Respectați strict greutatea minimă necesară pentru aplicare; pentru verificarea greutății aplicate este recomandabil să se distribuie bidoanele de produs care urmează să fie aplicat pe suprafețe la intervale regulate de 5 sau 20 m² per strat, în funcție de ambalaj.

Întărirea produsului se realizează prin evaporarea apei conținute în emulsie; timpii de uscare depind de temperatura și de umiditatea din mediu în orele de după aplicare. Produsul

care nu este perfect uscat riscă să fie spălat și iremediabil deteriorat de evenimente meteorologice sau de formarea condensului.

Rezistența la apa stătătoare este condiționată de uscarea perfectă. Cu produsul întărit, prezența eventualelor bule demonstrează o UR excesivă a substratului; eliminați bulele, așteptați uscarea substratului și reaplicați produsul.

Lipiciozitatea suprafețelor în momentele următoare aplicării este o caracteristică a produsului și nu afectează prestațiile finale; se epuizează cu trecerea timpului și poate fi eliminată prin presărarea de talc industrial sau ciment.

Pentru toate cazurile enumerate, aplicați Bioscud în două sau mai multe straturi cu un consum total ≥ 2 kg/m².

- Suprafețe din beton și beton armat, ziduri subterane și fundații: pe suprafețe foarte compacte, precum elemente prefabricate sau pardoseli din cuarț-ciment, aplicați Bioscud Primer ($\approx 200 - 300$ ml/m²), evitând formarea stagnărilor. Pe suprafețe slab prăfuite aplicați un strat de Bioscud diluat cu apă până la 50% (consum aproximativ de 300 g/m², care nu este luat în considerare în verificarea greutății totale aplicate).
 - Ziduri subterane: efectuați tratamentul prealabil al distanțierelor metalice prin efracție mecanică, tăierea distanțierelor și pasivizarea cu Bioscud BT FIX; restabiliți planeitatea cu produse adecvate. Prevedeți sisteme adecvate de separare și de protecție mecanică înainte de reîngropare (așteptare ≥ 48 h).
 - Șape pe bază de ciment: aplicați un strat de Bioscud diluat cu apă până la 50% (consumul egal cu ≈ 300 g/m², care nu este luat în considerare în verificarea greutății totale de aplicat). În prezența rosturilor de fracționare și/sau a fracturilor efectuați spargerea mecanică, îndepărtați praful și sigilați cu Bioscud BT FIX; lipiți benzi de Bioscud TNT cu lățimea de 20 cm cu Bioscud în apropierea rosturilor și fracturilor sigilate. Pentru a evita umflarea țesutului în prezența mișcărilor, lipiți întreaga suprafață a țesutului pe spate în contact cu suprafața șapei; fiți atent la lipirea moale a țesutului în apropierea rosturilor (țesutul trebuie să urmeze profilul transversal și să nu fie lipit tensionat). Pentru a diminua recunoașterea rosturilor și a fracturilor tratate anterior, introduceți în primul strat proaspăt de Bioscud țesătura Bioscud TNT (100 cm) și acoperiți cu unul sau mai multe straturi, așteptând uscarea între un strat și altul; utilizarea Bioscud TNT pe toată suprafața evită aplicarea benzilor de Bioscud TNT descrisă mai sus.
- Aplicați Bioscud în două sau mai multe straturi până se ajunge cantitatea totală cerută.

Indicații de utilizare

- Vechile membrane bituminoase preformate: pentru a permite dispersarea uleiurilor și a plastifiantilor, înainte de aplicarea ulterioară, membranele trebuie să fie complet maturate (cel puțin 6 luni). Eliminați mecanic eventualele pliuri, încrețiri, bule de aer, suprapuneri excesive și capete care nu sunt perfect ancorate; eliminați vopselele sau decorațiunile care nu sunt perfect ancorate. Restabiliți aderența colțurilor, marginilor, capetelor și suprapunerilor, porțiunilor detașate cu Bioscud BT FIX. Pregătiți substratul în funcție de tipul său și aplicație pe zonele expuse Bioscud în dublu strat armat cu Bioscud TNT.
 - Membrane netede: efectuați cu atenție o curățare uscată eliminând praful și reziduurile din mediu (utilizarea hidrocurățării sub presiune se recomandă în prezența unor reziduuri de uleiuri și plastifianți, așteptați până la uscarea completă). Aplicați Bioscud Primer ($\approx 50 - 100 \text{ ml/m}^2$), evitând formarea stagnărilor, chiar și în prezența vechilor vopsele organice sau a unei baze de aluminiu bine ancorate. Aplicați Bioscud în două sau mai multe straturi; unde sunt prezente tăieturi, găuri, zone puternic deteriorate, armați cu Bioscud TNT.
 - Membrane cu ardezie: efectuați cu atenție o curățare uscată eliminând cojile slab aderente. Aplicați un strat de Bioscud diluat cu apă la 50% pentru a fixa cojile de suprafață. Aplicați Bioscud în două sau mai multe straturi; unde sunt prezente tăieturi, găuri, zone puternic deteriorate, armați cu Bioscud TNT.
 - Vechi pardoseli ceramice sau de piatră: verificați ancorarea acoperirii, îndepărtați eventualele elemente slab lipite și eventualele acoperiri superficiale (ceruri, tratamente hidrofuge etc.). Efectuați o curățare atentă specifică în funcție de destinația de utilizare a suprafețelor; în imposibilitatea de a efectua curățarea chimică, efectuați abraziunea mecanică prin sablarea sau scarificarea stratului superficial, desprăfuiți și procedați la eventuala rectificare a suprafețelor. Umpleți eventualele imperfecțiuni de planeitate cu produsul adecvat de nivelare Keralevel Eco după aplicarea Active Prime Fix. În prezența unor substraturi cu umiditate reziduală ridicată ($\geq 5\%$, măsurată cu un higrometru cu carbură preluând de la baza șapei) prevedeați includerea unor guri de aerisire a vaporilor de apă prevăzute cu sisteme de ancorare adecvate și cu racord impermeabil în proporție de 1 la aproximativ 15 m^2 ; instalați gurile de aerisire cu 5-10 zile înainte de impermeabilizare și verificați gradul de U.R., înainte de aplicarea în punctul cel mai îndepărtat dintre două guri de aerisire adiacente.
- Aplicați Active Prime Fix ($\approx 200 - 300 \text{ g/m}^2$), evitând formarea stagnărilor.
- În prezența rosturilor de fracționare și/sau a fracturilor efectuați efracția mecanică, desprăfuiți și sigilați cu Bioscud BT FIX; impermeabilizați prin lipirea benzilor de Bioscud TNT cu lățimea de 20 cm cu Bioscud în apropierea rosturilor și fracturilor sigilate. Pentru a evita umflarea țesăturii în prezența mișcărilor, lipiți întreaga suprafață a țesăturii pe spate în contact cu suprafața pardoselii; fiți atent la lipirea moale a țesutului în apropierea rosturilor (țesutul trebuie să urmeze profilul transversal și să nu fie lipit tensionat). Pentru a diminua recunoașterea rosturilor și a fracturilor tratate anterior, introduceți în primul strat proaspăt de Bioscud țesătura Bioscud TNT (100 cm) și acoperiți cu unul sau mai multe straturi, așteptând uscarea între un strat și altul; utilizarea Bioscud TNT pe toată suprafața evită aplicarea benzilor de Bioscud TNT descrisă mai sus.
- Aplicați Bioscud în strat dublu (consumul total $\geq 2 \text{ kg/m}^2$).
- Cu produsul întărit, prezența eventualelor bule în corespondența rosturilor demonstrează o UR excesivă a substratului; eliminați bulele, așteptați uscarea substratului și reaplicați produsul.
- Suporturi metalice zincate sau prevopsite (strat final bine ancorat): sigilați eventualele suprapuneri, zone de mișcare, neregularități sau defecte de fabricație cu Bioscud BT FIX. Pregătiți aceste zone lipind TNT cu Bioscud. Aplicați Bioscud în două sau mai multe straturi. Pe suporturi galvanizate oxidate, îndepărtați depozitul de oxidare cu spălare acidă și clătiți din abundență. În orice caz, în prezența zonelor deteriorate sau ruginite, acestea trebuie eliminate complet și trebuie aplicată vopsea anticorozivă.
 - Suporturi din lemn: umpleți eventualele fisuri sau margini îmbinate între axe (fisuri nu de trecere) cu Bioscud BT FIX. Șlefuiți suprafețele impregnate sau vopsite și efectuați o curățare atentă cu Keragrip Eco Pulep. Aplicați Bioscud Primer ($\approx 250 \text{ ml/m}^2$), evitând formarea stagnărilor. Aplicați Bioscud în două sau mai multe straturi, prevăzând includerea Bioscud TNT proaspăt în primul strat pe întreaga suprafață.
- Curățenia
- Eliminarea produsului proaspăt se efectuează cu apă, pentru a reutiliza rolele și pensulele, introduceți-le în apă pentru a evita uscarea produsului. Pentru a îndepărta reziduurile produsului întărit utilizați solvenți nitro.

Tabelul culori

alb (RAL 9010)	
gri (RAL 7038)	
nisip (RAL 1013)	
roșu (RAL 3013)	
verde (RAL 6017)	

Aceste culori sunt doar orientative.

Indicații suplimentare

- În condiții climatice de umiditate ridicată și/ sau temperatură scăzută, timpul de uscare este mai lung, întârziind tranzitarea și crescând semnificativ riscul de scurgere a apei cu eventualele precipitații sau în prezenta condensului. Pentru a reduce timpii de uscare, aplicați în mai multe straturi de max. 0,5 kg/m².
- În cazul unui trafic pietonal continuu acoperiți cu Bioscud Traffic.
- Pentru tratamentul suprafețelor absorbante, cum ar fi șapele și tencuielile, ca alternativă la Bioscud diluat în proporție de 50%, se poate utiliza Active Prime Fix în conformitate cu indicațiile din fișa tehnică.
- Armătura cu Bioscud TNT, aplicată pe primul strat proaspăt de Bioscud și acoperită complet cu cel de-al doilea strat, crește semnificativ rezistența la forfecare și prestațiile de Crack Bridging a impermeabilizării, atenuând criticitățile straturilor de suport. Durabilitatea aplicațiilor poate fi sporită prin eventuala armare sau măbind numărul de straturi de Bioscud aplicate, cu respectarea indicațiilor din fișa tehnică.
- Întreținere extraordinară: pentru a restabili continuitatea estetică-funcțională după uzură efectuați o curățare atentă a suprafețelor și aplicați produsul conform modalităților menționate.

Cool Roof

- Utilizarea unei acoperiri cu putere mare de reflexie reduce temperatura la suprafața acoperirilor, mai ales a celor plane mai expuse la razele solare directe prin prezența razelor de soare în timpul verii. În încăperile de sub acoperiri, datorită reducerii absorbției energiei solare, se ating temperaturi mai mici, reducându-se consumurile energetice de climatizare pe timpul verii: se observă un fel de răcorire pasivă a clădirilor cu îmbunătățirea directă a confortului în locuințe și birouri.
- Proprietățile de reflexie ale acoperirii se micșorează în timp din cauza acumulării murdăriei, motiv pentru care este recomandată curățarea periodică a suprafeței și reaplicarea acoperirii în cazul în care nu este posibilă restaurarea punctului de alb inițial.
- Impermeabilizarea Cool Roof cu Bioscud reduce efectele tip insulă de căldură locală (diferențele de temperatură între spațiile urbanizate și spațiile verzi) cu obținerea ulterioară a punctajelor LEED.

Certificări și marcaje



Rubrică din caietul de sarcini

Impermeabilizarea rosturilor perete-pardoseală și a rosturilor de fracționare-dilatate – Furnizarea și aplicarea de țesut nețesut din poliester cu fibre scurte pentru armătura de ranforsare de tip Bioscud TNT de lipit cu impermeabilizant colorat anti-ploaie, multifuncțional, elastomeric, pentru acoperișuri plane și în ape, mantale bituminoase și suprafețe externe, rezistent la razele UV, la agenți atmosferici și stagnări de apă de tip Bioscud de la Kerakoll Spa (sigilați în prealabil rosturile de fracționare-dilatate cu Bioscud BT FIX de la Kerakoll Spa).


Impermeabilizarea substratului - Furnizarea și aplicarea certificată de anti-ploaie impermeabilizant colorat, multifuncțional, elastomeric, pentru acoperișuri plane și în ape, mantale bituminoase și suprafețe externe, rezistent la razele UV, la agenți atmosferici și stagnări de apă, de tip Bioscud de la Kerakoll Spa.

Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect	pastă colorată	
Culori *	alb (RAL 9010) - gri (RAL 7038) - nisip (RAL 1013) - roșu (RAL 3013) - verde (RAL 6017)	
Greutate specifică	≈ 1,44 kg/dm ³	
Natura chimică	emulsie apoasă de copolimeri	
Natura mineralogică inertă	carbonat-cristalină	
Reziduu sec	≥ 70%	
Păstrare	≈ 18 luni de la data producerii în ambalajul original și intact	
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de razele solare directe și a se feri de sursele de căldură	
Ambalaj	găleți 20 / 5 / 1 kg	
Vâscozitate dinamică	≈ 10.000 mPas	metoda Brookfield
Limite de aplicare:		
- Temperatură	de la +5 °C la +35 °C	
- Umiditate	≤ 80%	
Uscare fără praf	≥ 6 h	ISO 9117-3
Timp de așteptare între 1 ^a și a 2 ^a mână	≥ 12 h	
Grosime minimă prevăzută	≥ 1 mm produs uscat corespunzător ≈ 2 kg/m ² produs proaspăt	
Dare în folosință	≈ 24 h / ≈ 7 zile (apă stătătoare)	
Consum	≈ 2 kg/m ²	

USCARE - Timp de uscare în conformitate cu astm d 5859-03 (dry-time test)

Umiditate relativă 50%			Umiditate relativă 85%		
Temperatură (°C)	uscat la atingere	uscat în adâncime	Temperatură (°C)	uscat la atingere	uscat în adâncime
+30 °C	30 min.	1 h	+30 °C	80 min.	2,5 h
+15 °C	45 min.	1,5 h	+15 °C	2 h	4 h
+5 °C	1,5 h	2,5 h	+5 °C	3 h	5 h

**Performanță****HIGH-TECH****Impermeabilitate la apă:**

- etanșarea hidraulică	≥ 0,6 bar	EN 1928
- 1,5 bar pentru 7 zile	nicio penetrare	EN 14891

Întindere:

- la F max	≥ 106%	ISO 527-1
- la rupere (+23 °C)	≥ 263%	ISO 527-1
- la rupere (-5 °C)	≥ 15%	ISO 527-1

Aderență:

- pe beton	≥ 2,00 MPa	EN 1542
- pe tablă	≥ 0,8 MPa	EN 1542

Rezistență la sarcină statică (perforare)	15 kg pe suport moale (EPS)	EN 12730
-------------------------------------------	-----------------------------	----------

Flexibilitate la rece	-10 °C	UNI 1109
-----------------------	--------	----------

Clasificare la foc	Broof (t2) (t3)	EN 13501-5
--------------------	-----------------	------------

Temperatura de exploatare	de la -10 °C la +90 °C
---------------------------	------------------------

Performanță		
Rezistență la grindină		
Pe suport moale (EPS):		
viteza de deteriorare	≥ 32 m/s	EN 13583
- clasa de intensitate TORRO (H1-H9)	H6 (boabe: minge de golf, daune: țigle rupte, auto-strivite)	
Pe suport rigid (oțel):		
viteza de deteriorare	≥ 41 m/s	EN 13583
- clasa de intensitate TORRO (H1-H9)	H7 (boabe: minge de tenis, daune: acoperiri metalice și cărămizi pline marcate)	
Acoperire pentru protejarea suprafețelor din beton conform normei EN 1504-2		
Permeabilitate la CO ₂	Sd > 50 m	EN 1062-6
Permeabilitatea la vapori de apă	clasa I – Sd < 5 m	EN 7783-1 EN 7783-2
Absorbție capilară și permeabilitatea la apă	w < 0,1 kg/m ² h0,5	EN 1062-3
Aderență tracțiune directă beton	> 0,8 MPa	EN 1542
Compatibilitate termică:		
cicluri îngheț-dezghet fără imersie în săruri de degivrare	≥ 0,8 MPa	EN 13687-3
Expunerea la agenții atmosferici din mediu	niciun defect vizibil	EN 1062-11
Crack Bridging:		
- la +23 °C	clasa A5 (static) clasa B 4.1 (dinamic)	EN 1062-7
- la 0 °C	clasa A5	EN 1062-7
- la -5 °C	clasa A5	EN 1062-7
- la -10 °C	clasa A2	EN 1062-7
Conformitate	PI-MC-IR	EN 1504-2(C)

Performanță		
Cool Roof		
Bioscud Bianco (Alb):		
- reflexie solară	0,734 (Cool Roof DM 26/06/15 SR > 0,65)	ASTM C 1549-09
- absorbție solară	0,266	ASTM C 1549-09
- emisivitate	0,874	EN 15976/2011
- Indice Reflexie Solară (SRI)	89,1 – 90,1 – 90,7	ASTM E 1980-01
Certificat de reflexie solară – Cool Roof	apt	Cert. Unimore EELAB n. ETR-18-0247

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- a se feri de ploaie și condens timp de 24 h
- rezistența la apa stătătoare este condiționată de uscarea perfectă după aplicare
- nu adăugați lianți sau alte materiale la produs
- nu aplicați pe suprafețe murdare, inconsistente, calde, expuse razelor puternice, cu ploi iminente
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în aprilie 2024 (ref. GBR Data Report - 05.23); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și applicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.