

Bioscud Primer

Jednokomponentni promotor adhezije na bazi otapala za pripremu neupijajućih ili slabo upijajućih te vrlo kompaktnih podloga prije nanošenja proizvoda Bioscud, Bioscud BT i Bioscud Fiber.

Bioscud Primer je namijenjen starim predformiranih bitumenskim plaštevima, keramičkih i kamenih podova, betona i drva. Osigurava visoke vrijednosti adhezije sustava za hidroizolaciju.



GREENBUILDING RATING®



Proizvod koji nema nikakvih karakteristika predviđenih GreenBuilding Rating®-om i mora se koristiti oprezno. Kerakoll se trudi poboljšati Rating materijala i proizvoda Rating zero.

SISTEM MJERENJA ATESTIRAN OD USTANOVE ZA CERTIFIKACIJU SGS

PREDNOSTI PROIZVODA

- Namijenjeno za stare predformirane bitumenske plašteve
- Specifično za keramičke i kamene podove, beton i drvo
- Prikladno za brze primjene valjkom na velikim površinama



PODRUČJA PRIMJENE

Područja primjene

Promotor adhezije za Bioscud, Bioscud BT i Bioscud Fiber na podloge:

- Neupijajući
- slabo upijajući i kompaktni
- slabo upijajući ili koji se praše na površini

Podloge:

- stari predformirani bitumenski plaštev i drvo
- gotov ili lijevani beton i armirani beton
- postojeći podovi i obloge od keramičkih pločica, cementnih marmeta, klinkera, kamenih materijala, mozaika
- dobro usidreni stari lakovi na bazi aluminijske i podovi od kvarcnog cementa za rješavanje površinske prašine

Ne koristiti

- na plutajuće podloge ili nepotpuno usidrene, vlažne, mokre, podložne kapilarnoj vlazi
- na ljepenke s posipom skriveljca, na vrlo upijajuće podloge

UPUTE ZA UPORABU

Zahtjevi podloga

Nakon sazrijevanja (dimenzionalno stabilno): beton nakon čekanja 6 mjeseci izuzev posebnih uputa.

Kompaktni (cijelom debljinom) i konzistentni.

Otporni i bez pojave „bleeding“ efekta na površini.

Suhi, bez površinskog kondenzata.

Očišćeni: površine bez cementnog mlijeka, ulja za odvajanje, tragova ili ostataka boje, ljepila, ostataka prethodnih radova, prašine.

Priprema

Proizvod je spreman za upotrebu.

Primjena

Nanositi valjkom (otpornim na otapala) ili kistom.

Pazite da se ne stvaraju lokvice proizvoda koje bi mogle spriječiti prijanjanje proizvoda za oblaganje.

Čekanje na ponovno polaganje je 2 – 4 sata ovisno o upijanju podloga i uvjetima okoliša.

UPUTE ZA UPORABU

Ponovno polaganje proizvoda u roku od najviše 24 sata.

Površine od betona i armiranog betona: predvidjeti moguće ispravljanje neravnina prikladnim proizvodima.

Stare prethodno oblikovane glatke bitumske ljepenke: kako bi se omogućila disperzija ulja i plastifikatora prije nanošenja na postojeće obloge, ljepenke moraju odstajati (najmanje 6 mjeseci). Ukloniti mehanički nabore, smežurane dijelove, prekomjerna preklapanja, dijelove koji nisu savršeno usidreni i sve neravnine koje mogu spriječiti jednoliko nanošenje proizvoda valjkom; uklonite boje ili ukrase koji nisu savršeno usidreni. Obnoviti prijanjanje kutova, rubova, preklopa, odvojenih dijelova proizvodom Bioscud BT FIX. Ukloniti mjehuriće ako postoje i popuniti neravnine odgovarajućim proizvodima.

Temeljito očistiti na suho i ukloniti prašinu i utjecaj okoliša (preporučuje se pranje vodom pod tlakom ako postoje ostaci ulja i plastifikatora uz uvjet da se pažljivo provjeri sušenje površina).

Ako postoje stari organski lakovi ili na bazi aluminija provjerite prijanjanje uz podloge.

Drvene podloge: izbrusiti impregnirane ili lakirane površine te temeljito očistiti proizvodom Keragrip Eco Pulep

Čišćenje

Uklanjanje svježeg proizvoda vrši se sintetičkim razrjeđivačima.

STAVKA TROŠKOVNIKA

Priprema podloga - Dostava i certificirano polaganje jednokomponentnog promotora adhezije na bazi otapala za pripremu neupijajućih ili slabo upijajućih te vrlo kompaktnih podloga tipa Bioscud Primer tvrtke Kerakoll Spa.

TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	žučkasta tekućina
Kemijsko podrijetlo	otopina na bazi otapala
Prividna volumenska masa	≈ 0,89 kg/dm ³
Suhi ostatak	≥ 15%
Čuvanje	≈ 12 mjeseci u originalnom pakiranju
Opaske	izbjegavati neposredno izlaganje suncu i izvorima topline čuvati u dobro prozračenim prostorima
Pakiranje	kanta 4 ℓ
Viskoznost	≈ 12 sek. (šalica Ford promjera 4 mm)
Granične temperature uporabe	od +5 °C do +35 °C
Vrijeme čekanja za ponovno nanošenje	≥ 2 h
Potpuno korištenje	≈ 48 h / ≈ 15 dana (stalno ustajala voda)
Potrošnja:	
- na beton	≈ 200 – 300 ml/m ²
- na stare predformirane bitumske plašteve	≈ 50 – 100 ml/m ²
- na brušeno drvo	≈ 250 ml/m ²

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja.

PERFORMANSE

HIGH-TECH

Adhezija na betonu ≥ 3 MPa

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

OPASKE

- Proizvod za profesionalnu upotrebu

- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- zaštititi od kiše i kondenzata na 4 h
- ne dodavati veziva ili druge materijale u proizvod
- ne nanositi na prljave, nekonzistentne, zagrijane površine podložne jakom suncu, neposredno pred kišu
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2013. Ove informacije su ažurirane u rujnu 2021 (ref. GBR Data Report - 10.21); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com