

Bioscud TNT

Netkana tkanina od poliesterskog vlakna za armaturu za ojačanje Bioscud, Bioscud BT i Bioscud Artic.

Bioscud TNT jamči lokalizirano ojačanje i poboljšava mehaničke performanse hidroizolacijskih sustava u tekućem obliku.



1. Specifično za Bioscud i Bioscud BT
2. Bez kemijskih veziva
3. Prešanje i termičko fiksiranje za olakšavanje primjene

Područja primjene

→ Područja primjene

Armatura za mjestimično ojačanje protiv kidanja radi boljih performansi proizvoda Crack Bridging u hidroizolacijskim sustavima koji se nanose u tekućem obliku.

Upute za uporabu

→ Primjena

Nanositi na svježi prvi sloj proizvoda. Pritiskati praznim valjkom radi sprječavanja nastanka nabora i brazdi.
Predvidjeti preklapanje ≈ 10 cm. Potpuno prekriti drugim slojem proizvoda.

Stavka troškovnika

Dostava i polaganje netkane tkanine od poliesterskog vlakna težine ≈ 100 g/m² tipa Bioscud TNT tvrtke Kerakoll Spa. Prekriti tkaninom još svježiji proizvod predviđajući preklapanje otprilike 10 cm i prekriti drugim slojem proizvoda.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Izgled | TNT bijeli |
| Kemijsko podrijetlo | poliestersko vlakno |
| Dimenzije: | |
| - visina | 1 m / 20 cm |
| - Dužina | 50 m |
| Masa po jedinici površine (težina) | 100 g/m ² UNI 5114 |
| Čuvanje | neograničeno |
| Napomene | izbjegavati neposredno izlaganje suncu |

Performanse

HIGH-TECH


| | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|
| Otpornost na vuču | $\geq 4,4$ kN/m | EN 10319 |
| Izduživanje | $\geq 60\%$ | EN 10319 |
| Otpornost na štancanje | ≥ 475 N | UNI 279/14 |
| Porometrija | ≈ 80 μ m | |
| Podna normalna propusnost | 0,075 m/s | EN ISO 11058 |

Sniimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- proizvod je artikl u skladu s definicijama Pravilnika (EZ) br. 1907/2006 i stoga nije potreban Sigurnosno-tehnički list

- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2012. Ove informacije su ažurirane u srpanj 2023; napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.