


# Bioscud TNT

Geotkanina iz rezanega poliestra za armiranje vodotesnega premaza Bioscud in lepila-tesnilne mase Bioscud BT in Bioscud Artic.

Bioscud TNT zagotavlja lokalno utrjevanje in poveča mehansko trdnost tekočih hidroizolacijskih sistemov.



1. Posebno primerna za Bioscud in Bioscud BT
2. Brez kemičnih veziv
3. Igljučno tkanje in toplotno fiksiranje za lažjo vgradnjo

## Področja uporabe

→ Predvidena uporaba

Ojačitveno in proti pretrgu odporno lokalno armiranje za povečanje sposobnosti premoščanja razpok pri neprepustnih tekočih premaznih sistemih.

## Navodila za uporabo

→ Nanos

Namestite na prvi sloj svežega premaza. Z valjčkom dobro vtisnite v podlago, da preprečite nastajanje gub in vihanja.

Predvidite preklope  $\approx 10$  cm. Geotkanino z drugim slojem premaza povsem prekrijte.

## Tehnična specifikacija za popis del

Dobava in vgradnja geotkanine iz rezanega poliestra s težo  $\approx 100$  g/m<sup>2</sup>, kot je na primer Bioscud TNT podjetja Kerakoll SpA. Geotkanino vtisnite v prvi sloj še svežega premaza, predvidite 10-centimetske preklope in jo z drugim slojem v celoti prekrijte.

Tehnični podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti		
Videz	TNT bela	
Kemična sestava	rezani poliester	
Mere:		
- višina	1 m / 20 cm	
- dolžina	50 m	
Zračna masa (teža)	100 g/m <sup>2</sup>	UNI 5114
Shranjevanje	brez omejitve	
Opozorila	izogibajte se neposrednemu soncu	


**Zmogljivost****Visoka tehnologija**

Natezna trdnost	≥ 4,4 kN/m	EN 10319
Raztezek	≥ 60 %	EN 10319
Odpornost proti preboju	≥ 475 N	UNI 279/14
Prepustnost za vodno paro	≈ 80 μm	
Prepustnost za vodo vodoravno na ravnino	0,075 m/s	EN ISO 11058

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču se lahko spreminjajo.

## Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
- Izdelek sodi med artikle, naštetje v Pravilniku EU št. 1907/2006 in ne potrebuje varnostnega lista.
- Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com).



Podatki o Ratingu se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating 2014. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene maja 2023; poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.