

Bioscud TNT

Tessuto non tessuto in poliestere da fiocco per l'armatura di rinforzo di Bioscud, Bioscud BT e Bioscud Artic.

Bioscud TNT garantisce il rinforzo localizzato e aumenta le prestazioni meccaniche dei sistemi impermeabilizzanti liquidi.



1. Specifico per Bioscud, Bioscud Artic e Bioscud BT
2. Privo di leganti chimici
3. Agugliatura e termofissazione per agevolare l'applicazione

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso

Armatura di rinforzo antistrappo localizzato per aumentare le prestazioni di Crack Bridging nei sistemi impermeabilizzanti applicati liquidi.

Indicazioni d'uso

→ Applicazione

Applicare sulla prima mano fresca di prodotto.
Premere con il rullo scarico per evitare la formazione di pieghe e grinze.
Prevedere la sovrapposizione per ≈ 10 cm.
Ricoprire completamente con la seconda mano di prodotto.

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto in poliestere da fiocco con peso di ≈ 100 g/m² tipo Bioscud TNT di Kerakoll Spa. Stendere il tessuto sul prodotto ancora fresco prevedendo la sovrapposizione per circa 10 cm e ricoprirlo con la seconda mano di prodotto.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	TNT bianco	
Natura chimica	poliestere da fiocco	
Dimensioni:		
- altezza	1 m / 20 cm	
- lunghezza	50 m	
Massa areica (peso)	100 g/m ²	UNI 5114
Conservazione	illimitata	
Avvertenze	evitare insolazione diretta	

Performance

HIGH-TECH


Resistenza a trazione	≥ 4,4 kN/m	EN 10319
Allungamento	≥ 60%	EN 10319
Resistenza al punzonamento	≥ 475 N	UNI 279/14
Porometria	≈ 80 µm	
Permeabilità normale al piano	0,075 m/s	EN ISO 11058

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza

- per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2025; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.