

Cementoresina® Wall

Obojena masa za glađenje za okomite obloge Cementoresina® Wall. Talijanski dizajn za blagostanje stanovanja.

Definira strukturu i dekorativnu okomitih obloga Cementoresina® Wall na koje se nanosi zaštitni prozirni Cementoresina® Gel. Za unutarnje prostore za stambenu i komercijalnu uporabu. Za zidove, okomite obloge i obloge ploča umivaonika i kada. Dostupno u 10 boja linije Warm Collection.



Rating 2

- ✓ Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- ✓ Solvent ≤ 5 g/kg
- × Low Ecological Impact
- × Health Care

1. Monopack
2. Dvokomponentno, u boji, u pasti
3. Lako se obrađuje gleterom Trowel 2
4. Definira vibrantnu teksturu mase Cementoresina® Wall
5. Fleksibilno i čvrsto
6. Produžena obradivost

Područja primjene:

- Upute za uporabu:
 - Neprekidni pod Cementoresina® Wall
- Podloge:
 - Wallzero®
- Za interijere, na podovima i oblogama u prostorima za stambenu i komercijalnu uporabu.

Prikladno za oblaganje tuševa, turskih kupelji, kada, niša i ploča za umivaonike i drugih arhitektonskih elemenata.

Ne koristiti

Na pod; izvan sustava Cementoresina® Wall.

Upute za uporabu

- Priprema podloga
 - Prvi sloj: sloj podloge Wallzero® 1 treba pažljivo pripremiti: izbrusite rotirajućom pločom (finoća 40) i dobro očistite i usišite ostatke brušenja. Prije nanošenja provjerite je li podloga Floorzero® savršeno suha, je li ujednačena, je li prekrila i uklonila manjkavosti i nesavršenosti podloge te nije li ponovno vidljiva armaturna mreža Net 90.
 - Drugi sloj: nivelirajući sloj Cementoresina® Wall primijenjen u prvom sloju spreman je za primanje naknadnih premaza nakon približno 12 sati od svog nanošenja. Na površinu se može nanijeti novi sloj čak i ako površina pokazuje površinsku „ljepljivost“.

Ako su na prvom sloju Cementoresina® Wall vidljive izbočine ili neravnomjerni ostaci na rubovima, uklonite ih oštricom gletera ili rotirajućim diskom s brusnim papirom granulacije 60, pazeći da ne „probijete“ prvi sloj i da na površinu ne izbije Wallzero®.
- Priprema
 - Protresite komponentu B u njezinoj limenci, zatim je ulijte u kantu s komponentom pridržavajući se omjera katalize komponenta A : komponenta B = 3 : 0,4 i pažljivo izmiješajte električnim mikserom s elipsastom miješalicom, brzine 300 – 600 okretaja/minuti dok ne dobijete mješavinu ujednačene boje. Nakon što ste prvi put temeljito promiješali, prođite kvadratnom zidarskom lopaticom uz stranice i dno kante kako biste uklonili dio koji se možda nije pomiješao s komponentom B. Nakon što ste očistili lopaticu u kanti ponovno promiješajte elipsastom miješalicom dok ne dobijete smjesu savršeno homogene boje.
- Primjena
 - Prvi sloj: zagladite proizvod ravnomjerno na podlogu Wallzero® povlačenjem malih poteza kratkog polumjera bez ostavljanja izbočina ili nakupina. Nanesite proizvod nagnutim gleterom tako da oštrica može kliziti po inertnom materijalu koji se nalazi u proizvodu, kontinuirano prekrivajući podlogu. Provjerite je li podloga Wallzero® potpuno prekrivena, a posebnu pozornost obratite na pokrivanje uglova i rubova. Proizvod se nanosi na površinu zaglađivanjem gleterom Trowel 2, vodeći računa o tome da održite potrošnju od $\approx 0,6 \text{ kg/m}^2$, kako bi se na površinu nanio sloj debljine $\approx 0,5 \text{ mm}$. Izbjegavajte nastanak reljefnih neravnina, poput izbočina i „sline“ kako biste smanjili područja za koja će biti potrebno brušenje.
 - Drugi sloj: zagladite proizvod ravnomjerno na suhi i odgovarajuće pripremljen prvi sloj povlačenjem malih poteza kratkog polumjera bez ostavljanja izbočina ili nakupina. Gleter mora kliziti po prethodnom sloju zaglađujući proizvod „na nulu“. Proizvod se nanosi na površinu zaglađivanjem gleterom Trowel 2, posebno namijenjenim za primjenu s masom Cementoresina® 2 Wall, vodeći računa o tome da održite potrošnju od $\approx 0,6 \text{ kg/m}^2$, kako bi se na površinu nanio sloj debljine $\approx 0,4 \text{ mm}$. Izbjegavajte nastanak reljefnih neravnina, poput izbočina i „sline“ na rubovima kako biste smanjili područja za koja će biti potrebno brušenje. Obratite najveću pozornost na to da nanosite materijal jednakomjerno i potpuno pokrijete površinu.
- Čišćenje
 - Čišćenje alata vrši se Keragrip Eco Pulep. Nakon stvrdnjavanja Cementoresina® 2 može se odstraniti samo mehanički.

Certifikati i oznake



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Ostale odredbe

- Masa za glađenje u boji Cementoresina® Wall spreman je za primanje naknadnih premaza nakon približno 14 sati od svog nanošenja. Na površinu se može nanijeti sloj Cementoresina® Gel čak i ako površina pokazuje površinsku „ljepljivost“.
- Ako su na masi Cementoresina® Wall vidljive izbočine ili „slina“ na rubovima, uklonite ih rotirajućim diskom ili ručno brusnim papirom granulacije 100-120, pazeći da ne „probijete“ obojeni sloj i ne „zaprljate“ površinu brusnim papirom ako se umiješa u smjesu. Ako postoje mrlje ili tragovi, obratite posebnu pozornost na ponovno čišćenje površine krpom namočenom u Keragrip Eco Pulep prije nanošenja sljedećeg sloja.
- Ako se prilikom brušenja „probije“ obojeni sloj, nanosite još jedan dodatni sloj mase Cementoresina® Wall prije nanošenja završnog sloja Cementoresina® Gel.
- Prije upotrebe ostaviti proizvod da se aklimatizira temperaturi prostora.
- Fotografije predstavljene u katalogu i na web mjestu kao i boje na uzorcima samo su indikativne naravi.
- Pri svim radovima jedne cjeline koristite materijale iz iste proizvodne serije.
- Materijali iz različitih proizvodnih serija mogu iskazivati razlike u tonalitету boje.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled:

- komponenta A	obojena pasta (WR01 – WR10)
- komponenta B	tekućina žućkaste/jantarne boje
Pakiranje (monopack 3 + 0,4 kg):	komponenta A kanta 3 kg komponenta B limenka 0,4 kg
Čuvanje	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Opaske	zaštititi od mrazaa, čuvati na +5 °C
Omjer smjese na težinu	komponenta A : komponenta B = 3 : 0,4
Trajanje smjese (pot life)	≈ 30 min
Naknadno polaganje	≈ 14 h (+30 °C) – 24 h (+10 °C)
Potpuno korištenje	≈ 48 h
Granične temperature uporabe	od +10 °C do +30 °C
Relativna vlažnost prostora	≤ 75%
Vlažnost podloge	≤ 2%
Potrošnja	≈ 0,6 kg/m ² za svaku ruku (1,2 kg/m ² za dva sloja)

Snimanje podataka pri temperaturi od +20 °C, 65% relativne vlage bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upojnost podloge.

Performanse

HIGH-Tech

Sukladnost

sukladnost

EN 15824

Opaske

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- nanositi pri temperaturama podloge iznad +10 °C
- za primjenu na trajno suhim podlogama
- zaštititi od direktnog sunca i strujanju zraka u prvih 6 sati
- ne primjenjivati na prljave ili nekonzistentne podloge
- odlagati otpad u skladu s propisima
- materijali izloženi velikim temperaturnim razlikama (zbog prijevoza, odlaganja, gradilišta,

- itd.) mogu prouzročiti bitne promjene proizvoda (npr. kristalizacija, djelomično stvrdnjavanje, razvodnjavanje, ubrzano ili odgođeno kataliziranje). U većini slučajeva, koristeći proizvode u optimalnim uvjetima, moguće je obnoviti izvorne značajke
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2012. Navedene informacije ažurirane su u mjesecu siječnja 2021. (ref. GBR Data Report - 02.21); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.