

Colla vinilica per legno

Colla vinilica multiuso per l'incollaggio degli incastri maschio-femmina dei parquet e dei laminati posati flottanti. Idonea per l'incollaggio e l'accoppiamento di elementi di legno, truciolare e MDF.



1. Incolore
2. Non macchia

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso

Incollaggio degli incastri maschio e femmina, nella posa flottante, di:

- parquet prefiniti multistrato
- plance
- pavimenti in laminato
- pannelli di truciolare e/o multistrato

Incollaggio di elementi vari di legno.

Pavimenti interni ad uso civile, commerciale. Idoneo per sottofondi riscaldanti.

Non utilizzare in esterno, per l'incollaggio completo di pavimenti massicci con incastro M/F e parquet massicci in genere.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti

Sottofondi di posa: devono essere compatti, solidi, planari, non eccessivamente ruvidi e assorbenti. Devono inoltre essere dimensionalmente stabili, non deformabili, asciutti, esenti da umidità di risalita; senza crepe, puliti ed esenti da sostanze distaccanti e polvere. Superfici da incollare: devono corrispondere correttamente e devono essere esenti da polvere, olii, grassi, cere ed altre sostanze distaccanti.

→ Preparazione

Prodotto pronto all'uso.

→ Applicazione

Applicare Colla vinilica per legno su una sola delle parti da incollare, inserendo il beccuccio nell' incastro e premendo la bottiglia.

Unire subito le parti e tenerle pressate il tempo sufficiente per l'indurimento del collante.

Rimuovere subito con un panno umido la colla che sbava dalle giunzioni. Nel caso di sbavature su superfici verniciate la pellicola di colla indurita può essere facilmente rimossa.

Pulizia

La pulizia delle superfici da residui di Colla vinilica per legno ancora fresco si effettua con acqua. La pulizia degli attrezzi si effettua con acqua. Ad indurimento avvenuto l'adesivo può essere rimosso solo meccanicamente.

Altre indicazioni

- Far ambientare il parquet da posare alle condizioni ambientali dei locali di posa.
- L'umidità degli elementi di parquet da posare deve essere compresa tra il 5 – 9% per parquet prefiniti.
- Prima della posa eseguire la misurazione dell'umidità del sottofondo con igrometro a carburo.

- Prima della posa eseguire la misurazione della temperatura ambientale e del sottofondo che devono essere superiori al valore di temperatura minima di utilizzo riportata nei dati tecnici.
- Oltre alle indicazioni sopra riportate seguire le istruzioni specifiche fornite dal fabbricante del parquet.

Certificazioni e marcature



Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	pasta fluida colore bianco
Conservazione	≈ 12 mesi nella confezione originale
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Temperature limite di applicazione	da +10 °C a +30 °C
Tempo aperto	≈ 5 min.
Tempo di pressatura	≈ 30 min.
Pedonabilità parquet prefiniti e laminati	≈ 12 h
Messa in servizio parquet prefiniti e laminati	≈ 24 h
Resa	≈ 30 g/m
Resa per 500 g	≈ 15 m
Confezione	bottiglie 500 g

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato.

Performance

Qualità dell'aria interna (IAQ) VOC - Emissioni sostanze organiche volatili

Conformità	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 10455/11.01.02
------------	-----------------------	--------------------------

Avvertenze

- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- temperatura, umidità ambientale, ventilazione, assorbimento del sottofondo e materiale di posa, possono variare i tempi di lavorabilità e presa dell'adesivo
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



Le presenti informazioni sono aggiornate a Settembre 2026; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.