

# Epofill

Hiperfluidni epoksidni sistem za ubrizgavanje u pukotine i uklapanja na betonu.

Epofill je u skladu sa zahtjevima performansi određenih normom EN 1504-5 za proizvode za ubrizgavanje i EN 1504-6 za proizvode za sidrenje.



## Rating 1

1. Niska viskoznost
2. Brzo stvrdnjavanje
3. Za ubrizgavanje u pukotine na betonu
4. Za precizno ankerisanje

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent  $\leq 15 \text{ g/kg}$
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

**kerakoll**

## Polja primjene

### → Predviđena upotreba:

- Monolitna sanacija napuklih betonskih elemenata ubrizgavanjem pod niskim pritiskom.
- Zaptivanje pukotina, lijepljenje i ojačavanje konstrukcije.
- Precizno strukturno učvršćivanje i sidrenje metalnih elemenata na beton.

- Restauracija fasadnih elemenata, obloga i arhitektonskih elemenata u procesu odvajanja.
- Zaštitno ubrizgavanje za kablove za naknadno zatezanje.
- Zaptivanje pukotina u cementnim estrisima.

## Uputstvo za upotrebu

### → Priprema podlage

Prije nanošenja proizvoda Epofill potrebno je:  
- očistiti površinu od prašine, ulja i masti;  
- ukloniti mrvljive i nekonzistentne dijelove ili dijelove koji nisu savršeno usidreni dok se ne dobije čista i dobro kohezivna potpora;

### → Priprema

Proizvod Epofill se priprema miješanjem komponente A sa komponentom B (prethodno dozirani odnos 2:1 u pakovanju) s mehaničkom mješalicom male brzine (< 500 o/min.) ili ručno, dok se ne dobije poluprovidna jednolična tečnost. Količina pomiješane mase, temperatura okoline i podlage mogu varirati vrijeme obradivosti: na visokim temperaturama ili sa velikim količinama pomiješanih, odgovara kraće vrijeme obradivosti. Da bi se postiglo duže vrijeme obradivosti, u slučaju visokih temperatura, preporučuje se da se pojedine komponente ohlade prije mješanja. Slično, u slučaju niskih temperatura, preporučljivo je držati obje komponente, prije nanošenja, na temperaturi ne nižoj od +10 °C.

### → Nanošenje

- Da biste konsolidirali napukle strukture, napravite niz rupa na stranama pukotine koje je presijecaju i raširite pukotinu fleksibilnim crijevom, nastavite sa uklanjanjem prašine i zatim ispunite pukotinu proizvodom Geolite Gel, istovremeno umetanjem cijevi za ubrizgavanje u prethodno napravljane rupe. Nakon što se stvrdne proizvod Geolite Gel, duvajte komprimovani vazduh u sistem da provjerite jesu li rupe povezane. Nakon toga, ubrizgajte proizvod Epofill odgovarajućom opremom, počevši od najniže cijevi; kada smola izade iz gornje cijevi, zatvorite onu koja je korištena za ubrizgavanje i ponovite postupak počevši od kontrolne cijevi, sve dok pukotina nije potpuno zatvorena.
- Za fugiranje šipki ispunite rupu prethodno napravljenu i očišćenu proizvodom Epofill i umetnite šipku rotirajućim pokretom.
- Za lijepljenje metalnih elemenata, ubrizgajte proizvod Epofill kroz cijevi koje su prethodno postavljene i fiksirane proizvodom Geolite Gel.

### → Čišćenje

Ostaci proizvoda Epofill mogu se očistiti s alata rastvaračima, prije nego što se sistem stvrdne.

## Certifikati i označke



# Stavka specifikacije

Isporuka i polaganje hiperfluidnog epoksidnog sistema, kao što je proizvod Epoform kompanije Kerakoll, za ubrizgavanje u pukotine, fugovanje armaturnih šipki na betonu i sanaciju odvojenih fasadnih elemenata, nanošenjem ručnim livenjem ili mašinskim ubrizgavanjem, nakon adekvatne pripreme nosača. Obezbeđen je Greenbuilding Rating 1, sa CE oznakom i usklađen sa zahtjevima performansi koje su obavezne standardom EN 1504-5 za proizvode za ubrizgavanje i EN 1504-6 za sidrenje; u skladu s principima definisanim standardom EN 1504-9.

## Tehnički podaci prema standardu kvalitete kompanije Kerakoll

Izgled	komponenta A providna tečnost, komponenta B tečnost boje slame	
Zapreminska masa	komponenta A 1100 kg/m <sup>3</sup> – komponenta B 1010 kg/m <sup>3</sup>	
Skladištenje	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakovanju	
Upozorenja	Nije otporno na mraz, izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost i izvore toplote	
Pakovanje	komponenta A kantica 0,66 kg, komponenta B bočica 0,33 kg	
Omjer smješe	Komponenta A : Komponenta B = 2 : 1	
Viskoznost smjese	≈ 335 mPa · s (rotor 2 RPM 50)	Brookfield metoda
Gustina mješavine	≈ 1100 kg/m <sup>3</sup>	
Postojanost smjese (1 kg):		
- na +5 °C	≥ 80 min.	
- na +21 °C	≥ 30 min.	
- do +30 °C	≥ 10 min	
Temperature primjene	od +5 °C do +35 °C	
Prinos	≈ 1,1 kg/dm <sup>3</sup> pukotina za ubrizgavanje	

**Performanse****HIGH-TECH**

Karakteristika performansi	Metoda testa	Zahtjevi standardom EN 1504-5			Performanse proizvoda Epofill
Prianjanje	EN 12618-2	Otpornost na povlačenje	kohezivna pukotina podloge		u skladu sa specifikacijom
Otpornost na smicanje	EN 12618-3	Otpornost na smicanje	monolitna pukotina		u skladu sa specifikacijom
Volumetrijsko skupljanje	EN 12617-2	postotno povlačenje	< 3%		< 3%
Temperatura staklene tranzicije	EN 12614	$\geq +40^{\circ}\text{C}$			+45 °C
Obrađivo ubrizgavanjem	EN 1771	vrijeme ubrizgavanja u pukotine od 0,2 mm	Suvo Vlažno	$> 7 \text{ N/mm}^2$ $> 7 \text{ N/mm}^2$	$> 7 \text{ N/mm}^2$ $> 7 \text{ N/mm}^2$
Postojano	EN 12618-2	otpornost nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja	kohezivna pukotina podloge		u skladu sa specifikacijom
Metoda testa	Zahtjevi standardom EN 1504-6			Performanse proizvoda Epofill	
otpornost čelične šipke na izvlačenje (pomak u mm u odnosu na opterećenje od 75 kN)	EN 1881	$\leq 0,6 \text{ mm}$		0,41 mm	
viskozni protok pod opterećenjem (pomak u mm u odnosu na kontinuirano opterećenje od 50 kN nakon 3 mjeseca)	EN 1544	$\leq 0,6 \text{ mm}$		0,02 mm	
Temperatura staklene tranzicije	EN 12614	$\geq +45^{\circ}\text{C}$		+45 °C	
Reakcija na vatru	EN 13501-1			Euroklasa E	

**Upozorenja**

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- poštujte nacionalne standarde i propise
- koristite na temperaturama između  $+5^{\circ}\text{C}$  i  $+35^{\circ}\text{C}$
- nanesite na suhe podloge
- nemojte nanositi na prljave ili nekoherentne površine
- zaštitite susjedne površine kako biste izbjegli stvaranje mrlja
- očistite opremu odmah nakon upotrebe rastvarača (etyl alkohol, toluen, ksilen)

- uvijek nosite rukavice i zaštitne naočare i tokom miješanja i tokom nanošenja
- izbjegavajte bilo kakav kontakt sa kožom
- ako je potrebno, zatražite sigurnosni list
- za sve što nije predviđeno, обратите se službi Kerakoll Worldwide Global Service na tel. +39 0536.811.516 ili putem e-pošte [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Podaci koji se odnose na Rating odnose se na GreenBuilding Rating priručnik iz 2012. godine. Ove informacije su ažurirane oktobar 2023 (ref. GBR Data Report – 10.23); treba napomenuti da oni mogu biti predmet dopuna i/ili promjena tokom vremena od strane kompanije KERAKOLL SpA; za sva takva ažuriranja možete pogledati web lokaciju [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga, KERAKOLL SpA odgovara za vjerodostojnost, aktualnost i ažurnost svojih informacija samo ako su direktno izvedene sa njegovih web stranica. Tehnički list sastavljen je na osnovu naših najboljih tehničkih saznanja, kao i onih vezanih za samu primjenu. Međutim, kako se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, oni predstavljaju opšte smernice koje ni na koji način ne obavezuju našu kompaniju. Stoga preporučujemo preventivni test kako bi se provjerila prikladnost proizvoda za namjeravanu upotrebu.