

# Essential Color

Pintura suave al tacto, tonos naturales con aspecto liso mate.

Essential Color es ideal para decorar los ambientes interiores de un modo único, asegurando una óptima cubrición y una excelente adherencia. Disponible en 70 colores de actualidad y un óptimo punto de blanco.



## Rating 3\*

1. Suave al tacto
2. Mate
3. Óptima cubrición
4. No salpica
5. Resistente al moho
6. Colores naturales
7. Óptimo punto de blanco
8. Fácil extensión
9. Buena adherencia

- × VOC Very Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent  $\leq 80$  g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

\* Rating calculado sobre la media de las fórmulas de los colores

---

## Campos de aplicación

- Pintura decorativa y protectora
- Destinos de uso:  
Superficies interiores, sobre:
  - enfoscado tradicional
  - enfoscado de mortero bastardo
  - elementos prefabricados de cemento
  - enfoscado en base yeso y yeso laminado
  - mortero de acabado en base cementosa o en base yeso
  - viejas pinturas y revestimientos bien conservados y cohesionados al soporte

No utilizar  
Sobre soportes sucios, no cohesionados o polvorientos.  
En presencia de humedad por remonte capilar.

---

## Modo de empleo

- Preparación de los soportes  
Limpiar en profundidad los soportes con los medios adecuados para eliminar cualquier resto de suciedad, polvo y/o eflorescencias.  
En presencia de pinturas o revestimientos degradados, eliminar totalmente las partes friables y no adheridas al soporte. Las nuevas reparaciones de enfoscado deben dejarse curar hasta el final del fraguado del ligante y deben ser imprimadas con Keradecor Prontofox, esperar 6 horas antes del siguiente ciclo pictórico. Sobre enfoscados o acabados inconsistentes y friables, sobre acabados lisos y compactos o en presencia de superficies o rejuntados de yeso, aplicar siempre Keradecor Prontofox previamente.  
En caso de moho o de hongos, realizar un tratamiento preventivo para la eliminación del moho con Kerakover Activ.  
Para el tratamiento de soportes distintos a los mencionados y para aclaraciones sobre las tipologías donde se vaya a realizar la intervención se recomienda consultar la guía de decoración y preparación de soportes de Kerakoll.

- Preparación  
Mezclar el producto antes de la aplicación.

- Aplicación  
Essential Color se debe aplicar sobre toda la superficie con brocha, rodillo o pulverizador en dos manos, diluido en primera y segunda mano aproximadamente un 10% en volumen con agua según las necesidades y las herramientas empleadas; sobre soportes totalmente secos o con humedad no superior al 6%.  
Las condiciones ambientales necesarias para poder realizar la decoración requieren una temperatura del ambiente y del soporte comprendida entre +5 °C y +30 °C y una humedad relativa del ambiente inferior al 80%.  
Tiempo de espera para aplicar entre primera y segunda mano mínimo 4 - 6 horas a +23 °C y H.R. ≤ 80%.  
En caso de utilización de lotes distintos de producto coloreado, se aconseja mezclar entre sí las diferentes producciones con la finalidad de evitar ligeras diferencias de tonalidad.

- Limpieza  
La limpieza de los residuos de producto en las herramientas se realiza con agua antes del endurecimiento del producto.

---

## Otras indicaciones

- Evaluar las condiciones atmosféricas de aplicación: diferentes condiciones de temperatura y humedad, conllevan variaciones significativas en los tiempos de secado y/o reacción del producto.
- Las imágenes fotográficas presentes en el catálogo y en la web, así como los colores de las muestras, son meramente orientativos.
- Se aconseja realizar una prueba preventiva en obra con el fin de comprobar la tonalidad exacta del color y el rendimiento real.
- Utilizar para cada proyecto materiales procedentes del mismo lote de producción.
- Materiales procedentes de lotes distintos pueden dar lugar a tonalidades de color diferentes.
- Sobre tonos intensos, se aconseja la aplicación del producto sin interrupciones, mojado sobre mojado para evitar señales.
- Essential Color contiene aditivos antibiodeteriogénicos para preservar la película contra el ataque de hongos y moho, sin embargo, el efecto antimoho puede verse limitado por condiciones ambientales particulares, como la alta humedad del ambiente o del muro.
- Airear los ambientes para mejorar el secado de la capa pictórica.

---

## Certificaciones y marcados



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

---

## Especificación de proyecto

*Protección y decoración de superficies interiores mediante la aplicación a brocha, rodillo o pistola en dos manos con un rendimiento de 0,15-0,25 l/m<sup>2</sup> de pintura tipo Essential Color, Greenbuilding Rating 3. Óptima cubrición y una excelente adherencia. Resistencia al frote húmedo (ISO 11998) > clase 3 EN 13300.*

**Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll**

|   |   |
|---|---|
| Aspecto   | pintura blanca o coloreada  |
| Densidad  | ≈ 1,6 kg/l  |
| Naturaleza química  | acrílica  |
| Envase  | botes 750 ml 4 - 15 l   |
| Conservación  | ≈ 24 meses desde la fecha de producción en envase original intacto    |
| Advertencias  | proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor |
| Temperaturas límite de aplicación                           | de +5 °C a +30 °C   |
| Humedad del soporte   | ≤ 6%  |
| Tiempo de espera entre 1ª y 2ª mano                         | ≥ 4 - 6 h   |
| Rendimiento para 2 manos sobre fondo acabado fratasado fino | ≈ 0,15 – 0,25 l/m <sup>2</sup>  |

Toma de datos a partir de la media de colores Kerakoll Warm Collection, a +20 °C de temperatura, 65% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación y absorción del soporte

**Prestaciones****HIGH-Tech**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Resistencia al frote en húmedo (ISO 11998) | > clase 3  | EN 13300       |
| Brillo (mate) (ISO 2813)                   | < 10 gloss a 85°                                 | EN 13300       |
| Reacción al fuego                          | A <sub>2</sub> , S <sub>1</sub> , d <sub>0</sub> | UNE EN 13501-1 |

Toma de datos a partir de la media de colores Kerakoll Warm Collection, a +20 °C de temperatura, 65% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.

# Advertencias

- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad

- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400 – [globalservice@kerakoll.es](mailto:globalservice@kerakoll.es)



Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating® Manual 2011. La presente información está actualizada en enero de 2022 (ref. GBR Data Report – 03.22); se precisa que la misma puede estar sujeta a modificaciones por parte de KERAKOLL SpA. Para comprobar posibles actualizaciones, consultar [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.