

# Factory Colorwet EP

**Rivestimento organico minerale colorato a elevata permeabilità al vapore per pavimenti industriali, ideale nel GreenBuilding. Bicomponente, a ridotto contenuto di solventi, rispetta la salute degli operatori.**

Factory Colorwet EP è specifico per la realizzazione di rivestimenti colorati in resina multistrato, su sottofondi privi di barriera al vapore o con umidità residua elevata. Impermeabile all'acqua e resistente agli olii, agli idrocarburi e alle sostanze liquide utilizzate in ambito alimentare.



**GREENBUILDING RATING®**

SISTEMA DI MISURAZIONE ATTESTATO DALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE SGS

**PLUS PRODOTTO**

- Interni, esterni
- Finitura texturizzata opaca
- Altamente permeabile al vapore
- Ideale per ambienti umidi

**CAMPI D'APPLICAZIONE**

**Destinazione d'uso**  
Rivestimento colorato a finitura texturizzata opaca per la realizzazione di pavimentazioni continue di tipo multistrato.  
Fondi:

- pavimenti in cls lisciato o finiti con spolvero di quarzo
- massetti cementizi

Pavimenti interni ed esterni (vedi avvertenze e limitazioni) ad uso civile, commerciale e industriale con traffico di bassa intensità. Idoneo per sottofondi riscaldanti. Come tutti i rivestimenti in resina epossidici Factory Colorwet EP può manifestare nel tempo variazioni cromatiche, particolarmente accentuate in caso di applicazioni in esterno. Trattandosi di un prodotto microporoso è maggiormente esposto a trattenere residui di sporco.

**Non utilizzare**  
Su fondi ad elevata flessibilità e dilatazione termica; come sistema impermeabilizzante. In ambienti a traffico pesante ed elevato. Trattandosi di un prodotto traspirante non è idoneo al contatto con sostanze chimiche concentrate e aggressive.

**INDICAZIONI D'USO**

**Preparazione dei supporti**  
I supporti devono essere lisci, puliti da polvere, olii, grassi sostanze distaccanti. Devono essere preparati meccanicamente con idoneo ciclo di lavorazione in funzione del sistema scelto e perfettamente depolverati. Generalmente la preparazione più idonea nel caso di realizzazione di multistrati traspiranti è la pallinatura. Dopo preparazione e pulizia i supporti devono avere una resistenza superficiale allo strappo secondo ASTM D 4541 > 1.5 MPa e una resistenza a compressione > 25 N/mm<sup>2</sup>.

**Supporti spolveranti:** in presenza di massetti cementizi, sottofondi spolveranti o non perfettamente coesi applicare Factory Base Ep diluito con acqua in rapporto 1:1 con funzione antipolvere e consolidante.

**Supporti ad elevato assorbimento:** in caso di presenza di supporti ad elevato assorbimento o in presenza di temperature elevate applicare una mano di Factory Colorwet EP diluito al 20% con acqua, a rullo o pennello come fondo.

**Supporti ruvidi o porosi:** in caso di presenza di supporti ruvidi e/o porosi applicare una prima mano di Factory Colorwet EP additivato al 2-3% con Factory Tixelight, come rasante e spolverare a rifiutto con Quarzo 1.3 sul prodotto applicato ancora fresco.

**Preparazione**  
Factory Colorwet EP si prepara miscelando con frusta elicoidale a miscelazione dal basso verso l'alto, e a basso numero di giri (400/min.) la Parte A con la Parte B rispettando il rapporto predosato delle confezioni (Parte A 12 kg : Parte B 2 kg). Versare la Parte B nel secchio contenente la Parte A, avendo cura di effettuare una miscelazione delle due parti omogenea, fino ad ottenere un impasto di consistenza e colore uniforme. Eventualmente aggiungere all'impasto ≈ 2-5% di acqua per ottenere la consistenza desiderata. È necessario impastare una quantità di prodotto tale da essere utilizzato entro 20 minuti.

\* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## INDICAZIONI D'USO

### Applicazione

Rivestimenti multistrato: applicare Factory Colorwet EP con spatola liscia avendo cura di livellare la superficie e rispettando una resa di  $\approx 2,3 \text{ kg/m}^2$ . Quando ancora fresco spolverare a saturazione con Quarzo 1.3. Attendere che il prodotto sia indurito e asportare il quarzo in eccesso. Carteggiare la superficie per uniformare la pavimentazione. Applicare una seconda mano di Factory Colorwet EP avendo cura di rasare uniformemente la superficie rispettando una resa di  $\approx 0,7 \text{ kg/m}^2$ .

In caso di presenza nel sottofondo di giunti soggetti a ritiri o movimenti in generale essi devono essere riportati in superficie e trattati con idonei sigillanti elastici.

In caso di applicazioni in esterno (vedi avvertenze e limitazioni) è necessario inglobare nella prima mano di Factory Colorwet EP l'ideone rete di armatura Net 90, riportare in superficie tutti i giunti presenti nel supporto e trattarli con idonei sigillanti elastici.

Rivestimento autolivellante: applicare una mano di Factory Colorwet EP diluito al 20% con acqua, a rullo o pennello. Ad indurimento avvenuto applicare Factory Colorwet EP diluito al 5-7% di acqua con spatola liscia o dentata avendo cura di rispettare la resa minima di  $\approx 3,5 \text{ kg/m}^2$ .

In caso di presenza nel sottofondo di giunti soggetti a ritiri o movimenti in generale essi devono essere riportati in superficie e trattati con idonei sigillanti elastici.

In caso di applicazioni in esterno è necessario inglobare nella prima mano di Factory Colorwet EP l'ideone rete di armatura Net 90, riportare in superficie tutti i giunti presenti nel supporto e trattarli con idonei sigillanti elastici.

### Pulizia

La pulizia degli attrezzi da residui di Factory Colorwet EP si effettua con acqua, prima dell'indurimento.

## ALTRE INDICAZIONI

Applicazioni particolari: è possibile utilizzare Factory Colorwet EP come finitura a basso spessore, e limitata durabilità all'usura, con funzione antipolvere e per ridurre il grado di assorbimento del supporto. In questi casi applicare Factory Colorwet EP a rullo in due – tre mani, diluito al 10 – 15% con acqua.

In caso di utilizzo di Factory Colorwet EP in interno e su sottofondi non umidi e non soggetti a risalite di umidità, si consiglia, per conferire al rivestimento una maggiore protezione al graffio e allo sporco, di proteggere la superficie mediante applicazione di due mani di Factory Protection PU a finitura opaca.

In caso di utilizzo di Factory Colorwet EP su sottofondi umidi o con risalite di umidità si consiglia, per diminuire la presa di sporco, di proteggere la superficie mediante l'applicazione con rullo a pelo corto o spandicera di due mani di Factory Base EP diluito 1: 5 con acqua (1 parte di Factory Base EP e 5 parti di acqua), rispettando una resa totale di  $\approx 50 \text{ g/m}^2$ . In questi casi è opportuno verificare che la superficie mantenga un sufficiente coefficiente di attrito in funzione alle esigenze specifiche della tipologia d'uso del pavimento.

## VOCE DI CAPITOLATO

*Il rivestimento in resina sarà realizzato con formulato organico minerale, ad elevata permeabilità al vapore, conforme al GreenBuilding Rating® 2, tipo Factory Colorwet EP, di Kerakoll Spa. Applicare con spatola americana liscia sul supporto precedentemente preparato, in due o più mani. Resa  $\approx 2 \text{ kg/mm/m}^2$ .*

## DATI TECNICI SECONDO NORMA DI QUALITÀ KERAKOLL

Aspetto	Pasta densa bianca o colorata
Conservazione	$\approx 12$ mesi nella confezione originale
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Confezione	parte A secchio 18 kg - parte B tanica 3 kg
Rapporto d'impasto	Parte A : Parte B = 6 : 1
Attesa per la sovrapplicazione	$\approx 12$ h
Messa in servizio	$\approx 48$ h
Resa:	
- prima mano	$\approx 2 \text{ kg/m}^2$
- seconda mano	$\approx 0,5 - 1 \text{ kg/m}^2$

*Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbimento del fondo.*

## PERFORMANCE

### HIGH-TECH

Adesione su cls a 14 gg \*  $\geq 4 \text{ N/mm}^2$

*Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.*

\* valori medi, possono variare in funzione del colore

## TABELLA COLORI




RAL 1001



RAL 1002



RAL 1006



RAL 1015



RAL 3000



RAL 3011 \*\*



RAL 5007



RAL 5012



RAL 5024



RAL 6001 \*\*



RAL 6017



RAL 6019



RAL 6021



RAL 7001



RAL 7037



RAL 7038



RAL 7040



RAL 7042



RAL 7043



RAL 7044



RAL 9001 \*\*

*Le tinte rappresentate nella presente cartella colori sono puramente indicative. Per la scelta delle cromie fare riferimento alla mazzetta Colori RAL Kerakoll. Colori non codificati: fattibilità, quantità minima, tempi di consegna su richiesta.*

*\*\* La particolare finitura del prodotto non consente la riproducibilità esatta del colore RAL indicato.*

## AVVERTENZE

- **Prodotto per uso professionale**
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- in caso di utilizzo in esterno il prodotto e l'applicazione hanno una funzione esclusivamente decorativa e non protettiva
- applicare con temperature del supporto comprese tra +10 °C e +30 °C
- proteggere dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 6 ore
- non applicare su superfici sporche o incoerenti
- smaltire in conformità con le normative vigenti
- i materiali esposti a sbalzi di temperatura (causa trasporto, deposito, cantiere, ecc.) possono far subire modifiche sostanziali al prodotto (ad es. cristallizzazione, parziale indurimento, fluidificazione, catalisi accelerate o ritardate). Nella maggior parte dei casi, riportando i prodotti alle condizioni ottimali, verranno ripristinate anche le caratteristiche originarie
- proteggere da contatti accidentali superfici e manufatti presenti nei locali di posa
- consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Luglio 2019 (ref. GBR Data Report – 07.19); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)