

Finish

Vizes bázisú védő impregnálószer Patina és Patina Living műgyanta burkolatokhoz.

A Patina és a Patina Living vizes bázisú műgyanta bevonat, antik hatású vakolat textúrával és természetes színeltérésű felületkialakítással.

A Patina egy speciális ciklus fürdőszobai és konyhai burkolatokhoz; a Patina Living minden más helyiségben a falakra alkalmas díszítő felületkialakítás.



Rating 4

1. Felhasználásra kész termék
2. Ecsettel könnyen felvihető
3. Nem módosítja a kezelt felületek kinézetét

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Felhasználási területek

→ Használati cél:

- Vizes bázisú védő impregnálószer
- Vizes bázisú védő impregnálószer Patina térhálósító színezett simító anyaghoz

→ Lakossági, kereskedelmi és ipari helyiségek belső tere.

Ne használjuk szennyezett, laza, poros hordozórétegekre.

Alulról felszívódó átnedvesedés / átnedvesedés esetén megfelelő nedvességmentesítő rendszerek alkalmazása nélkül.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése

- Patina Living: a Patina térhálósító színezett simító anyag teljes száradása után hordjuk fel az 1. réteg Finish terméket. 4 – 6 óra eltelte után 80 – 120-as szemcseméretű csiszolópapírral csiszoljuk át a felületet, és távolítsunk el minden esetleges egyenetlenséget, hogy sima, tapintásra kellemes felületet kapjunk. A Finish második rétegének felvitele előtt portalanítsuk száraz ecsettel vagy pamut kendővel.
- Patina: a Patina térhálósító színezett simító anyag teljes száradása után hordjunk fel egy réteg Finish terméket. 4 – 6 óra eltelte után 80 – 120-as szemcseméretű csiszolópapírral csiszoljuk át a felületet, és távolítsunk el minden esetleges egyenetlenséget, hogy sima, tapintásra kellemes felületet kapjunk. A Microresina Xtreme Invisible 3 rétegének felvitele előtt portalanítsuk száraz ecsettel vagy pamut kendővel.

→ Előkészítés

Felhasználásra kész termék. Ahhoz, hogy a keverék megfelelő állagú legyen, keverje fel újra a csomagolásban lévő terméket.

→ Felhordás

Ecsettel, egymást keresztező mozdulatokkal hordjuk fel, letről felfelé haladva terítsük a Finish terméket. Kerüljük a megfolyásokat és folyamatosan vigyük fel a terméket.

→ Tisztítás

A szerszámok megtisztítása vízzel történik a termék kikeményedése előtt.

Egyéb útmutatások

- A Finish terméket +10 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten és 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalomnál vigyük fel.
- Különösen ügyeljünk a teljes felületű dekorációk kivitelezésénél. Kerüljük az állványzat szintjei között vagy az egybefüggő nagy kiterjedésű felületeken a megszakításokat.
- Amennyiben a termék esetlegesen kifröccsen, haladéktalanul el kell távolítanunk tiszta vízzel.

- A katalógusban és a weboldalon található fényképek, valamint a mintákon feltüntetett színek csupán tájékoztató jellegűek.
- Minden egyes projekthez azonos gyártási tételből származó anyagokat használjon.
- A különböző árutételekből származó anyagok eltérő színárnyalatokat vehetnek fel.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	tejszerű folyadék
Térfogattömeg	≈ 0,99 kg/l
Tárolás	≈ a gyártástól számított 12 hónapig ép, eredeti csomagolásban
Csomagolás	1,5 l-es vödrök
Alkalmazási hőmérséklet	+10 °C-tól +30 °C-ig
Porszáráz	≈ 30 perc
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Várakozási idő az 1. és a 2. réteg között	4 – 6 óra
Átlagos kiadósság egy felhordási rétegnél	0,07 – 0,08 l/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak: hőmérséklet, szellőzés, az aljzat nedvszívása

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- csak száraz aljzaton alkalmazható
- ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot
- védje a közvetlen napfénytől és a huzattól az első 6 órában
- ne alkalmazzuk szennyezett vagy laza, málló felületen
- a hulladékkezelést a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük
- a lerakási helyiségekben óvjuk a felületeket és a termékeket a véletlenszerű érintkezéstől
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2014-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 12.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.