

Kit för rengöring Fugalite

kerakoll

Fugalite-produkter



Fugalite Color

Vattentätt, dekorativt harts för fogning och limning av keramik, mosaik och natursten. Lätt att rengöra, fläckavvisande.



Fugalite Invisible

Vattentätt och fotokromatiskt, dekorativt harts för fogning och limning av glasmosaik och keramik med låg tjocklek. Garanterar estetisk kontinuitet.

Rengöringsmedel och rengöringsprodukt



Fuga-Wash

Rengöringsmedel för vattentillsatser för rengöring av Fugalite.

- Förenklar rengöringen av beklädnader
- Håller svampen renare



Fuga-Soap

Rengöringsmedel för rengöring av fläckringar av Fugalite.

- Perfekt för rengöring efter läggning
- Lämpligt för alla ytor



Fuga-Shock

Rengöringsprodukt, färdig att använda för borttagning av rester och fläckringar av epoxiharts.

- Högeffektivt
- Golv och väggar

Svampar och tillbehör



Gummispackel

Gummispackel för applicering av Fugalite.
Säkerställer perfekt fyllning av fogarna.

→ APPLICERING



Cellulosasvamp

Naturlig cellulosasvamp med handtagshållare.
Hög rengöringsförmåga.
Håller sig ren längre.

→ RENGÖRING



Slipfiltskiva

Vit slipfiltskiva med hållare för filt och handtag.
Effektiv mekanisk verkan.

→ RENGÖRING OCH SLIPNING



Skumgummisvamp

Finkornig skumgummisvamp med handtagshållare.
Perfekt för extra finkornigt ytskikt.

→ UTJÄMNING

Förberedelser



1.



Före rengöring med gummispackel

Då blandningen av fogmassorna gjorts, ta omedelbart bort med gummispackel, (genom att göra detta diagonalt) den del av överflödigt fogmassa som blivit kvar på plattorna.

2.



Tillsats av Fuga-Wash i rengöringsvattnet

Rekommenderad dosering: 1 doseringslock för 5 l vatten. Använd rengöringsbaljan **A** för att utföra den första rengöringen med cellulosasvamp eller slipfilt, och ta bort överflödigt fogmassa från ytan.

Använd rengöringsbaljan **B** för den andra och slutliga rengöringen genom att släta till och slutbehandla fogarna. Skölj ofta och håll alltid vattnet rent. Byt ut svampen eller filtskivan när de är impregnerade med fogmassa.

Första rengöring



3.



Rengöring med cellulosasvamp

Tvätta med en cellulosasvamp som fuktats med vatten från rengöringsbaljan **A** medan fogmassan fortfarande är färsk. Arbeta med cirkelrörelser för att emulgera hinnan av fogmassa på keramikplattorna samt finputs fogytan. Samla med svampen upp den emulsionshinna som bildats på keramikplattorna.

4.



Rengöring med slipfiltsskiva för strukturerade ytor

För mer strukturerade ytor utför rengöringen med en filtsskiva fuktad i vatten från rengöringsbaljan, medan fogmassan är färsk **A**. Arbeta med cirkelrörelser för att emulgera hinnan av fogmassa på keramikplattorna samt finputsa fogytan. Samla med svampen upp den emulsionshinna som bildats på keramikplattorna.

Andra rengöring



5.



Slutbehandling med cellulosasvamp

Avsluta rengöringen med cellulosasvamp fuktad i vattnet från rengöringsbaljan **B**, arbeta diagonalt på keramikplattorna för att undvika att gröpa ur fogarna. Beträd inte golv som ännu inte torkat minst 12 – 24 timmar, för att undvika att rester av smuts blir kvar på ytan.

6.



Slutbehandling med skumgummisvamp för en slätare fog

Avsluta rengöringen med cellulosasvamp fuktad i vattnet från rengöringsbaljan **B**, arbeta diagonalt på keramikplattorna för att undvika att gröpa ur fogarna.

Dagen efter

→ När fogmassan härdat, kan spår av smuts och fläckringar tas bort med Fuga-Soap utspädd i enlighet med den mängd produktrest som ska tas bort och härdningstiden för Fugalite Color.

Rekommenderad dosering:

2 – 3 delar vatten 1 del Fuga-Soap Eco dagen efter; ren efter 3 dagar.

→ Distribuera produkten över behandlingsytan och använd slipfiltskivan som lämnar en tunn och jämn vätskehinna.

Låt Fuga-Soap verka 10 till 30 minuter.

→ Samla upp rengöringslösningen med svampen, gummiskrapan eller våtsugmaskinen för stora ytor.

Skölj därefter rikligt med rent vatten.

→ Torka omedelbart efteråt med torr trasa eller våtsugmaskin utan att låta det kvarvarande vattnet avdunsta.



Särskild rengöring

Då fogmassan härdat (efter cirka 7 dagar), kan rester och fläckar tas bort med Fuga-Shock.

Distribuera produkten utspädd över behandlingsytan med slipfiltskivan. Låt Fuga-Shock verka 3 – 5 minuter, utför sedan samma åtgärder för att skölja och torka som indikeras för rengöring dagen efter.

kerakoll



kerakoll.com