

Fuga-Shock

Használatra kész tisztítószer epoxigyanták maradványainak és foltjainak eltávolítására.

A Fuga-Shock különleges tisztító hatást biztosít a maradványok és foltok kerámialapokról, greslapokról és üvegmozaikról való eltávolításához.



Rating 2

1. Padlóra és falra
2. Alkalmas tömör és porózus anyagokhoz
3. Kiemelkedő hatékonyság

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Fugalite Color és Fugalite Invisible maradványainak és foltjainak eltávolítása kerámia felületekről.

Aljzatok:

- kerámia burkolólapok, greslapok
- üvegmozaik

Ne használja nem saválló felületekre. Márványon és természetes kőn ajánlatos előzetes próbát végezni.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése

A Fugalite Color és Fugalite Invisible terméknek teljesen ki kell keményednie (a lerakás után legalább 7 nappal). A burkolatokat előzőleg meg kell tisztítani a portól.

→ Előkészítés

A Fuga-Shock átlátszó, használatra kész folyadék. Felnyitás előtt a palackot jól rázzuk fel, hogy a folyadék újra homogénné válhasson.

- Helyi tisztítás: alkalmazza a tiszta terméket közvetlenül a felületre.
- A teljes felület tisztítása: hígítsa 1:1 - 1:3 arányban meleg vízzel az eltávolítandó szennyeződéstípus tulajdonságaitól függően.

→ Felhordás

Javasoljuk, hogy a munkavégzés területén kívül, vagy egy kevésbé frekvenciált területen végezzen

előzetes próbát. A tisztítandó felületen fehér dörzsfilccel osszuk el a Fuga-Shock terméket, és addig hagyjuk hatni, amíg le nem válik az eltávolítandó szennyeződés; ehhez 3 - 5 perc lehet szükséges, a mennyiségtől, a lerakás óta eltelt időtől és a burkolat nedvszívási fokától függően. Ezután mechanikus úton távolítsuk el a felületről dörzsfilccel. A tisztítás befejeztével bőséges vízzel öblítsük le és alaposan töröljük szárazra. A folyadékszívó használata megkönnyíti a műveletet és a maradékok teljes eltávolítását biztosítja. Nagy felületek esetén az eltávolításhoz ajánlatos elektromos súrológépet használni dörzsfilccel. Makacs szennyeződés esetén ismételjük meg a műveletet.

→ Tisztítás

A szerszámokat a Fuga-Shock maradvékaitól vízzel tisztítsuk.

Egyéb útmutatások

→ A Fuga-Shock folyékony tisztítószer. Használat előtt érdemes hermetikusan becsomagolni az ajtókat, nyílászárókat, gumi tömítéseket, bútorokat, lakkozott részeket, szintetikus

anyagból pl. metakrilát, PVC kádat és zuhanytálcákat és minden olyan felületet, amelyet megtámadhat a szer közvetlen érintkezéssel vagy a gőzei révén.

Összegzés

A Fugalite Color és Fugalite Invisible maradványait és foltjait kerámia burkolólap, greslap és üvegmozaik felületekről a Kerakoll Spa által gyártott GreenBuilding Rating 2 besorolású, vizes bázisú Fuga-Shock tisztítószerrel távolítsuk el. Egyenletesen vigyük fel a kezelendő felületre, mechanikai úton távolítsuk el a szennyeződést, bőségesen öblítsük le és alaposan töröljük szárazra, átlagos kiadóssága: 1 l = 20 - 40 m².

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	átlátszó folyadék	
Fajsúly	≈ 1,05 kg/dm ³	
Tárolás	≈ a gyártástól számított 24 hónapig ép, eredeti csomagolásban	
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet	
Csomagolás	1 l-es palack	
Vízzel való keverési arány	1:1 és 1:3 között	
Viszkozitás	≈ 1540 mPa · s, forgórész 2 RPM 50	Brookfield módszer
pH	≈ 1,4	
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C-tól +35 °C-ig	
Várakozási idő a vízzel való tisztítás előtt	≈ 2 – 5 perc	
Anyagszükséglet	≈ 20 m ² /1 l, 1:1 hígítással ≈ 40 m ² /1 l, 1:3 hígítással	

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az adatok az építési terület specifikus körülményeitől, hőmérséklettől, szellőzéstől, az aljzat és a burkoló anyag nedvszívásától függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- +5 °C-nál magasabb hőmérsékleten tároljuk és használjuk. Védje a fagytól
- a kezelt felületeken bő vízzel öblítsük le
- a csomagolást használat közben se hagyjuk nyitva
- védőkesztyű és szemvédő használata kötelező
- amennyiben a terméket 5 percnél tovább hagyjuk hatni, megváltoztathatja a fugázó fizikai tulajdonságait és a színét
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2013-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 október lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 02.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.