

Geolite 10

Geo-mortar mineral pe bază de geo-liant pentru restaurarea monolitică a betonului armat.

Geolite 10 este un geo-mortar tixotropic pentru pasivizarea, repararea, netezirea și protejarea structurilor din beton armat, ancorarea și fixarea elementelor metalice. Specific pentru intervenții cu canciocul, la temperaturi joase, necesitatea dării rapide în folosință.



Rating 4

1. Tixotropic în clasa R4
2. Cu priză rapidă 10 min.
3. Grosimi de la 2 la 40 mm într-un singur strat
4. Pe bază de geo-liant
5. Pentru restaurări monolitice, stabile în mod natural
6. Timpi de priză modulabili
7. Impermeabil la apă
8. Se poate vopsi după 4 ore

- ✓ Regional Mineral ≥ 60%
- × Recycled Regional Mineral ≥ 30%
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Recyclable

Domenii de aplicare

→ Destinația utilizării

Pasivizare, restaurare localizată și generalizată, netezire și protecție monolitică a structurilor din beton armat de orice natură și dimensiune. Specific pentru intervenții cu tambur, la temperaturi scăzute, necesită punerea rapidă în lucru.

Fixarea și ancorarea structurală rapidă de precizie a subplăcilor, tiranților, barelor, plăcilor, utilajelor pe beton armat.

Adecvat, în general, pentru fixări rapide de cleme, cârlige de jgheaburi, cadre secundare, instalații sanitare, țevi, stâlpi, balustrade, guri de vizitare, puțuri, elemente de amenajare urbană.

Indicații de utilizare

→ Pregătirea suporturilor

Înainte de a aplica Geolite 10 este necesar să:

- îndepărtați în profunzime orice beton deteriorat, până la obținerea unui substrat solid, rezistent, cu rugozitate de cel puțin 5 mm, egal cu gradul 8 al kitului de testare pentru prepararea suporturilor din beton armat și zidărie, prin scarificare mecanică sau hidro-demolare;
- eliminare a ruginii de pe fierul de armătură, care trebuie curățat prin periere (manuală sau mecanică) sau sablare;
- curățați suprafața tratată cu aer comprimat sau cu utilajul de hidrocurățare;
- udați până la refuz, pentru a obține un substrat saturat, dar fără apă lichidă la suprafață. Alternativ, pe suprafețele orizontale din beton, aplicați Primer Uni pe suport uscat pentru a asigura absorbția corespunzătoare și a favoriza cristalizarea naturală a geomortarului.

Verificați caracterul adecvat al clasei de rezistență a betonului de suport.

În prezența materialelor de umplutură și pe suprafețe mari, asigurați o armătură metalică adecvată de contrast ancorată pe suport.

→ Preparare

Geolite 10 se prepară prin amestecarea a 25 kg de praf cu cantitatea de apă indicată pe ambalaj (se recomandă să folosiți întregul conținut al fiecărui sac).

Amestecul poate fi preparat în găleată folosind un mixer pentru mortar sau amestecător cu tel cu turații reduse, amestecând până când se obține un mortar omogen și fără aglomerări.

→ Aplicare

- Pentru repararea localizată și/sau generalizată, care prevede aplicarea Geolite 10 în grosimi variabile între 2 și 40 mm (max. pe strat), se aplică manual mortarul cu mistria.
- Pentru realizarea unei neteziri protectoare, aplicați Geolite 10 manual (cu gletiera de oțel) în grosimi de minim 2 mm, după aspirarea suprafețelor cu asperități de 1 – 2 mm.
- Pentru ancorarea barelor, umpleți gaura făcută anterior cu Geolite 10 prin extrudarea materialului cu un pistol special și introduceți bara cu o mișcare de rotație.


Urmăriți maturarea umedă a suprafețelor timp de cel puțin 24 de ore.

Geolite 10 poate fi aplicat la temperaturi ambientale de -10 ° C în prezența suporturilor cu o temperatură minimă de +5 ° C, se recomandă depozitarea produsului într-o cameră încălzită. În absența unor precauții speciale, vă rugăm să rețineți că se recomandă utilizarea Geolite 10 la temperaturi $\geq +5$ ° C.

→ Curățenia

Curățarea uneltelor și a mașinilor de reziduuri de Geolite 10 se face cu apă, înainte de întărirea produsului.

Certificări și marcaje



Rubrică din caietul de sarcini

Furnizarea și aplicarea geo-mortarului mineral certificat, tixotrop, cu priză rapidă (10 min.), pe bază de geo-liant, cu un conținut foarte redus de polimeri petrochimici și fără fibre organice, specific pentru pasivizarea, repararea, netezirea și protecția monolitică cu durabilitate garantată a structurilor din beton armat și ancorarea barelor de tipul Geolite 10 de la Kerakoll Spa, pentru repararea monolitică localizată sau generalizată, cu grosime centimetrică a betonului armat din secțiunile deteriorate sau degradate, tratamentul simultan al fierului de armatură și netezirea protectoare cu grosime milimetrică a suprafețelor, prin aplicarea cu mistria sau mașina, după pregătirea adecvată a suporturilor și udarea până la refuz. Prevăzut cu GreenBuilding Rating 4, cu marcajul CE și conform cerințelor prevăzute de standardul EN 1504-7 pentru pasivizarea barelor de armatură, de EN 1504-3, clasa R4 de tip CC și PCC pentru reparare volumetrică și netezire, de EN 1504-2 pentru protecția suprafețelor și de EN 1504-6 pentru ancorarea cu efect expansiv a armăturii din oțel, conform principiilor 2, 3, 4, 5, 7, 8 și 11 definite de EN 1504-9.

Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect	pulbere	
Densitatea aparentă	≈ 1300 kg/m ³	UEAtc
Natură mineralogică agregat	silicat-carbonată	
Interval granulometric	0 – 0,5 mm	EN 12192-1
Păstrare	≈ 6 luni de la data producerii în ambalajul original și intact; a se feri de umiditate	
Ambalaj	saci 25 / 15 / 5 kg	
Apă de amestec	≈ 4,6 l / 1 sac 25 kg – ≈ 2,8 l / 1 sac 15 kg – ≈ 0,9 l / 1 sac 5 kg	
Întinderea amestecului	140 – 160 mm	EN 13395-1
Densitatea amestecului	≈ 2040 kg/m ³	
pH amestec	≥ 12,5	
Început / Sfârșit priză	≈ 8 – 10 min. (≈ 22 – 25 min. la +5 °C) – (≈ 3 – 4 min. la +30 °C)	
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +40 °C	
Grosime minimă	2 mm	
Grosime maximă pe strat	40 mm	
Consum	≈ 17,5 kg/m ² pe cm de grosime	

Date culese la o temperatură de +21 °C, 60% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

	Metoda de testare	Cerințe prevăzute EN 1504-2 (C)	Performanță Geolite 10
Permeabilitatea la vapori de apă	EN ISO 7783-2	clasa de referință	clasa I: SD < 5 m
Absorbție capilară și permeabilitatea la apă	EN 1062-3	$w < 0,1 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$	$w < 0,1 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$
Forța de aderență la tracțiune directă	EN 1542	$\geq 2 \text{ MPa}$	$> 2 \text{ MPa}$
Retragere liniară	EN 12617-1	$\leq 0,3\%$	$< 0,3\%$
Coefficient de expansiune termică	EN 1770	$\alpha_T \leq 30\cdot 10^{-6}\cdot\text{k}^{-1}$	$\alpha_T < 30\cdot 10^{-6}\cdot\text{k}^{-1}$
Aderență ca urmare a șocului termic	EN 13687-2	$\geq 2 \text{ MPa}$	$> 2 \text{ MPa}$
Rezistență la impact	EN ISO 6272-1	clasa de referință	Clasa III : $\geq 20 \text{ Nm}$
Substanțe periculoase		conform cu punctul 5.4	
	Metoda de testare	Cerințe prevăzute EN 1504-6	Performanță Geolite 10
Rezistență la scoaterea barelor de oțel (deplasare în mm aferentă unei sarcini de 75 kN)	EN 1881	$\leq 0,6 \text{ mm}$	$< 0,6 \text{ mm}$
Conținut ioni clorură (determinat pe produsul praf)	EN 1015-17	$\leq 0,05\%$	$< 0,05\%$
Substanțe periculoase		conform cu punctul 5.4	
Caracteristica de performanță agregat	Metoda de testare	Cerințe prevăzute UNI 8520-22	Performanță agregat Geolite 10
Reacție alcalii-agregate	UNI 11504	clasă de reactivitate	NR (nereactiv)

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- Păstrați materialul departe de sursele de umiditate și în locuri ferite de lumina directă a soarelui.
- lucrați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +40 °C
- nu adăugați lianți sau aditivi la amestec
- nu aplicați pe suprafețe murdare și incoerente
- nu aplicați pe gips, metal sau lemn
- după aplicare, protejați de razele solare directe și de vânt
- urmăriți maturarea umedă a produsului în primele 24 ore
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2013. Aceste informații sunt actualizate în decembrie 2023 (ref. GBR Data Report - 12.23); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.