


Geolite Magma

Mineralni geomalter na bazi geoveziva za monolitne popravke armiranog betona.

Geolite Magma je višenamenski geomalter na izливање за пасивизацију, поправку и консолидацију армировано бетонских конструкција са ефектом експанзије за сидрење и фиксирање металних елемената. Неорганска минерална матрица у комбинацији са челичним тканинама и kratkim vlaknima u sistemima strukturnog učvršćenja sa certifikatom GeoSteel SRG i Geolite FRC.

1. Na izливање, вишенаменски у класи R4
2. Normalног vezivanja 60 min.
3. Debljina od 10 do 100 mm
4. Na bazi geoveziva
5. Za monolitne popravke, природно стабилне
6. Prilagodljiva vremena vezivanja
7. Neorganska mineralna матрица u системима Geosteel SRG i Geolite FRC sa certifikatom



Rating 4

- ✓ Regional Mineral ≥ 60%
- ✗ Recycled Regional Mineral ≥ 30%
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Recyclable



kerakoll

Područja primene

→ Namena

- Pasivizacija, popravka i monolitna konsolidacija armirano betonskih konstrukcija i infrastrukturna:
- livenjem unutar oplate za vertikalne elemente i na unutrašnje delove horizontalnih elemenata;
 - izlivanjem na gornje delove horizontalnih elemenata ili za ojačanje temelja u zaštićenom iskopu uopšte.

Precizno fiksiranje i sidrenje podnožnih ploča, vučnih šipki, šipki, ploča, mašina na armiranom betonu.

Fiksiranje i sidrenje spojeva na betonu u sistemima ojačanja sa certifikatom Geosteel SRG.

Mineralna neorganska matrica za pakovanje sistema ojačanja sa certifikatom Geolite FRC, u kombinaciji sa čeličnim vlaknima.

Uputstvo za upotrebu

→ Priprema podloga

Pre nanošenja Geolite Magma potrebno je:

- dubinski ukloniti svaki oštećeni beton, dok se ne dobije čvrsta, otporna podloga sa neravninama ≥ 5 mm, jednaka stepenu 9 seta za ispitivanje pripreme armiranobetonskih podloga i zidova, mehaničkom skarifikacijom ili hidro-rušenjem;
- ukloniti rđu sa armaturnih šipki, koje se moraju očistiti četkanjem (ručnim ili mehaničkim) ili peskarenjem;
- očistiti tretiranu površinu komprimovanim vazduhom ili mašinom za čišćenje vodom pod pritiskom;
- kvasiti do zasićenja, sve dok se ne dobije zasićena podloga ali bez vode u tečnom stanju na površini. Umesto toga, na horizontalnim betonskim površinama, naneti Geolite Base na suvu podlogu, radi obezbeđivanja ravnomernog upijanja i podsticanja prirodne kristalizacije geomaltera.

Proceniti prikladnost klase otpornosti betona podloge.

U prisustvu debelih nanošenja i na velikim površinama, obezbediti odgovarajuću zavarenu armaturnu mrežu pričvršćenu za podlogu.

→ Priprema

Geolite Magma se priprema mešanjem 25 kg praha sa vodom naznačenom na pakovanju (preporučuje se korišćenje celog sadržaja svake vreće).

A keverék a következő eszközökkel készíthető elő:

- mešalice za beton, mešajući dok se ne dobije homogeni malter bez grudvica;
- odgovarajuće pumpe za mešanje;
- mešalice za malter ili bušilicom male brzine sa spiralnim mešaćem.

Sistema Geolite FRC – Geolite Magma i Steel Fiber: mešati u mešalici za beton Geolite Magma sa vodom naznačenom na pakovanju oko 6 minuta, dok se ne dobije homogen malter bez grudvica, zatim dodati 6,5% Steel Fiber (čeličnih vlakana) u odnosu na masu praha (1,5% zapremine, 1 pakovanje Steel Fiber

(čeličnih vlakana) na 4 vreće Geolite Magma) i dalje mešati smešu oko 2 minuta, kako bi se obezbedila savršena raspodela vlakana unutar matrice. Za male količine, mešati proizvod u kanti koristeći mešalicu za malter ili bušilicu male brzine sa spiralnim mešaćem, održavajući nepromjenjenim procenat čeličnih vlakana.

→ Primena

- Za popravku i/ili ojačanje koje uključuje upotrebu Geolite Magma, naneti malter izlivanjem ili pumpanjem na gornje delove horizontalnih površina ili u zaptivenim oplatama koje su tretirane sredstvom za odvajanje, čime se pospešuje izlazak vazduha, u skladu sa pravilnim tehnikama nanošenja. Debljine nanošenja Geolite Magma ne smeju biti manje od 10 mm. Za primene, bilo horizontalne ili vertikalne, koje obuhvataju debljine veće od 60 – 100 mm (u zavisnosti od vrste radova koji će se obaviti i veličine intervencije), da bi se zadržala topota hidratacije, zapakovati betonski bloket dodavanjem Kerabuild Ghiaia u količini od 25 – 30 % težine Geolite Magma (25 – 30 kg Kerabuild Ghiaia na svakih 100 kg Geolite Magma), omogućavajući optimizaciju granulometrijske krive prema debljini nanošenja.
- Za sidrenje šipki, ispuniti prethodno napravljenu rupu pomoću Geolite Magma i ubaciti šipku rotirajućim pokretom.
- Mašinska primena: preporučuje se upotreba mašine za malterisanje sa pužnim vijkom (tip Turbosol ili Putzmeister) ili trofazne pumpe za mešanje kontinuiranog ciklusa (tip PFT G4) opremljene sledećim priborom: mešalicom, statorom/rotorom D6-3 (brzina protoka 22 l/min), cevi za materijal Ø 25 mm, dužine 10-15 m. Geolite Magma mora postati usklađen sa konstrukcijom koja se popravlja inkorporacijom postojećih armaturnih šipki, koje su na odgovarajući način oslobođene od betona, ili umetanjem dodatnih armaturnih šipki ili elektrovarene mreže.

Uputstvo za upotrebu

- Primena sistema Geosteel SRG: umetnuti u prethodno realizovanu rupu spojeve sa čeličnom tkaninom i zatim napuniti proizvodom Geolite Magma.
- Primena sistema Geolite FRC: primeniti sistem izlivanjem na gornje delove horizontalnih površina ili u zaptivenim oplatama koje su tretirane sredstvom za odvajanje, čime se pospešuje izlazak vazduha, u skladu sa pravilnim tehnikama nanošenja. Debljine

nanošenja ne smeju biti manje od 15 mm, za debljine veće od 40 mm preporučljivo je obezbediti odgovarajuću kontrastnu metalnu armaturu usidrenu za podlogu.

Voditi računa o vlažnom sazrevanju površina najmanje 24 časa.

→ Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka Geolite Magma vrši se vodom pre stvrđnjavanja proizvoda.

Ostala uputstva

- Popravka industrijskih podova i/ili ravnih betonskih površina
 - 1. Detaljna analiza nestabilnosti, propadanja i pukotina.
 - 2. Uklanjanje oštećenog betona skarifikacijom do dobijanja zdravog betona. Završna površina mora biti gruba i hrapava, sa neravninama ≥ 5 mm, jednaka stepenu 9 seta za ispitivanje pripreme armiranobetonskih podloga i zidova.
 - 3. Zaptivanje svih pukotina injektiranjem Kerabuild Epofill.
 - 4. Uklanjanje prašine i ostataka betona komprimovanim vazduhom ili pranjem vodom pod pritiskom.
 - 5. Na čistu i suvu površinu naneti prskanjem sredstvo za pripremu podloge Geolite Base.
 - 6. Rekonstrukcija dela u skladu sa sledećim smernicama:
 - a. za nanošenja male debljine od 10 do 35 mm umetanje odgovarajućih kratkih vlakana;
 - b. za nanošenja srednje debljine od 35 do 60 mm, umetanje pocinkovane elektrovarene mreže Ø 5 mm sa očicama 10x10 cm postavljene približno u gornjoj trećini debljine i pričvršćene čeličnim šipkama savijenim u obliku slova „L“ i usidrenim u podlozi sa epoksidnom smolom Kerabuild Epofill ili Epofix na minimalnoj dubini od 60 mm;
 - c. za nanošenja velike debljine od 60 do 100 mm, pored onoga što je navedeno u prethodnoj tački b), dodati u malter proizvod Kerabuild Ghiaia u količini od 25 – 30% mase. Preporučuje se kombinovana upotreba elektrovarene mreže sa odgovarajućim kratkim vlaknima.
 - 7. Uvek voditi računa o vlažnom sazrevanju površina najmanje 24 časa.
 - 8. Izrada dilatacionih spojeva pomoću testere sa dijamantskim diskom za po mogućnosti četvrtaste završne radove sa dimenzijama ne

većim od 16 – 20 m². Uvek treba poštovati spojeve postojećeg poda.

9. Za ujednačene površinske završnice u estetskom smislu i istovremeno protiv proklizavanja i klizanja, potrebno je izvršiti površinsko sačmaranje najmanje 7 dana nakon livenja.
10. Ova vrsta poda je pogodna za površinske tretmane sa namenskim smolama iz linije Kerakoll Factory kako bi se dobila vrhunska hemijska i mehanička otpornost.

Navedena uputstva su zasnovana na poznavanju problema vezanih za podove i na iskustvu stečenom u sektoru, kako na proizvodima tako i u primeni.

Međutim, preporučuje se da projektant i preduzeće izaberu optimalno rešenje koje može zahtevati drugačija uputstva od onih koja su predložena u tehničkom opisu, takođe u zavisnosti od stanja očuvanosti podloge i naknadnih uslova korišćenja.

Napomena

1. Na velikim površinama koristiti posebne mašine za mešanje kako bi se proizvod nanosio kontinuirano bez vremena čekanja i prekida .
2. Uvek se preporučuje umetanje odgovarajućih kratkih vlakana u maltere koji se koriste za popravku ili izvođenje podova u količinama preporučenim u odgovarajućim tehničkim listovima kako bi se poboljšala njihova provodljivost.
3. Stavljanje podova u funkciju mora biti u skladu sa vremenima navedenim u tehničkom listu proizvoda.
4. Uzeti probne uzorke radi procene organizacije gradilišta za primenu i efikasnost usvojenog rešenja.
5. Izvršiti kontrakcione spojeve nakon najmanje 12 sati, a najviše 24 sata.

Certifikati i oznake



CE oznaka u kombinaciji sa
Geosteel G600 i G1200 za
betonske konstrukcije

R4
CC
WET/WAY TESTED
EN 1504-3

R4
PCC
DRY/WAY TESTED
EN 1504-3

CR
METHOD
3.1 - 3.3
EN 1504-3/6

SS
METHOD
4.2 - 4.2
EN 1504-3/6

RP
METHOD
4.2 - 4.2
EN 1504-3

CA
METHOD
11.1
EN 1504-7

PASSES
CARBONATION
RESISTANCE
EN 1504-3

N° 19/0325
DOP n° 0480
DOP n° 0481

SELE-MICRO
EC1
PLUS
very low emission



Certifikovano u
kombinaciji sa Steel
Fiber (čeličnim
vlaknima)

* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission
de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions).

S-P-06151 EPD®
environdec.com



Stavka tehničkih specifikacija

Lokalizovana ili opšta monolitna popravka i konsolidacija centimetarskih debljina armiranog betona u oštećenim ili dotrajanim delovima, uz istovremenu obradu armaturnih šipki, sanacija betonskih podova, fiksiranje i sidrenje metalnih elemenata, putem ručnog ili mašinskog nanošenja izlivanjem unutar oplate ili na horizontalne površine, nakon adekvatne pripreme podloga i kvašenja do zasićenja, mineralnog geomaltera na izlivanje normalnog vezivanja sa certifikatom, na bazi geveziva, sa veoma niskim sadržajem petrohemijskih polimera i bez organskih vlakana, koji je specifičan za pasivizaciju, popravke, i monolitnu konsolidaciju sa garantovanom postojanošću betonskih struktura i za sidrenje metalnih elemenata, tip Geolite Magma kompanije Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 4, koji poseduje CE oznaku i usklađen je sa zahtevima standarda EN 1504-7 za pasivizaciju armaturnih šipki, EN 1504-3, Klasa R4, za volumetrijsku rekonstrukciju i konsolidaciju i EN 1504-6 sa efektom ekspanzije za sidrenje, u skladu sa principima 3, 4, 7 i 11 definisanim standardom EN 1504-9.

Sistem Geolite FRC – Geolite Magma i Steel Fiber: izvođenje popravke i strukturnog ojačanja armiranog betona, korišćenjem maltera na izlivanje ojačanog vlaknima visoke duktilnosti i veoma visokih performansi, FRC (Fiber Reinforced Concrete), realizovanog pomoću čeličnih vlakana dobijenih hladnim izvlačenjem čelične žice velike čvrstoće i visokog indeksa ugljenika, tip Steel Fiber kompanije Kerakoll Spa koja poseduju CE oznaku i usklađena su sa zahtevima standarda EN 14889-1, potopljena u mineralni geomalter na izlivanje normalnog vezivanja sa certifikatom na bazi geveziva, sa veoma niskim sadržajem petrohemijskih polimera i bez organskih vlakana, koji je specifičan za pasivizaciju, popravku i monolitnu konsolidaciju sa garantovanom postojanošću betonskih konstrukcija i sidrenje metalnih elemenata, tip Geolite Magma kompanije Kerakoll Spa, Green Building Rating 4, koji poseduje CE oznaku i usklađen je sa zahtevima standarda EN 1504-7 za pasivizaciju armaturnih šipki, EN 1504-3, klasa R4, za volumetrijsku rekonstrukciju i konsolidaciju i EN 1504-6 za sidrenje, u skladu sa principima 3, 4, 7 i 11 definisanim u EN 1504-9. Mehaničke karakteristike sa certifikatom o tehničkoj proceni (C.V.T.): otpornost na kompresiju C70/85 (EN 12390-3); kompresioni modul elastičnosti 41,20 GPa (NTC 2018); otpornost na vuču 5,72 MPa (prosečna vrednost, CNR DT 204); klasa izdržljivosti 8b fR, 1k = 9,37 MPa, fR, 2k = 8,36 MPa, fR, 3k = 7,10 MPa i fR, 4k = 5,82 MPa (EN 14651).

Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll

Izgled	Prah	
Prividna gustina	$\approx 1280 \text{ kg/m}^3$	UEAtc
Minerološka priroda agregata	silikatno-karbonatna	
Granulometrički interval	0 – 2,5 mm	EN 12192-1
Skladištenje	≈ 12 meseci od dana proizvodnje u originalnoj i neotvorenoj ambalaži; zaštiti od vlage	
Ambalaža	kante 25 kg	
Voda za smesu	$\approx 3,8 \text{ l} / 1 \text{ vreća } 25 \text{ kg}$	
Širenje smese	270 – 290 mm bez udaraca u vibro sto	EN 13395-1
Gustina smese	$\approx 2200 \text{ kg/m}^3$	
pH smese	$\geq 12,5$	
Trajanje smese (pot life)	≥ 45 min. (na $+21^\circ\text{C}$)	
Početak / Kraj vezivanja	$> 60 - 70$ min.	
Granične temperature primene	od $+5^\circ\text{C}$ do $+40^\circ\text{C}$	
Naprezanje prianjanja sidrene šipke	$> 25 \text{ MPa}$	RILEM-CEB-FIP-RC6-78
Minimalna debljina	10 mm	
Maksimalna debljina	60 – 100 mm (u zavisnosti od vrste posla i veličine intervencije) za veće debljine pomešati Geelite Magma sa Kerabuild Ghiaia	
Korisnost	$\approx 19 \text{ kg/m}^2$ po cm debljine	

Registrovanje podataka na temperaturi od $+21^\circ\text{C}$, 60% U.R. i odsustvo ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu.

Performanse**Kvalitet vazduha u enterijeru (IAQ) VOC - Emisija lakoisparljivih organskih jedinjenja (VOC)**

Usklađenost	EC 1 plus GEV-Emicode	Sert. GEV 3542/11.01.02	
HIGH-TECH			
Karakteristika performanse	Metod ispitivanja	Zahtevane odredbe EN 1504-7	Performanse Geolite Magma
Zaštita od korozije	EN 15183	nema korozije	prevaziđena specifikacija
Prijanjanje rezom	EN 15184	$\geq 80\%$ vrednosti gole šipke	prevaziđena specifikacija
	Metod ispitivanja	Zahtevane odredbe EN 1504-3 klasa R4	Geolite Magma Performanse u uslovima CC i PCC
Otpornost na kompresiju	EN 12190	≥ 45 MPa (28 dana)	> 22 MPa (24 sata) > 70 MPa (7 dana) > 75 MPa (28 dana) > 4 MPa (24 sata)
Zatezna čvrstoća pri savijanju	EN 196-1	ne postoji	> 7 MPa (7 dana) > 9 MPa (28 dana)
Adheziona veza	EN 1542	≥ 2 MPa (28 dana)	> 2 MPa (28 dana)
Otpornost na karbonizaciju	EN 13295	dk \leq referentni beton [MC (0,45)]	prevaziđena specifikacija
Kompresioni modul elastičnosti	EN 13412	≥ 20 GPa (28 dana)	28 GPa u CC 26 GPa u PCC
Termička kompatibilnost za cikluse smrzavanja i odmrzavanja sa solima za odmrzavanje	EN 13687-1	jačina vezivanja nakon 50 ciklusa ≥ 2 MPa	> 2 MPa
Kapilarna apsorpcija	EN 13057	$\leq 0,5$ kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	< 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}
Sadržaj hloridnih jona (određen na proizvodu u prahu)	EN 1015-17	$\leq 0,05\%$	< 0,05%
Reakcija na vatru	EN 13501-1	Euroklasa	A1
Otpornost na teške hemijske agresije (grupa 3: lož ulje i dizel gorivo i neiskorišćena motorna i menjačka ulja)	EN 13529	analiza propadanja i jačina vezivanja ≥ 2 MPa	nema propadanja i jačina vezivanja > 2 MPa
	Metod ispitivanja	Zahtevane odredbe EN 1504-6	Performanse Geolite Magma
Otpornost na izvlačenje čeličnih šipki (pomeranje u mm u odnosu na opterećenje od 75 kN)	EN 1881	$\leq 0,6$ mm	< 0,6 mm
Sadržaj hloridnih jona (određen na proizvodu u prahu)	EN 1015-17	$\leq 0,05\%$	< 0,05%
Opasne supstance		u skladu sa tačkom 5.4	
Karakteristika performansi agregata	Metod ispitivanja	Zahtevane odredbe UNI 8520-22	Performanse agregata Geolite Magma
Reakcija alkali-agregati	UNI 11504	klasa reaktivnosti	NR (nereaktivan)

Performanse**HIGH-TECH**

Sistem Geolite FRC – Geolite Magma i Steel Fiber (u skladu sa certifikatom o tehničkoj proceni (C.V.T.) br. 434/2020)

Karakteristika performanse	Metod ispitivanja	Performanse Geolite Magma & Steel Fiber
Gustina (očvrsli proizvod)	EN 12390-7	2230 kg/m ³
Otpornost na kompresiju (karakteristična vrednost)	EN 12390-3	R _{ck} = 87,94 MPa C70/85
Kompresioni modul elastičnosti	NTC 2018	41,20 GPa
Poasonov koeficijent	NTC 2018	0 – 0,2
Koeficijent linearne termičke dilatacije	NTC 2018	10·10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Preostala otpornost na fleksiju (karakteristična vrednost)	EN 14651	f _{R,1k} = 9,37 MPa f _{R,2k} = 8,36 MPa f _{R,3k} = 7,10 MPa f _{R,4k} = 5,82 MPa f _{R,3k} / fR,1k = 0,760
Otpornost do granice proporcionalnosti (prosečna vrednost i karakteristična vrednost)	EN 14651	f _{fct,L} = 7,29 MPa f _{fct,Lk} = 4,82 MPa
Klasa izdržljivosti	EN 14651	8b
Otpornost na vuču (prosečna vrednost)	CNR DT 204	f _{Fts} = 5,72 MPa X0 XC1, XC2, XC3, XC4 XD1, XD2, XD3 XS1, XS2, XS3 XF1 XA1
Klase izlaganja	EN 206	Klasa A1
Reakcija na vatru	EN 13501-1	Klasa A1
USLOVI UGRADNJE		
Granična temperatura (vazduha i površine)		od +5 °C do +40 °C
Relativna vlažnost (vazduha i površine)		nebitno
USLOVI RADA		
Granična temperatura (vazduha i površine)		od -20 °C do +60 °C
Relativna vlažnost (vazduha i površine)		nebitno

Upozorenja

- Proizvod profesionalne namene
- pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa
- čuvati materijal dalje od izvora vlage i na mestima zaštićenim od direktnе sunčeve svetlosti
- raditi na temperaturama između +5°C i +40 °C
- ne dodavati veziva ili aditive u smesu
- ne nanositi na prljave ili nekoherentne površine
- ne nanositi na gips, metal ili drvo

- nakon nanošenja, zaštiti od sunca i vatra
- voditi računa o vlažnom sazrevanju proizvoda u prva 24 sata
- ukoliko bude potrebno, zatražite bezbednosni list
- za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll Worldwide Global Service + 39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci koji se odnose na reiting dostavljaju se GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u maju 2022. god. (ref. GBR Data Report – 05.22); treba napomenuti da KERAKOLL SpA može blagovremeno da dopuni i/ili izmeni ove informacije; da biste proverili eventualne izmene ovih informacija, možete posetiti sajt www.kerakoll.com. Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktualnost i ažuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkim karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje rada, navedena su uputstva opšteg karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.