

# Ignifuga 9796

Lak otporan na vatru, eko-kompatibilan za parkete, idealan za GreenBuilding. Dvokomponentan, štiti okoliš.

Ignifuga 9796 jamči certificiranu dovršenost Klase I reakcije na vatru za podove i rukotvorine od svih vrsta drva.



SLC  
TECHNOLOGY



## GREENBUILDING RATING®

### Ignifuga 9797

- Kategorija: Organske Tekućine
- Polaganje parketa i otpornih obloga



Nikakva oznaka opasnosti za okoliš

SISTEM MJERENJA ATESTIRAN OD USTANOVE ZA CERTIFIKACIJU SGS

## PREDNOSTI PROIZVODA

- Odobrilo Ministarstvo unutarnjih poslova talijanskim zakonodavstvom Uredbe Ministarstva od 06/03/92
- Jamči završnu obradu Klase I sa samo 300 g/m<sup>2</sup>; jednako 270 ml/m<sup>2</sup>



## PODRUČJA PRIMJENE

### Područja primjene

Završna obrada visoke otpornosti na habanje drvenih podova i rukotvorina za koje se traži certifikat reakcije na vatru Klase I. Radi izdavanja certifikata i primjerka Odobrenja ministarstva potrebno je predočiti Izjavu o korištenju.

Drveni unutarnji podovi za civilnu i komercijalnu upotrebu.

### Ne koristiti

Na vanjskim površinama; na pločama sa zračnim šupljinama (pčelinje gnijezdo, itd.) ili na pločama koje su obložene furnirom i zalijepljene termoplastičnim ljeplivom, kao što je navedeno u Normi UNI 9796; na drvenim podovima koji su podložni produljenom i konstantnom kontaktu s vodom.

## UPUTE ZA UPORABU

### Priprema podloga

Brušenje parketa kako bi se dobila glatka površina, čista i bez prisutnosti ulja, masti, voska, silikona i starih lakova. Primijeniti Aqua-Pur Flex, (sukladno uputama navedenih u tehničkim listama), za fugiranje pukotina i nepravilnosti. Nakon ≈ 30-60 minuta izbrusiti abrazivnim papirom linije grubosti 100/120. Usisati pažljivo svu prašinu od brušenja i odstraniti eventualne ostatke antistatičkom tkaninom Pulex. Zatim nastaviti s primjenom proizvoda Ignifuga 9796. Vlažnost drva mora biti između 9% i 11%.

### Priprema

Proizvod spreman za upotrebu. Protresti obje komponente prije upotrebe. U čistu posudu izliti Komponentu A i dodati Komponentu B istresajući, poštujući omjer miješanja u volumenu Komponenta A : Komponenta B = 1 : 1. Izmiješati pažljivo dvije komponente dok ne dobijemo tekućinu ujednačene boje. Ostaviti da stoji 10 minuta prije nego što nastavimo sa primjenom.

### Primjena

Primijeniti proizvod Ignifuga 9796 valjkom Roller Classic, konvencionalnim prskanjem ili uređajem za tlačno prskanje, na tanko. Certifikat reakcije na vatru Klase I ostvaruje se ukupnim nanošenjem od najmanje 300 g/m<sup>2</sup>, jednako 270 ml/m<sup>2</sup>.

## UPUTE ZA UPORABU

### Ciklus lakiranja

Nanijeti prvi sloj proizvoda Ignifuga 9796, čim se ustanovi da je pod prohodan i svakako unutar 10 sati od nanošenja prvog sloja nanijeti drugi sloj proizvoda Ignifuga 9796 bez finog brušenja. Ostaviti da se osuši drugi sloj proizvoda Ignifuga 9796 najmanje 24 sata, izbrusiti površinu abrazivnim sredstvima linije grubosti ne manje od 220 i nanijeti treći sloj proizvoda Ignifuga 9796.

### Čišćenje

Čišćenje alata i ostataka proizvoda Ignifuga 9796 vrši se proizvodom Diluente 01 prije stvrdnjavanja proizvoda.

## OSTALE ODREDBE

Ne koristiti pri temperaturi nižoj od +10 °C ili pri relativnoj vlazi nižoj od 40% i višoj od 75%.

Prije upotrebe ostaviti proizvod da se aklimatizira temperaturi prostora.

Koristiti čiste posude i alat.

Svaki otvoreni kanistar mora biti iskorišten u što skorijem roku.

Za homogenu završnu obradu nanositi ujednačene slojeve i poštivati savjetovane količine.

**Održavanje:** lakirani drveni podovi moraju se povremeno održavati. Za čišćenje koristiti krpe navlažene proizvodom SuperSoap razrijeđenog vodom.

## STAVKA TROŠKOVNIKA

*Certificirana završna obrada Klase I otpornosti na vatru, visoke pokrivenosti i zaštite protiv habanja te abrazije drvenih podova, izvršit će se dvokomponentnim eko-kompatibilnim završnim lakom otpornim na vatru, koji je odobrio Ministarstvo unutarnjih poslova Uredbom Ministarstva R. Italije od 6.3.92. (n°M02527PVI00001), sukladno Direktivi 2004/42/EZ, GreenBuilding Rating® 1, poput Ignifuga 9796 tvrtke Kerakoll Spa, primijenjen valjkom u tri sloja, ukupno 300 g/m<sup>2</sup>, jednako 270 ml/m<sup>2</sup>.*

## TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled:	
- Komponenta A	poluprozirna bijela tekućina
- Komponenta B	prozirna tekućina
Pakiranje	kanistar 5 l
Čuvanje	≈ 12 mjeseci u originalnom pakiranju
Opaske	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Omjer katalize	komponenta A : komponenta B = 1 : 1
Granične temperature uporabe	od +5 °C do +30 °C
Stupanj blistavosti	satirirana ≈ 50 glossa
Bez prašine	≈ 2 h
Vrijeme korištenja mješavine (pot life)	≈ 90 min. od promješanja
Vrijeme čekanja:	
- za naknadno nanošenje	≈ 10 – 12 h
- za lagani promet	≈ 24 – 36 h
- za normalan/intenzivan promet	≈ 7-10 dana
Potrošnja	≈ 300 g/m <sup>2</sup> , jednako ≈ 270 ml/m <sup>2</sup> naneseo u tri sloja

*Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetavanja. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upijanje podloge.*

## PERFORMANSE

### HIGH-TECH

Reakcija na vatru primijenjena na drvo na vodoravnim ili okomitim površinama

klasa I

Odobrenje. Ministarsko odobrenje n° M02527PVI00001 D.M. 06/03/93

## OPASKE

### - Proizvod za profesionalnu upotrebu

- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- provjeriti kompatibilnost (boju, sadržaj ulja, smole i ostalih tvari) s nepoznatim drvom
- u potpunosti odstraniti sve ostatke prethodnih tretiranja kako bi dobili ujednačenu završnu obradu
- uvijek provjeriti temperaturu prostora i vlažnost drva
- zaštititi od direktnog sunca i strujanja zraka u prva 3 sata
- držati dalje od vatre i iskre, ne pušiti, ventilirati prostore nakon upotrebe
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating® Manual 2012. Ove informacije su ažurirane u lipanj 2020 (ref. GBR Data Report - 07.20); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sacinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenju radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)