

Kerabuild Ghiaia

Gravier dans la courbe granulométrique (6 – 10 mm) pour la préparation de mortiers et de bétons légers fluides et autoplaçants à retrait compensé.

Kerabuild Ghiaia est un gravillon lavé et sélectionné dans la courbe granulométrique, conforme à la EN 12620, approprié pour la préparation de mortiers et de bétons légers fluides et autocompactants, conformément à la norme EN 1504-3 de classe R4.



PLUS PRODUIT

- Optimise la courbe granulométrique du mortier en fonction des épaisseurs d'application
- Excellente capacité de mélange, sans nécessité d'eau supplémentaire
- Excellente adhérence aux liants hydrauliques

DOMAINES D'UTILISATION

Destination d'utilisation

Gravillon lavé et sélectionné dans la courbe granulométrique de 6 à 10 mm, adapté pour la préparation de mortiers et de bétons légers fluides et autocompactants à retrait compensé, conformes aux exigences requises par la norme EN 1504-3 de classe R4. Pour les applications qui prévoient des épaisseurs d'application importantes, ajouter Kerabuild Ghiaia 6 – 10 dans une proportion de 30% environ par rapport au poids du mortier de la ligne GeoLite®.

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Aspect	gravillon lavé
Conservation	illimitée
Emballage	sacs 25 kg
Granulométrie/Dimension des grains	6-10 mm
Masse volumique des grains (mg/m ³)	2,65
Qualité des poussières/Contenu des fins	f1,5
Contenu de coquilles	absentes
Contenu en chlorures (%)	< 0,01
Contenu en sulfates solubles dans l'acide	AS _{0,2}
Contenu en soufre, total (%)	< 1
Contenu en substances humiques	absente
Absorption d'eau	1,2 WA
Durabilité à la réaction alcalis-silice	non réactif
	UNI 8520

AVERTISSEMENTS

- **Produit pour utilisation professionnelle**
- se conformer aux normes et dispositions nationales
- respecter les dosages conseillés
- mélanger jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène
- en cas de nécessité, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Les données relatives aux classifications Eco et Bio se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées au mois de juin 2019. Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d'application. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com