

# Kerabuild Ghiaia

Χαλίκι με μεγέθους κόκκου 6 - 10 mm για χρήση με ρευστά και αυτοσυμπυκνούμενα κονιάματα και τσιμεντοκονιάματα με περιορισμό της υδραυλικής συρρίκνωσης.

Το Kerabuild Ghiaia αποτελείται από επιλεγμένο, πλυμένο χαλίκι, με κατάλληλη κοκκομετρική καμπύλη, σύμφωνα με το EN 12620. Είναι κατάλληλο για χρήση με ρευστά και αυτοσυμπυκνούμενα κονιάματα και τσιμεντοκονιάματα, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3, για κονιάματα κατηγορίας R4.



1. Βελτιστοποιεί την κοκκομετρική καμπύλη του κονιάματος ανάλογα με το πάχος εφαρμογής
2. Εξαιρετική ικανότητα ανάμειξης χωρίς περαιτέρω προσθήκη νερού
3. Άριστη πρόσφυση στα υδραυλικά συνδετικά υλικά

## Πεδία εφαρμογής

→ Προορισμός χρήσης:

Χαλίκι πλυμένο και επιλεγμένο σε κοκκομετρική καμπύλη από 6 έως 10 mm, κατάλληλο για χρήση με ρευστά κονιάματα, τσιμεντοκονιάματα και αυτοσυμπυκνούμενα κονιάματα με περιορισμό της υδραυλικής συρρίκνωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις

του προτύπου EN 1504-3 της κατηγορίας R4. Για εφαρμογές που απαιτούν σημαντικά πάχη εφαρμογής (από 6 έως 10 εκατοστά), προσθέστε το Kerabuild Ghiaia σε ποσοστό περίπου 30% κατά βάρος του συνολικού βάρους του κονιάματος της σειράς Geolite.

## Πιστοποιήσεις και σημάνσεις



Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll

Φυσιογνωμία	Πλυμένο χαλίκι	
Διατήρηση	απεριόριστη	
Συσκευασία	σάκοι 25 kg	
Κοκκομετρία/Διαστάσεις των κόκκων	6 – 10 mm	
Πυκνότητα των κόκκων (Mg/m <sup>3</sup> )	2,65	
Ποιότητα σκόνης / Περιεκτικότητα σε λεπτά/λεπτόκοκκα	f1,5	
Περιεκτικότητα σε κελύφη	απουσία	
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα (%)	< 0,01	
Περιεκτικότητα σε διαλυτά θειικά οξέα	AS <sub>0,2</sub>	
Συνολική περιεκτικότητα σε θείο (%)	< 1	
Περιεκτικότητα σε χουμική ουσία	απουσία	
Απορρόφηση του νερού	1,2 WA	
Ανθεκτικότητα στην αλκαλο-πυριτική αντίδραση μ	μη αντιδραστικό	UNI 8520

## Προειδοποιήσεις

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση
- ακολουθείτε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- τηρήστε τη συνιστώμενη δοσολογία
- Αναμίξτε μέχρι την επίτευξη ενός ομοιογενούς μίγματος

- σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700



Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάσταση αναφέρονται στο GreenBuilding Rating Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Νοέμβριο του 2020 (αναφ. GBR Data Report - 12.20). Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργασιών και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της κατάλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.