

Keradecor Klima Paint

Szerves-ásványi eredetű, vizes bázisú vinil-műgyanta alapú, mosható, penészálló hőszigetelő festék, ideális a GreenBuildingnél. Óvja a felhasználók egészségét.

Keradecor Klima Paint páraáteresztő, mosható, lélegző, biológiai kártevők elleni adalékokkal, nagy fedőképességű, tökéletes fehér felületet ad. Dörzs- és mosásálló. Beltérben.



GREENBUILDING RATING®

Keradecor Klima Paint

- Kategória: Szerves ásványi
- Védelem és dekorálás

A szinképletek átlaga alapján számított besorolás



Nem mérgező és nem veszélyes

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

A TERMÉK ELŐNYEI

- Hőszigetelő, hangcsillapító, páraáteresztő
- Penészálló
- Mosható, légáteresztő
- Kimagaslóan dörzs- és mosásálló
- Kiemelt fedési jellemzők
- Matt hatású
- Ideális vakolathoz és kiegyenlítő anyagokhoz, betonhoz, gipszkartonhoz, gipszhez és rétegelt lemezhez
- Ecsettel, hengerrel és szórva is könnyen felhordható
- Üreges üveg mikrogömbökkel



KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS

- Biztonságosabb építési területi használatot garantál

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható

Hőszigetelő és páragátló díszítések:

- kompakt és egyenletes felületű cement konglomerátumból készült előregyártott elemek
- mész alapú felületek
- műmárvány simítású vakolatok
- mosható diszperziós festékek, enyves festékek
- szárítottfa-termékek

Beltérben

Ne használjuk

Átnedvesedés esetén.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A hordozórétegek előkészítése

Megfelelő eszközzel alaposan tisztítsuk meg a különféle hordozórétegeket, és távolítsunk el minden szennyeződésmaradványt, port vagy kivirágzást.

Az új foltsteru vakolatjavításokat hagyni kell megszáradni addig, amíg a kötőanyag teljesen meg nem köt.

Részlegesen erodálódott, szintetikus vagy ásványi eredetű festékek vagy bevonatok esetén távolítsuk el a nem megfelelően stabil, a hordozórétegre nem tapadó részeket teljes mértékben, hordjunk fel Keradecor Prontofox alapozót és várjunk legalább 6 órát az azt követő festés előtt.

Penész vagy biológiai kártevők jelenléte esetén előzetesen Kerakover Activ termékkel végezzünk helyreállító kezelést.

Falemezre hordjunk fel Keradecor Eco Sintolite alapozót.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Előkészítés

A Keradecor Klima Paintet felhordás előtt az eredeti csomagolásban néhány percig alaposan össze kell keverni.

Felvitel

A Keradecor Klima Paintet két vagy több rétegben kell ecsettel, hengerrel vagy szórószalaggal gondosan felhordani a teljes felületre, hogy egy megfelelő hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező réteget hozunk létre, az első és a második rétegnél szükség és a használt eszközök szerint körülbelül 10 – 15 tétfogat%-ban hígítva vízzel; teljesen száraz vagy 6%-nál nem magasabb nedvességtartalmú hordozórétegre hordjuk fel.

A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik.

Két réteg felhordása között a minimális várakozási idő 6 óra +23 °C hőmérsékleten és 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalom mellett.

Tisztítás

A szerszámok megtisztítása a Keradecor Klima Paint maradványoktól vízzel történik a termék megkötése előtt.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

Ne hordjuk fel a terméket nátrium-hipoklorittal (fehérítővel) kezelt felületekre.

Gipszfelületek vagy gipszvakolatok esetén előzetesen mindig hordjunk fel Keradecor Prontofixet

ÖSSZEĞEZÉS

Beltéri felületek védelme és díszítése hőszigetelő, hangszigetelő, páragátló, mosható és lélegző, penész- és dörzsölésálló, ecsettel, hengerrel vagy szórva felhordható fedőfesték. Vizes bázisú vinil-műgyanta alapú, GreenBuilding Rating® 1 besorolású, Keradecor Klima Paint festék felhordásával. Mosásálló 4300 ciklus (dörzsöléses módszer) UNI 10560 szerint. Nedves dörzsöléssel szembeni ellenálló képesség 2. osztály MSZ EN ISO 11998.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	fehér festék
Tétfogattömeg	≈ 0,95 kg/ℓ
Vegyjelleg	vinil-műgyanta
Csomagolás	4 – 14 ℓ vödör
Tárolás	≈ 18 hónap az eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Viszkózitás	≈ 25000 cps, rotor 6 RPM 10 Brookfield módszer
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Tanús. GEV 5023/11.01.02	≥ 6 óra
Hígítás vízzel 1. és 2. réteg	10 – 15 v/v%
Két réteg kiadóssága finom szemcséjű vakolat alapon	≈ 0,3 – 0,4 ℓ/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

TELJESÍTMÉNY

HIGH-TECH

Mosásállóság	4300 ciklus (dörzsöléses módszer)	UNI 10560
Nedves dörzsöléssel szembeni ellenálló képesség	2 osztály	UNI-EN ISO 11998
Szemcseméret	< 300 micron (közepes)	EN 13300

Adatfelvétel +20 ± 2 °C hőmérsékleten, 65 ± 5% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék

- tartjuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket

- +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk

- védjük a felületeket a szélétől

- ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot

- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot

- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatókat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzését javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazásához.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com