

Keradecor Prontofix

Primer fissativo a base di resine acriliche pure a elevato potere legante.

Keradecor Prontofix è idoneo per il consolidamento corticale, garantisce l'uniformità degli assorbimenti e l'omogeneità cromatica del successivo ciclo decorativo. Interni.



Rating 3

1. Pronto all'uso
2. Elevato potere consolidante
3. Ottimo potere uniformante dei supporti
4. Facile applicazione a pennello, rullo e a spruzzo

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso

Fissativo per interni su:

- intonaci a calce o a cemento
- malta bastarda
- calcestruzzo
- intonaci a base gesso o scagliola
- tinteggi a calce, idropitture lavabili, traspiranti e tempere assorbenti, aderenti e coesi al supporto
- cartongesso

Interni.

Non utilizzare in presenza di umidità di risalita.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti

I supporti porosi, con ridotto grado di coesione, devono comunque presentarsi compatti e assorbenti, puliti da polvere, olii o efflorescenze, privi di parti friabili ed inconsistenti.

Su superfici con applicate finiture sintetiche, pitture o rivestimenti plastici, parzialmente degradati, asportare totalmente le parti friabili e non aderenti al supporto. Il supporto deve essere stabile, non deformabile e senza fessure di sfaldamento.

In presenza di muffe, eseguire preventivamente un trattamento biocida con il prodotto Kerakover Activ. Il supporto deve essere asciutto al momento dell'applicazione. Per il trattamento di supporti differenti da quelli menzionati e per chiarimenti sulle tipologie di intervento da effettuare si consiglia di consultare la Guida alla decorazione e preparazione dei supporti di Kerakoll.

→ Preparazione

Keradecor Prontofix è pronto all'uso. Rimescolare sempre il prodotto prima dell'applicazione.

Applicazione

→ Utilizzare preferibilmente un rullo in fibra sintetica a pelo corto o una pennellessa per la stesura del prodotto. Stendere in una o più mani, evitando colature, in funzione del grado di porosità e caratteristiche del supporto da consolidare o uniformare.

Le condizioni ambientali necessarie per poter eseguire la decorazione richiedono una temperatura dell'ambiente e del supporto compresa tra +5 °C e +30 °C e una umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%. Attendere 6 ore prima del successivo ciclo pittorico, o comunque fino a completa essiccazione del prodotto.

→ Pulizia

Keradecor Prontofix si pulisce da attrezzi con acqua prima dell'indurimento finale.

Altre indicazioni

→ Su superfici molto compatte e poco assorbenti potrebbe formarsi un film superficiale con effetto lucido che può causare uno scivolamento della pittura.

Certificazioni e marcature



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Voce di capitolato

Fissativo e uniformante degli assorbimenti di superfici interne, mediante applicazione a pennello, rullo o spruzzo di primer a base di pura resina acrilica all'acqua a basso contenuto di solventi tipo Keradecor Prontofox di Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 3.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll


Aspetto	bianco lattiginoso
Massa volumica	≈ 1 kg/l
Natura chimica	acrilica
Confezione	taniche 1 – 5 – 10 l
Conservazione	≈ 24 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Viscosità	25 s – coppa Iso 3
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +30 °C
Umidità del supporto	≤ 6%
Tempo di attesa tra le mani successive	≥ 6 h
Resa media per singola mano	≈ 0,1 – 0,15 l/m ²

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- applicare una o più mani in funzione del supporto
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza

→ per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Dicembre 2023 (ref. GBR Data Report – 12.23); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.