

Kerakover Acrilex Fondo

Szerves ásványi eredetű, közbenső alapozó, felületek díszítő ciklus előtti előkészítéséhez.

A Kerakover Acrilex Fondo kimagasló kitöltő hatása miatt alkalmas, az aljzat hiányosságainak kitöltésére és kiemelkedő esztétikai megjelenés biztosítására. Különösen alkalmas stabil hajszálrepedések kitöltésére és a felület szívóképeségének szabályozására. Bel- és kültérben.



Rating 1

1. Köztes réteg az alapozás és a festés között
2. Optimális repedés áthidalás
3. Ecsettel vagy hengerrel könnyen felvihető
4. Alkalmas táblás szigetelő rendszerekhez
5. A KlimaExpert ETA rendszer terméke
6. Finomszemcsés hatás

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent ≤ 5 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Felhasználási területek

→ Felhasználható

- Előkezelésként alkalmazott köztes alapozó:
- cementes mészhabarcs vakolatok
 - cement vakolatok
 - égetett mész és hidraulikus mész alapú vakolatok
 - gipszvakolatok
 - gipszkarton
 - cementkonglomerátumból készült előregyártott elemek
 - cement- és gipsz alapú simítók

- égetett mész és hidraulikus mész alapú simítók
- többrétegű típusú fapanelek
- vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek
- KlimaExpert ETA rendszerek

Kül- és beltérben.

Ne használjuk átnedvesedés esetén.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése

Megfelelő eszközökkel alaposan tisztítsuk meg a hordozórétegeket, és távolítsunk el minden szennyeződésmaradványt, port vagy kivirágzást. Penész vagy biológiai kártevők jelenléte esetén előzetesen Kerakover Activ termékkel végezzünk el egy kezelést.

Szükség esetén - a díszítő ciklus előtt 12 órával - hordjunk fel vizes bázisú Kerakover Acrilex Primer alapozót a hordozórétegre, hogy megszilárdítsuk, a nedvszívást egységesítsük és javítsuk a következő díszítő ciklus tapadását. Amennyiben nagyobb szilárdító hatásra van szükség, a díszítő ciklus előtt kb. 24 órával hordjunk fel egy vagy több rétegben Kerakover Acrilex Consolidante oldószeres alapozót. Ebben az esetben készítsünk próbát, hogy lássuk az elért szilárdító hatást és nedvszívást. A vakolat legyen tökéletesen érlelt. A vakolatjavításokat hagyni kell megszáradni a teljes érésig.

Részlegesen erodálódott, szintetikus vagy ásványi eredetű festékek vagy burkolatok esetén távolítsuk el a nem megfelelően stabil, a hordozórétegre nem tapadó részeket teljes mértékben.

Egyetlen felületek esetén, készítsünk előkészítő simítást a Rasobuild Eco Top termékcsalád speciális simítóival, és hordjunk fel a megfelelően hígított Kerakover Acrilex Primer alapozót. Az említettektől eltérő hordozórétegekre és a végrehajtandó beavatkozás típusára vonatkozó információkért javasoljuk a Kerakoll hordozórétegek díszítéséről és előkészítéséről szóló útmutatójának tanulmányozását.

→ Előkészítés

A Kerakover Acrilex Fondo terméket a hígítás előtt mindig keverjük fel. A terméket akár 20 tömegszázalékban lehet keverni tiszta vízzel, a hordozórétegtől és az alkalmazott szerszámoktól függően.

Amennyiben mikrorepedések feltöltésére használjuk, 5 térfogatszázalékban hígítjuk.

A Kerakover Acrilex Fondo terméket úgy lehet színezní, hogy hozzáadunk legfeljebb 20% Kerakover Quarzite, Kerakover Compact Pittura terméket, hogy színes aljszatot kapjunk a Acrilex és Compact termékcsaládba tartozó finomvakolatok felhordása előtt.

Használjunk közepes vagy vastag szálú hengert.

→ Felhordás

Ecsettel vagy hengerrel egyenletesen hordjuk fel, ügyeljünk arra, hogy a terméket egyenletesen osszuk el, kerüljük a megfolyásokat. A használathoz szükséges feltételek: a környezet és a hordozóréteg hőmérséklete legyen +5 °C és +30 °C között és a környezet relatív páratartalma legyen 80%-nál alacsonyabb.

A termékre új réteget 12 óra után vagy a filmréteg teljes száradása után lehet felhordani.

Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszereknél történő alkalmazás esetén kövessük a hatályos nemzeti szabályozást.

→ Tisztítás

A Kerakover Acrilex Fondo a végső kikeményedés előtt vízzel lemosható a szerszámokról és egyéb felületekről.

Egyéb útmutatások

- Értékeljük az alkalmazás időjárási körülményeit (eltérő hőmérséklet és páratartalom esetén változnak a száradási idők). → Várjunk 12 órát a következő festés előtt, vagy várjuk meg a termék teljes száradását.
- Legyen kéznél az állványzatokhoz megfelelő védőburkolat, és mindig védjük a termék alkalmazása által nem érintett felületeket.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

Kültéri és beltéri felületek köztes alapozása a Kerakoll Spa által gyártott, vizes bázisú sztirol-akril műgyanta alapú, kitöltő, fedő hatású, GreenBuilding Rating 1 besorolású Kerakover Acrilex Fondo ásványi eredetű alapozóval, felhordás ecsettel vagy hengerrel. A Kerakover Acrilex Fondo közbenső alapozó a Klimaexpert ETA rendszerekhez tartozik, amelyek Európai Műszaki Engedéllyel – ETA – rendelkeznek az EAD 040083-00-0404 szerint.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	Fehér
Térfogattömeg	≈ 1,48 kg/l
Vegyji jelleg	sztirol-akrilát műgyanták
Tárolás	≈ a gyártástól számított 18 hónapig ép, eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Viszkozitás	≈ 30000 cps, rotor 6 RPM 10 Brookfield módszer
Csomagolás	vödrök 14 l – 4 l
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Várakozási idő az egymás utáni rétegek felhordása között	≥ 12 óra
Átlagos kiadósság egy felhordási rétegnél	≈ 0,1 – 0,2 l/m ²

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- ellenőrizzük, hogy az aljzat tökéletesen tiszta, száraz és nedvszívó legyen
- mechanikai okokból bekövetkező áztatás vagy eltávolítás esetén alkalmazzuk újra a terméket
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2013-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 júliusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 07.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.