

Kerakover Acrilex Fondo

Szerves ásványi eredetű, közbenső alapozó, felületek festés előtti előkészítéséhez, ideális a GreenBuildingnél. Vizes bázisú akrilgyanta alapú, megóvja az alkalmazók egészségét.

Kerakover Acrilex Fondo kimagasló kitöltő hatása miatt alkalmas, az aljzat hiányosságainak kitöltésére és kiemelkedő esztétikai megjelenés biztosítására. Különösen alkalmas stabil hajszálrepedések kitöltésére és a felület szívóképeségének szabályozására. Bel- és kültérben.



GREENBUILDING RATING®

rating 1

Nem mérgező és nem veszélyes

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

A TERMÉK ELŐNYEI

- Köztes réteg az alapozás és a festés között
- Optimális repedés áthidalás
- Ecsettel vagy hengerrel könnyen felvihető
- Alkalmas táblás szigetelő rendszerekhez

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

Felhasználható
Előkezelésként alkalmazott köztes alapozó:

- cementes mészhabarcs vakolatok
- cement vakolatok
- égetett mész és hidraulikus mész alapú vakolatok
- gipszvakolatok
- gipszkarton
- cementkonglomerátumból készült előregyártott elemek
- cement- és gipsz alapú simítók
- égetett mész és hidraulikus mész alapú simítók
- többretegű típusú fapanelek
- KlimaExpert vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek

Kül- és beltérben.

Ne használjuk
Átnedvesedés esetén.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszereknél történő felhasználás esetén az útmutatások, ahol előírnyozott, az UNI/TR 11715 „Hőszigetelő termékek épületekhez - Külső hőszigetelő rendszerek (ETICS) tervezése és kivitelezése” olasz műszaki jelentésre hivatkoznak.

A hordozórétegek előkészítése
Megfelelő eszközökkel alaposan tisztítsuk meg a hordozórétegeket, és távolítsunk el minden szennyeződésmaradványt, port vagy kiviárgást. Penész vagy biológiai kártevők jelenléte esetén előzetesen Kerakover Activ termékkel végezzünk helyreállító kezelést.
Szükség esetén - a díszítő ciklus előtt 12 órával - hordjunk fel vizes bázisú Kerakover Eco Acrilex Primer alapozót a hordozórétegre, hogy megszilárdítsuk, a nedvszívást egységesítsük és javítsuk a következő díszítő ciklus tapadását.
Amennyiben nagyobb szilárdító hatásra van szükség, a díszítő ciklus előtt kb. 24 órával hordjunk fel egy vagy több rétegben Kerakover Acrilex Consolidante oldószeres alapozót. Ebben az esetben készítsünk próbát, hogy lássuk az elért szilárdító hatást és nedvszívást.
A vakolat legyen tökéletesen érlelt. A vakolatjavításokat hagyni kell megszáradni a teljes érésig.
Részlegesen erodálódott, szintetikus vagy ásványi eredetű festékek vagy burkolatok esetén távolítsuk el a nem megfelelően stabil, a hordozórétegre nem tapadó részeket teljes mértékben.
Egyenetlen felületek esetén, készítsünk előkészítő simítást a Rasobuild® Eco Top termékcsalád speciális simítóival, és hordjunk fel a megfelelően hígított Kerakover Eco Acrilex Primer alapozót.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Előkészítés

A Kerakover Acrilex Fondo terméket a hígítás előtt mindig keverjük fel. A terméket akár 20 tömegszázalékban lehet keverni tiszta vízzel, a hordozórétgtől és az alkalmazott szerszámoktól függően.

Amennyiben mikrorepedések feltöltésére használjuk, 5 térfogatszázalékban hígítjuk.

A Kerakover Acrilex Fondo terméket úgy lehet színezní, hogy hozzáadunk legfeljebb 20% Kerakover Quarzite, Kerakover Eco Kompact Pittura terméket, hogy színes aljzatot kapjunk a Acrilex termécsaládba tartozó finomvakolatok felhordása előtt.

Használjunk közepes vagy vastag szálú hengert.

Felvitel

Ecsettel vagy hengerrel egyenletesen hordjuk fel, ügyeljünk arra, hogy a terméket egyenletesen osszuk el, kerüljük a megfolyásokat. A használathoz szükséges feltételek: a környezet és a hordozórétg hőmérséklete legyen +5 °C és +30 °C között és a környezet relatív páratartalma legyen 80%-nál alacsonyabb.

A termékre új réteget 12 óra után vagy a filmréteg teljes száradása után lehet felhordani.

Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszereknél történő alkalmazás esetén a feltüntetett útmutatások az UNI/TR 11715 – 9. bekezdésére hivatkoznak.

Tisztítás

A Kerakover Acrilex Fondo a végső kikeményedés előtt vízzel lemosható a szerszámokról és egyéb felületekről.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK

Értékeljük az alkalmazás időjárási körülményeit (eltérő hőmérséklet és páratartalom esetén változnak a száradási idők).

Legyen kéznél az állványzatokhoz megfelelő védőburkolat, és mindig védjük a termék alkalmazása által nem érintett felületeket.

Várjunk 12 órát a következő festés előtt, vagy várjuk meg a termék teljes száradását.

ÖSSZEGRZÉS

Kültéri és beltéri felületek köztes alapozása a Kerakoll Spa által gyártott, vizes bázisú sztírol-akríl műgyanta alapú, kitöltő, fedő hatású, GreenBuilding Rating® 1 besorolású Kerakover Acrilex Fondo ásványi eredetű alapozóval, felhordás ecsettel vagy hengerrel.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Megjelenés	Fehér
Térfogattömeg	≈ 1,48 kg/ℓ
Vegyí jelleg	sztírol-akrílát műgyanták
Tárolás	≈ 18 hónap az eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a termékeknek, kerüjje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Viszkózitás	≈ 30000 cps, rotor 6 RPM 10 Brookfield módszer
Csomagolás	vödörök 14 ℓ – 4 ℓ
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Alapfelület nedvessége	≤ 6%
Várakozási idő az egymás utáni rétegek felhordása között	≥ 12 óra
Átlagos kiadósság egy felhordási rétegnél	≈ 0,1 – 0,2 ℓ/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék

- tartsub be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket

- ellenőrizsük, hogy az aljzat tökéletesen tiszta, száraz és nedvszívó legyen

- mechanikai okokból bekövetkező áztatás vagy eltávolítás esetén alkalmazzuk újra a terméket

- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot

- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2020 júniusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 07.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzését javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com