

# Keradecor Activ Paint

Szerves-ásványi eredetű, vinil-verzatát műgyanta alapú, lélegző, rendelkező vizes diszperziós festék.

A Keradecor Activ Paint különösen alkalmas biológiai kártevők támadásának kitett helyiségekhez, lélegző, penészálló, nagy fedőképességű, tökéletes fehér felületet ad. Beltérben.



## Rating 2

1. Penészálló
2. Légáteresztő
3. Ecsettel, hengerrel és szórva is könnyen felhordható

- ✓ Regional Mineral  $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent  $\leq 5$  g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

## Felhasználási területek

### → Felhasználható

- Beltéri festék az alábbi felületekre:
- mész vagy cement vakolatok
  - cementes mézshabarc
  - beton
  - gipszalapú vagy műmárvány vakolatok
  - meszes színezőfestékek, mosható, lélegző diszperziós festék és a hordozórétegre tapadó, azzal összeálló enyves festék
  - gipszkarton

### Beltérben

Ne használjuk átnedvesedés esetén.

## Használati útmutató

### → A hordozórétegek előkészítése

Megfelelő eszközökkel alaposan tisztítsuk meg a különféle hordozórétegeket, és távolítsunk el minden szennyeződésmaradványt, port vagy kivirágzást.

Az új foltszerű vakolatjavításokat hagyni kell megszáradni addig, amíg a kötőanyag teljesen meg nem köt.

Részlegesen erodálódott, szintetikus vagy ásványi eredetű festékek vagy bevonatok esetén távolítsuk el a nem megfelelően stabil, a hordozórétegre nem tapadó részeket teljes mértékben, hordjunk fel Keradecor Prontofox alapozót és várjunk legalább 6 órát az azt követő festés előtt.

Penész vagy biológiai kártevők jelenléte esetén előzetesen Kerakover Activ termékkel végezzünk el egy kezelést.

Az említettektől eltérő hordozórétegekre és a végrehajtandó beavatkozás típusára vonatkozó információkért javasoljuk a Kerakoll hordozórétegek díszítéséről és előkészítéséről szóló útmutatójának tanulmányozását.

### → Előkészítés

A Keradecor Activ Paintet felhordás előtt az eredeti csomagolásban néhány percig alaposan össze kell keverni.

### → Felhordás

A Keradecor Activ Paintát két rétegben kell ecsettel, hengerrel vagy szórással gondosan felhordani a teljes felületre, az első és a második rétegnél szükség és a használt eszközök szerint körülbelül 30 – 40 térfogat%-ban hígítva vízzel; teljesen száraz vagy 6%-nál nem magasabb nedvességtartalmú hordozórétegre hordjuk fel. A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik.

Két réteg felhordása között a minimális várakozási idő 12 óra +23 °C hőmérsékleten és 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalom mellett.

### → Tisztítás

A szerszámok megtisztítása a Keradecor Activ Paint maradványoktól vízzel történik a termék megkötése előtt.

## Tanúsítványok és jelölések



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Egyéb útmutatások

→ A felhordás után és közben tanácsos a helyiségeket szellőztetni.

→ Gipszfelületek vagy gipszvakolatok esetén előzetesen mindig hordjunk fel Keradecor Prontofixet.

# Összegzés

Beltéri felületek védelme és díszítése lélegző, penészálló, ecsettel, hengerrel vagy szórva felhordható fedőfestékekkel. vizes bázisú vinil-verzatát gyanta alapú, GreenBuilding Rating 2 besorolású, Keradecor Activ Paint festék felhordásával.

## A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	fehér festék	
Térfogattömeg	≈ 1,7 kg/l	
Vegyjelleg	vinil-verzatát gyanta	
Csomagolás	vödrök 4 l / 14 l	
Tárolás	≈ a gyártástól számított 18 hónapig ép, eredeti csomagolásban	
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet	
Viszkózitás	≈ 35000 cps, rotor 6 RPM 10	Brookfield módszer
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között	
Alapfelület nedvessége	≤ 6%	
Várakozási idő az 1. és a 2. réteg között	≥ 12 óra	
Hígítás vízzel 1. és 2. réteg	30 – 40 v/v%	
Két réteg kiadóssága finom szemcséjű vakolat alapon	≈ 0,2 – 0,25 l/m <sup>2</sup>	

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

## Teljesítmény

### HIGH TECH

Fényesség 85 °	<5 (teljesen matt)	EN 13300
Szemcseméret	< 100 micron (finom)	EN 13300
Páraáteresztés	V1 osztály (magas)	EN 7783

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

## Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2011-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 májusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 06.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com) honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.