

Keradecor Oldstyle

Email antichizant, protector, anticoroziv, cu acoperire și pensulare optimă.

Keradecor Oldstyle este un gel pe bază alchidică în solvent cu pigmenți de fier micacei. Adecvat pentru decorarea și protejarea suprafețelor din lemn și fier. Satinat cu grad ridicat de acoperire. Interioare, exterioare.



Rating 1

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Rating calculat pe baza mediei formulărilor culorilor

1. Cu aspect estetic de înaltă calitate
2. Puternic protector, antirugină și anticoroziv
3. Grad mare de acoperire
4. Ideal pentru protejarea suprafețelor din lemn și fier
5. Randament ridicat
6. Aplicare ușoară cu pensula, trafaletul și prin pulverizare

Domenii de aplicare

- Destinația utilizării
Email pentru:
- suprafețe metalice

Interioare și exterioare.

A nu se folosi pe suprafețe umede.

Indicații de utilizare

→ Pregătirea suporturilor

Suprafețe de fier nevopsit: efectuați o curățare atentă a suprafeței prin îndepărtarea mecanică a ruginii sau a cojilor de laminare cu perii metalice și hârtie abrazivă sau, în cazul unei coroziuni puternice difuze, efectuați sablarea. Curățați din nou cu atenție suprafața și aplicați unul sau două straturi de vopsea antirugină și anticorozivă Keradecor Sintcrom.

După uscarea completă a produsului antirugină, aplicați două straturi de Keradecor Oldstyle. Suprafețe de fier care trebuie revopsite: îndepărtați mecanic vopselele vechi, deteriorate cu perii metalice și hârtie abrazivă, până când fierul devine lucios. În cazul suprafețelor extinse, a vopsirilor industriale, a coroziunii profunde efectuați sablarea uscată. Curățați din nou cu atenție suprafața și aplicați unul sau două straturi de vopsea antirugină și anticorozivă Keradecor Sintcrom. După uscarea completă a produsului antirugină, aplicați două straturi de Keradecor Oldstyle. Pentru tratarea suporturilor diferite de cele menționate și pentru clarificări privind tipurile de intervenție de efectuat, se recomandă consultarea Ghidului de decorare și pregătire a suporturilor de la Kerakoll.

→ Preparare

Reamestecați întotdeauna produsul înainte de folosire.

→ Aplicare

Keradecor Oldstyle trebuie aplicat cu atenție pe toată suprafața, cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare după diluarea cu Keradecor Eco Solmix de la 5% la 10% în funcție de mijloacele de aplicare; aplicarea, în special la exterior, presupune întinderea a două straturi de produs la interval de cel puțin 24 de ore, la o temperatură de +23 °C și o umiditate relativă ≤ 80%.

Condițiile ambientale necesare pentru a putea realiza decorațiunea necesită o temperatură a mediului și a suportului cuprinsă între +5 °C și +30 °C și o umiditate relativă a mediului sub 80%.

În cazul utilizării unor loturi diferite de produse colorate sau al completării unei lucrări cu un produs realizat prin sistemul de amestecat culorile este recomandabil să se amestece diferitele producții între ele pentru a evita diferențele ușoare de nuanță.

→ Curățenia

Curățirea uneltelor de reziduurile Keradecor Oldstyle se face cu Keradecor Eco Solmix, înainte de întărirea produsului.

Indicații suplimentare

- Culorile prezentate în diagramă trebuie să fie considerate pur orientative. Vă recomandăm așadar un test preliminar pe șantier pentru a verifica exact tonalitatea culorii și consumul real.

- În prezența vântului, fumului, pulberilor, nu aplicați sau întrerupeți aplicarea, protejați suprafețele de ploaie sau condens nocturn până la uscarea completă a peliculei. Keradecor Oldstyle este inflamabil.

Certificări și marcaje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Rubrică din caietul de sarcini

Protecția și decorarea suprafețelor interioare, prin aplicarea cu pensula, cu trafaletul sau prin pulverizare a unei vopsele de acoperire lavabilă, respirabilă, rezistentă la mucegaiuri și la abraziune, pe bază de rășini acrilice cu apă, tip Keradecor Oldstyle de la Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 1. Rezistent la spălare 5000 cicluri (metodă perie) conform cu UNI 10560. Rezistent la perierea pe umed Clasa 2 conform cu UNI-EN ISO 11998. Rezistent la difuzarea vaporilor de apă (μ) $\mu = 120$ conform cu DIN 52615. Strat de aer echivalent (pentru 2 straturi) $SD = 0,012$ m conform cu EN ISO 7783-2.


Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect	email colorat
Densitate volumetrică	$\approx 1,52$ kg/l
Natura chimică	rășină alchidică
Vâscozitate	26 ± 5 s – cupă Ford 8
Ambalaj	cutii 0,75 – 2,5 l
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +30 °C
Umiditatea suportului	$\leq 6\%$
Timp de așteptare între straturi succesive	≥ 24 h
Diluare cu Keradecor Eco Solmix	max 10% în volum
Consum pentru 2 straturi	$\approx 0,1 - 0,15$ l/m ²

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- lucrați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C
- produs inflamabil
- verificați ca stratul suport să nu fie înghețat
- nu adăugați lianți sau aditivi
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în iulie 2023 (ref. GBR Data Report - 0723); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.