

Keradecor Zinkover

Email de bază și finisaj, rezistent la agenții atmosferici, cu acoperire și pensulare optimă.

Keradecor Zinkover este foarte protector, pe bază de rășini în solvent, adecvat pentru pregătirea suprafețelor zincate. Protecție considerabilă față de agenții climatici și atmosfera marină. Interioare, exterioare.



1. Ideal pentru suprafețe zincate
2. Randament ridicat
3. Aplicare ușoară cu pensula, trafaletul și prin pulverizare

Rating 0

Produs care nu are niciuna din caracteristicile prevăzute de GreenBuilding Rating și trebuie să fie utilizat cu atenție.

Kerakoll se angajează să îmbunătățească Ratingul materialelor și produselor Rating zero.

Domenii de aplicare

→ Destinația utilizării

Email pentru:

- table zincate (jgheaburi, burlane, obloane, închizători, uși de boxe și garaj, garduri, rețele metalice, împrejmuiri, balustrade, copertine, piloni)
- aluminiu (jgheaburi, burlane, închizători)

Interioare și exterioare.

A nu se folosi pe suprafețe umede.

Indicații de utilizare

→ Pregătirea suporturilor

Suprafețe zincate noi: degresați bine cu diluant Keradecor Solmix Universal. Aplicați direct Keradecor Zinkover reglând diluarea cu Keradecor Solmix Universal, după cum este prevăzut pentru aplicarea cu pensula, prin pulverizare și airless.

Suprafețe zincate ușor ruginite: îndepărtați rugina complet prin șlefuire și aplicați Keradecor Sintrom. Aplicați Keradecor Zinkover reglând diluarea cu Keradecor Solmix Universal, după cum este prevăzut pentru aplicarea cu pensula, prin pulverizare și airless.

Suprafețe zincate lăcuite cu produse deteriorate: îndepărtați orice urmă de vopsea preexistentă și spălați bine cu Keradecor Solmix Universal. Aplicați direct Keradecor Zinkover reglând diluarea cu Keradecor Solmix Universal, după cum este prevăzut pentru aplicarea cu pensula, prin pulverizare și airless.

Toate suporturile menționate mai sus trebuie să fie, în orice caz, uscate bine, curățate, fără uleiuri și grăsimi.

Pentru tratarea suporturilor diferite de cele menționate și pentru clarificări privind tipurile de intervenție de efectuat, se recomandă consultarea Ghidului de decorare și pregătire a suporturilor de la Kerakoll.

→ Preparare

Reamestecați întotdeauna produsul înainte de folosire.

→ Aplicare

Keradecor Zinkover trebuie aplicat cu atenție pe toată suprafața cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare după diluarea cu diluant Keradecor Solmix Universal de la 5% la 15% în funcție de mijloacele de aplicare. Pentru aplicarea cu pensula sau trafaletul, diluați Keradecor Zinkover cu Keradecor Solmix Universal într-un procent de 5 – 10%. Pentru aplicarea prin pulverizare, diluați Keradecor Zinkover cu Keradecor Solmix Universal într-un procent de 10 – 15%.

Aplicarea, în special la exterior, presupune întinderea a două straturi de produs la interval de cel puțin 24 de ore.

Condițiile ambientale necesare pentru a putea realiza decorațiunea necesită o temperatură a mediului și a suportului cuprinsă între +5 °C și +30 °C și o umiditate relativă a mediului sub 80%.

În cazul utilizării unor loturi diferite de produse colorate sau al completării unei lucrări cu un produs realizat prin sistemul de amestecat culorile este recomandabil să se amestece diferitele producții între ele pentru a evita diferențele ușoare de nuanță.

→ Curățenia

Curățirea uneltelor de reziduurile Keradecor Zinkover se face cu Keradecor Solmix Universal, înainte de întărirea produsului.

Indicații suplimentare

→ În prezența vântului, fumului, pulberilor, nu aplicați sau întrerupeți aplicarea, protejați suprafețele de ploaie sau condens nocturn până la uscarea completă a peliculei.

→ Keradecor Zinkover este inflamabil.

Certificări și marcaje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Rubrică din caietul de sarcini

Protecția suprafețelor externe și interne, prin aplicarea cu pensula, trafaletul sau pulverizarea emailului de bază, de acoperire, adecvat pentru pregătirea suprafețelor zincate, pe bază de rășini de sinteză, tip Keradecor Zinkover de la Kerakoll Spa.


Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect	email alb
Densitate volumetrică	≈ 1,3 kg/l
Natura chimică	rășini speciale
Ambalaj	cutii 0,75 – 2,5 l
Păstrare	≈ 24 luni de la data producerii în ambalajul original și intact
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +30 °C
Umiditatea suportului	≤ 6%
Timp de așteptare între 1 ^a și a 2 ^a mână	≥ 24 h
Consum pentru 2 straturi	≈ 0,1 – 0,15 l/m ²

Date culese la o temperatură de +20 °C, 65% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- lucrați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C
- produs inflamabil
- verificați ca stratul suport să nu fie înghețat
- nu adăugați lianți sau aditivi
- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în decembrie 2022 (ref. GBR Data Report - 12.22); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.