

# Keradecor Paint

Szerves-ásványi eredetű, vízbázisú sztirol-akril gyanta alapú, mosható, penészálló festék.

A Keradecor Paint mosható, lélegző, biológiai kártevők elleni adalékokkal, nagy fedőképességű, tökéletes fehér felületet ad. Dörzs- és mosásálló. Beltérben.



## Rating 1

1. Mosható, légáteresztő
2. Penészálló
3. Ecsettel, hengerrel és szórva is könnyen felhordható

- × Regional Mineral  $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent  $\leq 5$  g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

A színeképletek átlaga alapján számított besorolás

---

## Felhasználási területek

### → Felhasználható

Beltéri alapozó festék:

- mész vagy cement vakolatok
- cementes mézshabarc
- beton
- gipszalapú vagy műmárvány vakolatok
- meszes színezőfestékek, mosható, lélegző disperziós festék és a hordozórétegre tapadó, azzal összeálló enyves festék
- gipszkarton

### Beltérben

Ne használjuk átnedvesedés esetén.

---

## Használati útmutató

### → A hordozórétegek előkészítése

Megfelelő eszközökkel alaposan tisztítsuk meg a különféle hordozórétegeket, és távolítsunk el minden szennyeződésmaradványt, port vagy kivirágzást.

Az új foltszerű vakolatjavításokat hagyni kell megszáradni addig, amíg a kötőanyag teljesen meg nem köt.

Részlegesen erodálódott, szintetikus vagy ásványi eredetű festékek vagy bevonatok esetén távolítsuk el a nem megfelelően stabil, a hordozórétegre nem tapadó részeket teljes mértékben, hordjunk fel Keradecor ProntoFix alapozót és várjunk legalább 6 órát az azt követő festés előtt.

Penész vagy biológiai kártevők jelenléte esetén előzetesen Kerakover Activ termékkel végezzünk el egy kezelést.

Az említettektől eltérő hordozórétegek kezelése és a megfelelő alkalmazandó kezelést tekintetében ajánljuk az Útmutatót Kerakoll hordozórétegek elkészítéséhez és díszítéséhez.

### → Előkészítés

Felhordás előtt mindig keverje át az anyagot.

### → Felhordás

A Keradecor Paintát két rétegben kell ecsettel, hengerrel vagy szórással gondosan felhordani a teljes területre, az első és a második rétegnél szükség és a használt eszközök szerint körülbelül 30 – 40 térfogat%-ban hígítva vízzel; teljesen száraz vagy 6%-nál nem magasabb nedvességtartalmú hordozórétegre hordjuk fel. A dekoráció készítéséhez szükséges környezeti körülmények a környezet és a hordozóréteg +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékletét és a környezet 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalmát igénylik.

Az első és a második réteg felhordása között +23 °C hőmérsékleten és 80%-nál nem magasabb relatív páratartalom mellett várjunk legalább 12 órát.

Különböző színezett árutételek használata vagy egy termék színkeverő géppel történő bedolgozásának kiegészítése esetén javasoljuk az egyes tételek összekeverését az enyhe színárnyalat különbségek elkerülésének céljából.

### → Tisztítás

A szerszámokról vízzel távolítsuk el a Keradecor Paint maradványait a termék kikeményedése előtt.

---

## Egyéb útmutatások

→ A felhordás után és közben tanácsos a helyiségeket szellőztetni.

→ A prospektusban feltüntetett színek kizárólag iránymutató jellegűek. Ezért egy előzetes építési területi tesztet javasolunk a pontos színárnyalat és a tényleges kiadósság ellenőrzésére.

→ Gipszfelületek vagy gipszvakolatok esetén előzetesen mindig hordjunk fel Keradecor ProntoFixet.

→ Élénk színárnyalatoknál javasoljuk a termék megszakítás nélküli nedves nedvesre felhordását az új és régi felhordás jeleinek elkerülésére.

→ A javításokat különböző tényezők befolyásolhatják, és kötést követően is láthatók lehetnek.

→ A sötét színek teljes száradása után, ha végighúzzuk az ujjunkat a falon, krétatáblahatás alakulhat ki.

→ A Keradecor Paint biológiai kártevők elleni adalékanyagokat tartalmaz a penész és gomba ellen védő filmréteg minőségének megőrzéséhez, mindazonáltal különleges környezeti körülmények, például a levegő vagy a falazat magas páratartalma korlátozhatja a penészgátló hatást.

# Tanúsítványok és jelölések



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Összegzés

Beltéri felületek védelme és díszítése a Kerakoll Spa által gyártott, mosható, lélegző, penész- és dörzsölésálló, ecsettel, hengerrel vagy szórva felhordható, vizesbázisú akrilgyanta alapú, GreenBuilding Rating 1 besorolású, Keradecor Paint fedőfesték felhordásával. Mosásálló 5000 ciklus (dörzsöléses módszer) UNI 10560 szerint. Nedves dörzsöléssel szembeni ellenálló képesség 2. osztály MSZ EN ISO 11998. Relatív páradiffúziós ellenállási tényező ( $\mu$ )  $\mu = 120$  a DIN 52615 szerint. Egyenértékű levegőréteg (2 réteghez)  $SD = 0,012$  m MSZ EN ISO 7783-2 szerint.

### A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	fehér vagy színes festék	
Térfogattömeg	≈ 1,63 kg/l	
Vegyjelleg	sztírol-akrilát	
Csomagolás	vödrök 4 l / 14 l	
Tárolás	≈ a gyártástól számított 18 hónapig ép, eredeti csomagolásban	
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet	
Viszkozitás	≈ 40000 cps, rotor 6 RPM 10	Brookfield módszer
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között	
Alapfelület nedvessége	< 6%	
Várakozási idő az 1. és a 2. réteg között	≥ 12 óra	
Két réteg kiadóssága finom szemcséjű vakolat alapon	≈ 0,18 – 0,2 l/m <sup>2</sup>	

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Teljesítmény		
HIGH-TECH		
Mosásállóság	5000 ciklus (dörzsöléses módszer)	UNI 10560
Nedves dörzsöléssel szembeni ellenálló képesség	2 osztály	UNI-EN ISO 11998
Relatív páradiffúziós ellenállási tényező ( $\mu$ )	$\mu = 120$	DIN 52615
Egyenértékű levegőréteg (2 réteghez)	SD = 0,012 m	EN ISO 7783
Kontrasztarány (fedés)	1. Osztály (4,6 m <sup>2</sup> /l kiadóssággal)	EN 13300
Szemcseméret	< 100 micron (finom)	EN 13300
Fényesség 85 °	<5 (teljesen matt)	EN 13300

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

## Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot

- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2011-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 júliusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 07.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com) honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.