

Kerakover Silox Fondo

Οργανικό ορυκτό υδατοδιαλυτό, ακρυλοσιλοξανικής βάσης αστάρι για την προετοιμασία των επιφανειών πριν την εφαρμογή του διακοσμητικού επιχρίσματος.

Το Kerakover Silox Fondo έχει μεγάλη ικανότητα διαπνοής, πλήρωσης σταθερών μικρορωγμών, κάλυψης των ατελειών του υποστρώματος εξασφαλίζοντας εξαιρετική αισθητική θερμοπρόσοψη. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



Rating 2

1. Ενδιάμεση στρώση μεταξύ ασταριού και βαφής
2. Εξαιρετική κάλυψη των τριχοειδών ρωγμών
3. Εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή με ρολό
4. Με λεπτόκοκκο αποτέλεσμα
5. Προϊόν των συστημάτων Klimaexpert ETA MW, Klimaexpert ETA EPS και Klimaexpert ETA XPS
6. Κατάλληλο για τα Klimaexpert Fire Kits
7. Κατάλληλο για το σύστημα υψηλών επιδόσεων Klimaexpert MW

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Πεδία εφαρμογής

→ Προορισμός χρήσης

Αστάρι για την ενδιάμεση εφαρμογή ως υλικό προετοιμασίας για:

- μικτά επιχρίσματα
- τσιμεντούχα επιχρίσματα
- επιχρίσματα με βάση την αερική άσβεστο και την υδραυλική άσβεστο
- επιχρίσματα από γύψο
- Γυψοσανίδα
- προκατασκευασμένα στοιχεία από τσιμεντοκονίαμα
- υλικά λείανσης με βάση το τσιμέντο και το γύψο
- υλικά λείανσης με βάση την αερική άσβεστο και την υδραυλική άσβεστο
- πολυστρωματικά ξύλινα πάνελ

- Klimaexpert ETA MW με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA - ETA - κατά ETAG 004, που χρησιμοποιείται ως EAD
- επιχρίσματα αφύγρανσης
- Πυροστασία με τα συστήματα Klimaexpert
- Σύστημα Klimaexpert MW Υψηλών Επιδόσεων με αντοχή στο χαλάζι HIR4 και αντοχή στην κρούση 60 Joule

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Μην το χρησιμοποιείτε σε συνεχή επαφή με νερό. Σε τοίχους που υπόκεινται σε τριχοειδή ανερχόμενη υγρασία χωρίς την εφαρμογή αφυγραντικών σοβάδων.

Οδηγίες χρήσης

→ Οι οδηγίες εφαρμογής των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης αναφέρονται, κατά περίπτωση, στην Ιταλική Τεχνική Έκθεση UNI/TR 11715 "Θερμομόνωση Κτηρίων - Σχεδιασμός και Εφαρμογή Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS)".

→ Προετοιμασία υποστρωμάτων

Καθαρίστε προσεκτικά τα υποστρώματα με κατάλληλα μέσα, για την αφαίρεση κάθε ίχνους επικαθίσεων βρωμιάς, σκόνης ή παρουσία εξανθημάτων. Παρουσία μούχλας ή βακτηρίων, πραγματοποιήστε εκ των προτέρων εξυγίανση με το προϊόν Kerakover Activ. Εάν απαιτείται, εφαρμόστε στο υπόστρωμα, περίπου 12 ώρες πριν την εφαρμογή του διακοσμητικού επιχρίσματος, το υδατοδιαλυτό αστάρι Kerakover Silox Primer για τη σταθεροποίηση, τη ρύθμιση της απορροφητικότητας και τη βελτίωση της πρόσφυσης του διακοσμητικού επιχρίσματος.

Τα επιχρίσματα πρέπει να είναι τελείως ώριμα. Οι επισκευές από επίχρισμα πρέπει να αφήνονται να ωριμάσουν τελείως.

Παρουσία χρωμάτων ή συνθετικών ή ορυκτών υλικών επένδυσης μερικώς φθαρμένων, απομακρύνετε εντελώς τα σαθρά και όχι καλά προσφυόμενα στο υπόστρωμα τμήματα.

Για την επεξεργασία υποστρωμάτων διαφορετικών από όσα αναφέρθηκαν και για διευκρινίσεις σχετικά με το είδος της επέμβασης συνιστάται να συμβουλευτείτε τον Οδηγό διακόσμησης και προετοιμασίας υποστρωμάτων της Kerakoll.

→ Προετοιμασία

Ανακινήστε πάντα το Kerakover Silox Fondo πριν από την αραιώση. Το προϊόν μπορεί να αραιωθεί μέχρι 20% κατ'όγκο με καθαρό νερό ανάλογα με το είδος του υποστρώματος και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Στην περίπτωση που αυτό το προϊόν χρησιμοποιηθεί ως πληρωτικό σταθερών μικρορωγμών, αραιώστε το μέχρι το πολύ 5% κατ'όγκο, προσέχοντας να χρησιμοποιήσετε ένα ρολό μέτρησης ή μεγάλης τρίχας. Το Kerakover Silox Fondo μπορεί να χρωματιστεί με την προσθήκη έως και 20% Kerakover Silox Pittura πριν την εφαρμογή των διακοσμητικών επιχρισμάτων Silox.

→ Εφαρμογή

Η σωστή εφαρμογή πραγματοποιείται με πινέλο ή ρολό, προσέχοντας να διανεμηθεί ομοιόμορφα το προϊόν χωρίς περίσσεια. Οι ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες εφαρμογής απαιτούν θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος μεταξύ των + 5 °C και των + 30 °C και σχετική υγρασία μικρότερη από 80%.

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί ξανά μετά από 12 ώρες, ή αφού ξηρανθεί πλήρως.

Για εφαρμογές σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης οι ενδείξεις που παρατίθενται αναφέρονται στο UNI/TR 11715 - παράγραφος 9.

→ Καθαρισμός

Το Kerakover Silox Fondo αφαιρείται από εργαλεία και άλλες επιφάνειες πλένοντας με νερό πριν από την τελική του σκλήρυνση.

Άλλες υποδείξεις

→ Αξιολογήστε την εποχικότητα κατά την εφαρμογή (διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, προκαλούν μεταβολές στους χρόνους ξήρανσης). Ετοιμάστε κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα για τις σκαλωσιές και προστατεύετε πάντα τις

παρακείμενες επιφάνειες στις οποίες δε θα εφαρμοστεί το προϊόν.

Περιμένετε 12 ώρες πριν από τον ακόλουθο κύκλο βαφής ή μέχρι την πλήρη ξήρανση του προϊόντος.

Πιστοποιήσεις και σημάνσεις



Τεχνικές προδιαγραφές

Αστάρι για εφαρμογή σε εξωτερικές και εσωτερικές οριζόντιες επιφάνειες με πινέλο ή ρολό βερνικιού, με βάση υδατοδιαλυτές ακρυλο-σιλοξανικές ρητίνες, μεγάλης ικανότητας διαπνοής όπως το Kerakover Acrilex Fondo, της Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 2.

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll	
Φυσιογνομία	Λευκό
Πυκνότητα	≈ 1,45 kg/l
Χημική φύση	πυριτικά πολυμερή
Διατήρηση	≈ 18 μήνες από την παραγωγή στην αρχική κλειστή συσκευασία
Προειδοποιήσεις	ευαίσθητο στον παγετό, να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στον ήλιο και σε πηγές θερμότητας
Ιξώδες	≈ 29000 cps μέθοδος Brookfield
Συσκευασία	δοχεία 14 l / 4 l
Οριακές θερμοκρασίες εφαρμογής	από +5 °C μέχρι και +30 °C
Υγρασία υποστρώματος	≤ 6%
Χρόνος αναμονής ανάμεσα στις ακόλουθες στρώσεις	≥ 12 ώρες
Αραίωση με νερό	μέγιστο 20% κατ' όγκο
Μέση απόδοση ανά στρώση	≈ 0,1 – 0,2 l/m ²

Προειδοποιήσεις

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση
- ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- ελέγξτε ότι το υπόστρωμα είναι εντελώς καθαρό, στεγνό και απορροφητικό
- σε περίπτωση απόπλυσης του ή αφαίρεσης του με μηχανικά μέσα ξαναεφαρμόστε το προϊόν
- σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Kerakoll Quality System
ISO 9001
CERTIFIED
1712/0825

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάταξη Rating στο GreenBuilding Rating Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν το Μάρτιο του 2024 (αναφ. GBR Data Report - 03.24). Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξοχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Ωστόσο, αδυνατόντας να εγγυώμαστε κατευθείαν στις συνθήκες των εργασιών και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της κατάλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.