

Keralevel Eco RP

Mineralna organska eko-kompatibilna masa za gletovanje za kompaktne upijajuće i neupijajuće podloge.

Keralevel Eco RP omogućava gletovanje i štukiranje sa visokim prijanjanjem za naknadno postavljanje mineralnih masa za gletovanje pre postavljanja otpornih obloga i tepisona.



Rating 4

1. Za unutrašnju upotrebu
2. Spremno za upotrebu
3. Idealno za rekonstrukcije
4. Jednostavno se brusi

- ✓ Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- ✓ Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Područja primene

→ Namena

Ravnanje i zaglađivanje upijajućih ili neupijajućih nepravilnih podloga. Priprema neupijajućih podloga za postavljanje pre nanošenja cementnih masa za nivelisanje i samonivelišućih masa. Debljina od 0 do 1 mm.

Proizvodi koji se mogu naneti na naredni sloj:

- mineralne mase za nivelisanje i samonivelišuće mase, organski mineralni lepkovi u disperziji
- cementne mase za nivelisanje i samonivelišuće mase
- lepkovi u vodenoj disperziji za PVC, gumu, linoleum

Podloge:

- mineralne košuljice izvedene sa Keracem Eco Pronto, Keracem Eco Prontoplus, Rekord Eco Pronto i Keracem Eco kao vezivo ili premiks
- cementne košuljice
- anhidritne košuljice
- drvene daske ili paneli
- podovi od keramike, gresa, pločice, prirodni kamen

Unutrašnji prostori, podovi za stambenu, poslovnu, industrijsku primenu; podno grejanje.

Ne koristiti na spoljašnjim prostorima, na podlogama sa visokom termičkom dilatacijom, u okruženjima sa stalnim prisustvom vode ili podložnim prodorima vlage. Za ravnanje pre postavljanja parketa, pre direktnog lepljenja lepkovima na bazi rastvarača ili dvokomponentnim i jednokomponentnim reaktivnim lepkovima.

Uputstvo za upotrebu

→ Priprema podloga

Podloge treba da budu kompaktne, trajno suve, očišćene od prašine, ulja za odvajanje, ulja i masti, suve, bez delova koji se mrve i neujednačenih ili nesavršeno pričvršćenih delova, kao što su ostaci cementa i lepkova koji moraju biti uklonjeni. Podloga mora biti stabilna, bez pukotina i trebalo bi da je već prošla higrometrijsko skupljanje radi sazrevanja. Ravnanje mora biti odvojeno od svih vertikalnih elemenata i zidova pomoću trake od deformabilnog materijala debljine 8 – 10 mm. Naneti Active Prime Fix na visoko upijajuće podloge i grejne podloge. Pripremiti anhidritne košuljice prema uputstvima proizvođača i naneti Active Prime Fix.

→ Priprema

Proizvod spreman za upotrebu. Promešati pre upotrebe.

→ Primena

Keralevel Eco RP se nanosi glatkom američkom špahtlom ili mistrijom, u maksimalnoj debljini od 1 mm, poštujući naznačenu korisnost.

→ Čišćenje

Čišćenje ostataka Keralevel Eco RP sa alata vrši se vodom pre stvrdnjavanja.

Ostala uputstva

- Za postavljanje obloga direktno na Keralevel Eco RP treba obratiti pažnju na činjenicu da stvara neupijajuće površine. Sve dišuće tekstilne obloge mogu se lepiti uobičajenim lepkovima u vodenoj disperziji.
- Prilikom postavljanja svih drugih podova koji su malo ili nisu uopšte dišući, preporučljivo je da se na Keralevel Eco RP nanese najmanje 2 mm debljine i da se izvrši lepljenje lepkom u vodenoj disperziji sa produženom lepljivošću.
- Pored ovih informacija, moraju se poštovati uputstva za postavljanje koja je pružio proizvođač obloga i aktuelni tehnički listovi ostalih navedenih proizvoda.

Certifikati i oznake

**A+**

* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Stavka tehničkih specifikacija

Izravnavanje i glađenje podloge debljine 1 mm izvodiće se organskom mineralnom eko-kompatibilnom masom za gletovanje, GreenBuilding Rating 4, tip Keralevel Eco RP, kompanije Kerakoll Spa, pogodnom za naknadno nanošenje mineralnih masa za nivelaciju i samonivelišućih masa i mineralnih organskih lepkova u disperziji za postavljanje otpornih materijala i tepisona. Naneti glatkom američkom špahtlom na prethodno pripremljenu, čistu i dimenzionalno stabilnu podlogu. Prosečna korisnost od $\approx 1,3 \text{ kg/m}^2$ po 1 mm.

Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll

Izgled	smesa bež boje
Ambalaža	kanistera 15 kg
Skladištenje	≈ 12 meseci od dana proizvodnje u originalnoj neotvorenoj ambalaži
Upozorenja	zaštititi od mraza, izbegavati direktno izlaganje suncu i izvorima toplote
Granične temperature primene	od $+10 \text{ }^\circ\text{C}$ do $+30 \text{ }^\circ\text{C}$
Ostvarljive debljine	$\leq 1 \text{ mm}$ u jednom sloju
Prohodnost	$\approx 1 \text{ h}$
Vreme čekanja do postavljanja	od 2 do 3 h
Korisnost	$\approx 1,3 \text{ kg/m}^2$ po mm debljine

Registrowanie na temperaturi od $+23 \text{ }^\circ\text{C}$, 50% relative vlažnosti i u odsustvu ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperatura, ventilacija i apsorpcija podloge.

Upozorenja

- Proizvod profesionalne namene
- pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa
- ne dodavati veziva, inertne mase, aditive ili vodu u fazi vezivanja
- niske temperature i visoka relativna vlažnost produžavaju vreme sušenja
- zaštititi od direktnog sunca i promaje tokom faze sušenja
- poštovati strukturne spojeve koji se nalaze u podlozi
- ukoliko bude potrebno, zatražite bezbednosni list
- za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System ISO 9001 02811FED 1710/0327	Kerakoll Quality System ISO 14001 02811FED 18586-E	Kerakoll Quality System ISO 45001 02811FED 18586-I
---	--	--

Podaci koji se odnose na rejting dostavljaju se GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u januaru 2023. god.(ref. GBR Data Report – 02.23); treba napomenuti da KERAKOLL SpA može blagovremeno da dopuni i/ili izmeni ove informacije; da biste proverili eventualne izmene ovih informacija, možete posetiti sajt www.kerakoll.com. Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktuelnost i ažuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkim karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, navedena su uputstva opšteg karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.