

Keralevel Eco Ultra

Livellante minerale certificato, ultrarapido per la rettifica ad alta resistenza ed elevato spessore di fondi irregolari.

Keralevel Eco Ultra è un livellante a rapido indurimento e finitura ultra liscia ideale per la successiva posa di LVT, PVC, gomma e linoleum.



Rating 3

1. Spessori fino a 20 mm
2. Omologato per uso navale
3. Idoneo per la posa con adesivi di ceramiche, grès porcellanato, pietre naturali, parquet e resilienti

- × Regional Mineral $\geq 60\%$
- × Recycled Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✓ CO_2 Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Recyclable

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso

Rettifica livellante di fondi irregolari e non planari, a presa e asciugamento rapidi, ritiro compensato. Spessori fino a 20 mm.

Adesivi compatibili:

- gel-adesivi, adesivi minerali, adesivi organici minerali monocomponenti e bicomponenti
- adesivi cementizi, monocomponenti e bicomponenti reattivi epossidici e poliuretanic, in dispersione acquosa e soluzione di solventi

Rivestimenti:

- parquet, PVC, linoleum, gomma da uso civile, industriale e sportivo, tessili e sughero
- grès porcellanato, piastrelle ceramiche, klinker, cotto, di tutti i tipi e formati
- pietre naturali, materiali ricomposti, marmi
- vernici e pitture

Fondi:

- intonaci di cemento e malta bastarda
- massetti minerali o realizzati con Keracem Eco Pronto, Keracem Eco Prontoplus, Rekord Eco Pronto e Keracem Eco come legante o premiscelati

- massetti cementizi
- calcestruzzi prefabbricati o gettati in opera
- pareti di blocchi di cemento o calcestruzzo cellulare
- residui di adesivi cementizi
- fondi livellati con Keralevel Eco o Keralevel Eco LR

Pavimenti e pareti, interni ed esterni, ad uso civile, commerciale e industriale, pavimenti riscaldanti.

Idoneo per pavimenti sottoposti a carichi puntuali e sedie a rotelle (EN 12529).

Non utilizzare su intonaci a base gesso e massetti in anidrite senza l'utilizzo dell'isolante di superficie eco-compatibile all'acqua Active Prime Fix secondo le indicazioni d'uso; su fondi ad elevata flessibilità e dilatazione termica e su cartongesso; su fondi bagnati o soggetti a continue risalite di umidità.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti

In generale i supporti devono essere puliti da polvere, olii e grassi, esenti da risalite d'umidità, privi di parti friabili ed inconsistenti o non perfettamente ancorate, come residui di cemento, calce, vernici e colle che vanno totalmente asportate. Il supporto deve essere stabile, non deformabile, senza crepe e avere già compiuto il ritiro igrometrico di maturazione.

- Fondi a basso assorbimento: supporti lisci e poco assorbenti o completamente inassorbenti, quali ceramiche, marmette, vernici epossidiche e pitture murali, residui di colle ossidati, calcestruzzi lisciati, che si presentano compatti e ben ancorati, devono essere preparati mediante abrasione meccanica o con l'applicazione del promotore d'adesione eco-compatibile Active Prime Fix o Active Prime Grip, seguendo le indicazioni d'uso e dopo aver effettuato una specifica pulizia. Eventuali trattamenti superficiali, quali cere e disarmanti, devono essere rimossi meccanicamente, oppure utilizzando prodotti chimici specifici.
- Fondi ad elevato assorbimento: su massetti e intonaci compatti, ma molto assorbenti, applicare preventivamente Active Prime Fix secondo le indicazioni d'uso, per ridurre e regolare l'assorbimento. In caso di fondi assorbenti a consistenza debole, applicare

Keradur Eco. Rispettare l'attesa per la posa indicata prima di effettuare la rettifica con il livellante.

→ Preparazione

Keralevel Eco Ultra si prepara in un recipiente pulito versando prima una quantità d'acqua pari a circa $\frac{3}{4}$ di quella necessaria. Introdurre gradualmente Keralevel Eco Ultra nel contenitore, amalgamando l'impasto con frusta elicoidale a basso numero di giri ($\approx 400/\text{min.}$). Aggiungere successivamente acqua fino ad ottenere un impasto della consistenza desiderata, omogeneo e privo di grumi. Per ottenere una miscelazione ottimale e impastare maggiori quantità di livellante è consigliabile utilizzare un elettromescolatore a lame verticali e rotazione lenta. Specifici polimeri ad elevata disperdibilità garantiscono che Keralevel Eco Ultra sia immediatamente pronto all'utilizzo. L'acqua indicata sulla confezione è indicativa. È possibile ottenere impasti a consistenza più o meno tixotropica in base all'applicazione da effettuare. Aggiungere acqua in eccesso non migliora la lavorabilità del livellante, può provocare ritiri nella fase plastica dell'asciugamento e ridurre le prestazioni finali, quali la durezza superficiale, la resistenza alla compressione e l'adesione al sottofondo.

Indicazioni d'uso

→ Applicazione

Stendere un primo strato di prodotto sul fondo di posa, opportunamente preparato ed inumidito, mediante spatola americana liscia, effettuando un'energica pressione per garantire l'adesione ed espellere l'aria contenuta nelle porosità, e successivamente procedere alla regolazione dello spessore.

In caso di spessori elevati applicare in più passate fino ad ottenere lo spessore desiderato. Per ripristini circoscritti è possibile lavorare in una sola passata, grazie all'elevata tixotropia

dell'impasto. L'aspetto della finitura superficiale può variare a seconda che si utilizzi la spatola d'acciaio liscia o un frattazzo di spugna. Per la successiva posa di piastrelle ceramiche è sempre consigliabile ottenere una superficie ruvida e porosa.

→ Pulizia

La pulizia degli attrezzi dai residui di Keralevel Eco Ultra si effettua con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

Altre indicazioni

→ Lisciature sottili: per applicazione a bassissimo spessore, effettuate per il riempimento della porosità del sottofondo, impastare 1 sacco da 25 kg di Keralevel Eco Ultra con $\approx 1,5$ l di Keraplast Eco 337 e $\approx 3,5$ l di acqua.

→ Fondi deformabili: in caso di sottofondi soggetti a flessione applicare il promotore d'adesione eco-compatibile Kerakoll idoneo alla tipologia di supporto, seguendo le indicazioni d'uso; fissare al sottofondo una rete in fibra antialcalina a maglia 4x5 mm; impastare Keralevel Eco Ultra con $\approx 2,5$ l di lattice Keraplast Eco 337 e $\approx 2,5$ l di acqua.

→ Intonaci a base gesso: devono essere asciutti e trattati con l'isolante di superficie eco-compatibile all'acqua Active Prime Fix, seguendo le indicazioni d'uso.

→ Massetti in anidrite: devono essere asciutti e carteggiati secondo le indicazioni del produttore e trattati con l'isolante di superficie eco-compatibile all'acqua Active Prime Fix, seguendo le indicazioni d'uso.

→ Posa parquet: per la successiva posa del parquet effettuare rasature ≥ 3 mm di spessore.

→ Pavimenti con carichi puntuali: in caso di pavimenti sollecitati da carichi puntuali e sedie a rotelle applicare uno spessore di Keralevel Eco Ultra ≥ 1 mm (EN 12529).

Certificazioni e marcature



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Voce di capitolato

La rettifica certificata, ad alta resistenza del fondo di spessore da 1 a 20 mm sarà realizzata con livellante minerale ultrarapido ad elevato spessore, conforme alla norma EN 13813 classe CT-C30-F7, GreenBuilding Rating 3, tipo Keralevel Eco Ultra di Kerakoll Spa idoneo per la successiva posa di ceramica, pietre naturali, parquet e resilienti dopo ≈ 6 h dalla stesura, a $+20$ °C 65% U.R. Applicare con spatola americana liscia sul supporto precedentemente preparato, pulito e dimensionalmente stabile e rifinire con frattazzo duro. Resa media di $\approx 1,9$ kg/m² per mm di spessore realizzato.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	premiscelato	
Massa volumica apparente	≈ 1,2 kg/dm ³	UEAtc/CSTB 2435
Natura mineralogica inerte	silicatica cristallina	
Intervallo granulometrico	≈ 0 – 300 µm	UNI 10111
Conservazione	≈ 6 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra; teme l'umidità	
Confezione	sacchi 25 kg	
Acqua d'impasto	≈ 5 l / 1 sacco 25 kg	
Peso specifico dell'impasto	≈ 2,32 kg/dm ³	UNI 7121
Durata dell'impasto (pot life)	≥ 20 min.	
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +30 °C	
Spessori realizzabil	fino a 20 mm	
Pedonabilità	≈ 3 h	
Attesa per la posa	≈ 2 h a 5 mm di spessore - ≈ 6 h a 20 mm di spessore	
Resa	≈ 1,9 kg/m ² per mm di spessore	

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbimento del fondo.


Performance**Qualità dell'aria interna (IAQ) VOC - Emissioni sostanze organiche volatili**

Conformità	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 964/11.01.02
HIGH-TECH		
Adesione su calcestruzzo a 28 gg	≥ 20 N/mm ²	EN 13892-8
Resistenza a:		
- compressione a 3 h	≥ 10 N/mm ²	EN 13892-2
- compressione a 28 gg	≥ 30 N/mm ²	EN 13892-2
- flessione a 28 gg	≥ 8 N/mm ²	EN 13892-2
- sollecitazioni parallele al piano di posa	≥ 3,5 N/mm ²	UNI 10827
- abrasione a 28 gg	≤ 200 mm ³	EN 12808-2
Durezza superficiale a 28 gg	≥ 65 N/mm ²	EN 13892-6
Conformità	CT – C30 – F7	EN 13813

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- non utilizzare Keralevel Eco Ultra per livellature o per colmare irregolarità del fondo superiori a 20 mm
- non aggiungere all'impasto altri leganti, additivi o pigmenti
- basse temperature e umidità relativa elevata dell'ambiente allungano i tempi d'asciugamento
- un'eccessiva quantità d'acqua riduce le resistenze meccaniche e la rapidità d'asciugamento
- prima della posa di parquet e resilienti verificare l'umidità residua con igrometro a carburo di calcio
- proteggere dal sole diretto e dalle correnti d'aria durante l'essiccazione
- rispettare i giunti elastici presenti nel sottofondo
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2025 (ref. GBR Data Report – 12.23); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.