

Keraplast Eco P6

Wasserbasierter Latex für mineralische Mörtel und Haftschlämme.

Keraplast Eco P6 erhöht das Haftvermögen der Haftschlämme und Haftbrücken, wodurch fugenlose Flächen von mineralischen Mörteln und Estrichen erzielt werden.



Rating 4

1. Erhöht das Haftvermögen und die Kompaktheit von mineralischen Mörteln
2. Dient als Haftbrücke bei dickschichtigen Aufträgen

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Anwendungsbereich

- Einsatzbereiche
- Vergütung von Mörtel sowie Zubereitung von Haftschlämme für:
- Mineralische Estriche
 - Reparatur- oder Ausbesserungsarbeiten an Beton auf Stürzen, Pfeilern, Balkonen, Gesimsen
 - Haftbrücken auf Beton
 - Putze mit hoher Haftung und Beständigkeit gegen chemische und mechanische Beanspruchung
 - zementäre, flexible Glattschichten
 - Zementäre Unterputze und Schichtaufbau

Im Innen- und Außenbereich. Vergütung von herkömmlichen Zementmörteln, Beton sowie Haftschlämme.

Nicht anwenden: unverdünnt oder mit Wasser verdünnt direkt auf zementären Untergründen zur Herstellung von Haftbrücken.

Anwendungshinweise

- Vorbereitung der Untergründe
- Haftschlämme und Mörtel die Keraplast Eco P6 enthalten, dürfen nur auf völlig getrocknete, gereinigte und kompakte Oberflächen, die frei von Öl, Fett und Ausblühungen sind, aufgetragen werden. Spuren von Entschäumungsmitteln müssen entfernt werden. Vor der Anwendung stets den Untergrund befeuchten.
- Vorbereitung
- Zunächst Keraplast P6 mit Wasser im gewählten Verhältnis verdünnen und anschließend den Anteil an Zement und Sand zugeben. Gut vermengen, um Klumpenbildung zu vermeiden. Die empfohlenen Mischverhältnisse sind:
- Haftschlämme: 1 Teil Keraplast Eco P6, 1 Teil Wasser, 2,5 Teile Zement.
 - als Vergütung von Zementmörteln: 1 Teil Keraplast Eco P6, 2,5 Teile Wasser, 5 Teile Zement, 10 Teile Sand.
- Die Dosierung als Vergütung von Zementmörteln kann je nach Verwendungszweck variieren. Die Dosierung von Keraplast P6 muss jedoch mindestens 10 % und darf höchstens 30 % des Zementgewichtes betragen.

- Anwendung
- Zementmörtelvergütung beim Wiederaufbau von Beton auf Säulen, Stürzen, Balkonen, Gesimsen: Den Untergrund befeuchten und anfänglich eine Schicht Haftschlämme mit Quast oder harter Bürste auftragen. Anschließend, frisch in frisch, den Wiederaufbau mit dem mit Keraplast P6 vergüteten Zementmörtel ausführen.
 - Fest haftende Putze mit hoher Beständigkeit: Den Untergrund befeuchten und manuell eine Schicht Spritzbewurf aufbringen, wobei die Oberfläche so rau wie möglich gelassen wird. Sobald der Spritzbewurf erhärtet ist, eine Schicht Putz, die mit dem Zusatzmittel vergütet ist, auftragen.
 - Haftschlämme für Ortbeton bei Arbeitsunterbrechungen: Den Untergrund befeuchten und eine Schicht Haftschlämme auftragen; direkt anschließend, frisch in frisch, den Ortbeton aufbringen.
- Reinigung
- Rückstände der Haftschlämme oder des vergüteten Mörtels an den Werkzeugen und Oberflächen werden vor dem Erhärten mit Wasser entfernt.

Weitere Hinweise

- Keraplast Eco P6 im Anmachwasser verdünnen.
- Als Zusatz von Putz- oder Mörtelfertigmischungen wird bei maschineller Verarbeitung die Wasser/Latex-Mischung direkt

mit dem Schlauch der Putzmaschine aus einem eigens dafür vorgesehenen Behälter (Fass) auf der Baustelle entnommen.

Zertifizierungen und Kennzeichnungen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm

Erscheinungsbild	Weiße Flüssigkeit	
Spezifisches Gewicht	ca. 1,01 kg/dm ³	
Lagerfähigkeit	ca. 12 Monate nach Herstellungsdatum in der unbeschädigten Originalverpackung	
Hinweise	Frostfrei, kühl und trocken lagern	
Verpackung	Kanister 25 / 5 / 1 kg	
Viskosität	ca. 1800 mPa · s, Rotor 2 RPM 20	Methode nach Brookfield
pH-Wert	ca. 9	
Empfohlene Dosierung für:		
- Beton	ca. 10 - 30 % des Zementgewichts	
- Mörtel	ca. 10 - 30 % des Zementgewichts	
- Haftschlämme	ca. 1 Teil Keraplast Eco P6 : 1 Teil Wasser : 2,5 Teile Zement	
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +35 °C	

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren.

Leistungen**HIGH-TECH**

Vergleich zwischen:

- genormter Mörtel (3 Sand : 1 Portlandzement 32.5; Wasser/Zement = 0,5)

- genormter Mörtel mit Zusatz (genormter Mörtel + Keraplast Eco P6 entspr. 20 % des Zementgewichts)

Mit Keraplast P6 erzielte Verbesserungen:

- Anmachwasser	-5 %	
- Statischer Elastizitätsmodul	-44 %	UNI 6556
- Haftfestigkeit auf Beton nach 28 Tagen	+7 % (Mörtelbruch)	CSTB 2893-370
- Scherfestigkeit auf Beton nach 28 Tagen	+97 %	

Vergleich zwischen:

- Haftbrücke auf Beton (ohne Haftschlämme)

- Haftbrücke auf Beton mit Haftschlämme (1 Keraplast Eco P6 : 1 Wasser : 2,5 Zement)

Mit Keraplast P6 erzielte Verbesserungen:

- Haftfestigkeit auf Beton nach 28 Tagen	+51 %	CSTB 2893-370
- Scherfestigkeit auf Beton nach 28 Tagen	+62 %	

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug.

Hinweise

- Produkt für professionellen Gebrauch
- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C verarbeiten
- Die bearbeiteten Bauteile bis zur Trocknung vor Schlagregen schützen
- Es wird empfohlen, die Bauteile während der warmen Jahreszeit für einige Tage nach der Bearbeitung zu befeuchten
- Das Produkt ist frostempfindlich; bei Temperaturen über +5 °C lagern
- Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
- Bei quellenempfindlichen Holzarten, besonderen Verlegeuntergründen und für alles Weitere kontaktieren Sie bitte die Anwendungstechnik der Kerakoll GmbH: +49 (0)6026 97712-0

Die Angaben in Bezug auf das Rating basieren auf dem GreenBuilding Rating Manual 2014. Le presenti informazioni sono aggiornate a Luglio 2024 (ref. GBR Data Report – 0724); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichtet. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.