

# Legno Nat Base

Egykomponensű, természetes hatású, vizes bázisú alapozó.

Legno Nat ciklusnál az aljzat előkészítéséhez használjuk.



## Rating 3

1. Könnyen felhordható és gyorsan csiszolható
2. A frissen vágott fa természetes hatása
3. Megfelel a 2004/42/EK irányelvnek

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent  $\leq 80$  g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

## Felhasználási területek

- A természetes hatású aljzat előkészítése a következőknél:
  - Legno Large, Legno Medium, Legno Small
  - hagyományos, csiszolt kivitelű tölgyfapadlók
  - előcsiszolt, csiszolt kivitelű tölgyfapadlók
  - felújítandó, csiszolt kivitelű tölgyfapadlók
- Különösen alkalmas Microresina Xtreme termék ráhelyezésére.  
Ne használjuk kültérre, általában a kifejezetten említettektől eltérő fapadlókra; huzamosabb ideig vagy állandóan vízzel érintkező fapadlókra.

## Használati útmutató

- A hordozórétegek előkészítése
  - Legno Large, Legno Medium, Legno Small: alaposan tisztítsuk meg a padlót, hogy portól, zsírtól, olajtól, viasztól, szilikontól, ragasztómaradványoktól, valamint bármilyen jellegű foltoktól mentes felületet kapjunk. Csiszoljuk meg SoftPad segítségével, alaposan porszívózzuk fel az összes csiszolási port és lépünk tovább a Legno Nat Base felhordására.
  - Hagyományos, előcsiszolt és felújítandó tölgyfa padlók: csiszoljuk fel a parkettát, hogy sima, tiszta, portól, zsírtól, olajtól, viasztól, szilikontól, ragasztómaradványoktól, valamint bármilyen jellegű foltoktól mentes felületet kapjunk. Esetleg a repedések és a szabálytalan részek kifugázására alkalmazzunk Aqua-Pur Flex terméket. Mintegy  $\approx$  30 perc múltán keféljük át, kizárólag erre szolgáló eszközökkel. Csiszoljuk meg SoftPad segítségével, alaposan porszívózzuk fel az összes csiszolási port és lépünk tovább a Legno Nat Base felhordására.
- Előkészítés  
Használatra kész termék. Felhasználás előtt keverje fel. Öntse a terméket megfelelő méretű, tiszta edénybe. A felhordás közben időnként keverje fel újra a terméket az edényben.
- Felhordás.  
Hordjuk a Legno Nat Base terméket az Roller Plus segítségével egyenletesen, a megjelölt kiadósság figyelembevételével. Mintegy  $\approx$  4 óra elteltével csiszoljuk SoftPad eszközzel és porszívózzuk fel az összes csiszolási port óvatosan, majd hordjuk fel a Microresina Xtreme terméket a műszaki adatlapon lévő útmutatást követve.
- Tisztítás  
A szerszámok megtisztítása a Legno Nat Base maradványoktól vízzel történik a kikeményedés előtt.

## Tanúsítványok és jelölések



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Egyéb útmutatások

- Használat előtt hagyja, hogy a termék felvegye a helyiségek környezeti hőmérsékletét.
- Használjon tiszta edényeket és szerszámokat.
- Minden felnyitott kannát a lehető legrövidebb időn belül el kell használni.
- A homogén esztétikai hatáshoz azonos rétegvastagságokat alkalmazzunk és tartsuk be az ajánlott mennyiségeket.
- A katalógusban és a weboldalon található fényképek, valamint a mintákon feltüntetett színek csupán tájékoztató jellegűek.
- Minden egyes projekthez azonos gyártási tételből származó anyagokat használjon.
- A különböző árutételekből származó anyagok eltérő színárnyalatokat vehetnek fel.

**A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok**

Megjelenés	fehér folyadék
Tárolás	≈ a gyártástól számított 12 hónapig ép, eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Csomagolás	2,2 l-es kanna
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között
Porszárás	≈ 30 perc
Várakozási idő a Microresina Xtreme előző rétegre való felhordás előtt	≈ 4 óra, előtte csiszolja át
Anyagszükséglet	
- Legno Large, Legno Medium, Legno Small	≈ 100 ml/m <sup>2</sup>
- hagyományos vagy előcsiszolt tölgyfapadlók	≈ 100 – 150 ml/m <sup>2</sup>

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az adatok az építési terület specifikus körülményeitől, hőmérséklettől, szellőzéstől, az aljzat és a burkoló anyag nedvszívásától függően változhatnak.

## Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- védje a közvetlen napfénytől és a huzattól az első 3 órában
- ne használjon ugyanabban a környezetben vagy egymás melletti környezetekben különböző árutételeket
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2014-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 12.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com) honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.